

JOTAPROFF Prima Clean 05

Produktbeskrivelse

Type

Ekstremt slidstærk, mat, vandfortynbar akrylmaling.

Egenskaber og fordele

Malingen giver en flot mat overflade, der er særdeles slidstærk. Malebehandling med **JOTAPROFF Prima Clean 05** giver længere vedligeholdelsesintervaller. Omkostninger til reparationsarbejder og skjolder efter byggerengøring reduceres ved nye bygninger.

Anvendelsesområde

Til vægge på underlag som bygningsplader/gipsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel. Anvendes til mellemstrygning og topstrøg, hvor der ønskes en mat overflade.

Specielt velegnet når der stilles høje krav til vaskbarhed og til lokaler, der udsættes for stor slitage som fx kontorer, institutioner, hoteller og restauranter.

Underlag

Bygningsplader/gipsplader, overmalbar tapet, glasvæv, puds, beton og sandspartel.

Produktdata

| | |
|-------------------------------------|--|
| Emballagestørrelser | 2,7 l og 9 l. |
| Fås i følgende baser | Hvid, A, B og C. |
| Toning | Baser skal tones i Jotun Multicolor . Indtil 10% med Jotun Multicolor tonepasta. Hvis hvid base købes som hvid, skal den IKKE tones i Jotun Multicolor . |
| Kulører | Hvid base kan anvendes utonet som hvid. |
| Glansgrad | 05 mat |
| Tørstofindhold efter volumen | 42 ± 2 volumen% |
| Litervægt | 1.41 (hvid base) |
| VOC for brugsklar blanding | EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC. |

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller airless sprøjte. Påføres bedst med rulle, men pensel og airless sprøjte kan også bruges. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

| | |
|----------------------|--|
| Sprøjtedyse | 0,53 mm (0.021") |
| Sprøjtevinkel | 65-80° |
| Dysetryk | Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²) |

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

| | Forbrug pr. strøg (m ² /liter) | Filmtykkelse pr. lag (µm) | |
|-------------------|--|------------------------------|----------------|
| | | Våd (beregnet) | Tør (beregnet) |
| Anbefalet: | 8 - 10 | 100 - 125 | 42 - 52 |

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

| | |
|---------------------------------|-------|
| Relativ Fugtighed (R.F.) | 50% |
| Lufttemperatur | 23 °C |
| Overfladetemperatur | 23 °C |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Berøringstør | 1 time(r) |
| Kan overmales efter | 2 time(r) |
| Gennemhærdet | 4 uger |

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.
Rengør med **JOTUN Specialvask Før Maling**.

| Underlag | Behandling |
|--|---|
| Bart metal: | Grundning: 1 x QUICK Bengalack Grunder / QUICK Bengalack Metalgrunder . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 . |
| Kridtende, smittende, sugende eller porøse underlag: | Grundning: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 . |
| Umalede bygningsplader/ gipsplader, overmalbar tapet/ glasvæv: | Grundning: 1 x JOTAPROFF PVA 07 . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 . |
| Tekstiltapet: | Grundning: 1 x JOTUN Grunder til Tapet . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 . |

| | |
|--|--|
| Tidligere malede underlag: | Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves. Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 . |
| Underlag misfarvet af sod, nikotin e.l.: | Grundning: 1-2 x JOTUN Knast- og Spærregrunder . Topstrøg: 2 x JOTAPROFF Prima Clean 05 . |

Rengøring

JOTUN Special Wipes er en praktisk vådserviet, som anvendes før og under malearbejdet.

Vedligeholdelse

Nymalede underlag skal ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Indeklima/Emission

Produktet afgiver svag emission, som er målt på et neutralt underlag. Underlag og preparering inden behandling vil påvirke den samlede emission for den færdige overflade. Underlag og preparering inden behandling vil påvirke den samlede emission for det behandlede område.

Diverse

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.