

JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019)

Productbeschrijving

Type

Dekkende kleurstaal voor gebruik buitenshuis op hout.

Kenmerken en voordelen

JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019) geeft u het vertrouwen dat u de juiste kleur kiest.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken op eerder gebeitst of geschilderd houtwerk, of geïmpregneerd hout. Te gebruiken in combinatie met **VISIR Oljegrunning**, als onderdeel van een systeem behandeling. Ook geschikt als eindlaag op reeds geïmpregneerde onderdelen van kunststof. Het kunststof moet gegrond zijn met een daarvoor geschikte primer.

Product data

Verpakkings grootte	0.5 L (vulniveau 0.45 L)
Basis	Wit, A, B, C, Oxide Rood, Oker en Geel basis. Basis kan niet ongekleurd gebruikt worden (met uitzondering van de HVIT-basis).
Verven	Basissen moeten gemengd worden met Jotun Multicolor .
Kleuren	Wit basis kan onaangekleurd gebruikt worden als wit.
Glans graad	20-30
Algemeen type	Op basis van speciale acryl en alkyd.
Vaste stoffen per volume	35 ± 2 Volume% Wit base.
Soortelijk gewicht	1.27 Wit basis.
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat.A/d): 130 g/l. Dit product bevat maximaal 80 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Inhoud van blikken met verschillende productnummers moeten worden gemengd voor gebruik. Voor gebruik goed roeren.
Coating op brandbeschermende beplating kan zoutneerslag/schilferen veroorzaken. Teer/minerale olie behandelingen kan verkleuring van de toplaag veroorzaken. Voer een test applicatie uit. Zon op half gedroogde verf kan te snelle toplaag droging en blazen veroorzaken. Houd rekening met lijnzaad/vocht problemen. Dauw kan doffe plekken veroorzaken.

Applicatie methoden

Kwast of roller.

	Verbruik (m ² /liter)	Film dikte per laag (µm)	
		Nat (berekend)	Droog (berekend)
Aanbevolen, fijnbezaagd hout:	7 - 10	100 - 143	35 - 50

Aanbevolen, geschaafd hout.: 10 - 12 83 - 100 29 - 35

Verdunning

Niet verdunnen.

Verdunning

Niet mengen met Olie additieven.

Conditie tijdens de applicatie

Lucht en ondergrond temperatuur moeten boven de 5 °C zijn Tijdens applicatie. Ga niet schilderen als er een risico is op condens of regen als de verf nog niet droog is.

Voor een lange levensduur is het belangrijk om voldoende verf aan te brengen op de kopse kanten en op geschaafd hout minimaal 3 lagen (100 micrometer aan droge film laag).

Droogtijden

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond temperatuur (min. +5 °C), absorptie, luchtvochtigheid en luchtcirculatie.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%	50%	50%
Luchttemperatuur	5 °C	10 °C	23 °C
Ondergrond temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C

Stofdroog	1.5 u	1 u	0.5 u
Overschilderbaar na	6 u	3 u	2 u

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling

De ondergrond moet gezond, schoon en droog zijn. Schuur de scherpe randen.

Nieuw hout dat meer dan 4 weken onbehandeld is geweest moet worden gereinigd met **JOTUN 2-i-1 Husvask/Træ- og Murrens** en geborsteld worden met een staalborstel.

Eerder behandeld hout moet worden schoongemaakt met **JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens**.

Verwijder losse verf en houtvezels door borstelen of schrapen. Schuur glanzende ondergronden.

Grondverf

Breng **VISIR Oljegrunning Klar** aan op kaal hout. De grondverf moet grondig worden opgeschuurd. Breng 3-4 lagen nat-in-nat aan op de kopse kanten.

Gebruik **VISIR Oljegrunning klar** in het koude seizoen.

Afwerking

JOTUN Fargeprøve Eksteriør (2019). Nieuw, geschaafd hout: 3 lagen. Eerder behandeld of ruw houtwerk: 2 lagen.

Reinigen of morsen

Water en een geschikt middel om applicatie materiaal mee te reinigen.

Opslag

Bij opslag en transport houd de container vorstvrij en rechtop.

Verwijdering van afval

Verfresten afgeven bij een daarvoor geschikt afvalverwerkingsbedrijf of milieustation.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariëaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.