

佐敦天然植本胶

产品描述

类型

佐敦天然植本胶可用于粘贴淑女北欧艺术壁布。

特点和优点

开盖即可使用，强力粘结，防霉，防水。植本配方，内含棉花提取精华。不含APEO，不人为添加甲醛。

推荐用途

适用于内墙表面

底材

腻子，石膏板，混凝土，砖块等。

产品数据

包装规格	4 L		
颜色	乳白色的		
体积固体含量	12 ± 2 体积%	理论	
闪点	无资料。		

施工参数

备注

小心处置使用前充分搅拌

该产品可用以下方式施工

刷涂：推荐

辊涂：推荐

佐敦-每升涂料的涂布率

理论	3 平方米/升	-	6 平方米/升
----	---------	---	---------

涂布率取决于施工时的漆膜厚度，施工纹理，表面孔隙率，不完整度，温度以及损耗。

推荐每层膜厚

湿膜	167 微米	-	333 微米
干膜	21.7 微米	-	43.3 微米

漆膜厚度会有不同，此处为平均厚度。

产品混合比（体积）

单组分

稀释剂

水

稀释

不需要兑水

施工条件

施工前测量基面环境数据，基面表面温度不得低于10度，基面上空气露点温度必须高于摄氏3度以上。在密闭空间内施工必须确保良好的通风状态以确保产品干燥良好。另底材含水率不得超过4%（重量比）。涂层在没有完全固化前不得与各种油性或其他化学物质接触，并需严格避免机械碰撞。

干燥时间

干燥时间取决于空气流通条件，温度，漆膜厚度，施工道数。并且会受相应的影响。表格中给出的数据是基于：
良好通风环境（暴露于户外或空气自由流通）

普通漆膜厚度

在惰性底材上面的一道涂层

相对湿度（RH）70%

所给数据仅作为指导。实际的干燥时间和复涂前时间也许更长或更短，这取决于环境温度、膜厚、通风、下层油漆系统、早期搬运要求和机械力等在体系参数表中描述完整的体系说明，其中包括了所有参数和特殊条件。

1. 建议给出的数据适用于相同类型涂料的覆涂。
2. 多道涂层施工时，干燥时间受数量、顺序及之前涂装漆层的厚度的影响。
3. 在施涂后续涂层之前，表面应是干净的且没有任何污染物

干燥时间是基于设定的环境测试：

相对湿度（RH）50%

底材温度

	10 °C	23 ° C	40 ° C
--	-------	--------	--------

表（触）干	12 h	6 小时	4 小时
硬干	24 h	12 h	8 小时
干燥后复涂，最短间隔	24 h	24 h	18 小时

使用说明

表面处理

底材需要保持完整，干净，整洁，干燥，表面没有灰尘，油脂，水泥等。脱漆剂的所有痕迹必须清理干净。施工前用合适的磨砂材料轻微打磨。清理掉产生的灰尘和疏松的颗粒。

推荐油漆配套

底漆

佐敦多功能渗透底漆：1 道

粘合剂

佐敦天然植本胶：1 道

墙纸

淑女北欧艺术壁布

底漆

美爵士净味全能底漆：1 道

面漆

美爵士系列面漆产品 or 淑女系列面漆产品：2 道

备注

根据具体使用部位，可以指定其他配套。
包含不同批号的产品在使用之前应当充分混合
请就近联系佐敦区域办事处获取更多信息。

储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

23 °C时的保质期

佐敦天然植本胶 24 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

健康和安

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。
关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出
急救措施，参见第4节
搬运和存储，参见第7节
运输信息，参见第14节
法规信息，参见第15节

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。