

JOTUN Silikat Murmaling

Produktbeskrivelse

Type

En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363, 2.4.1, baseret på lysægte, uorganiske, pigmenter og fyldstoffer. Danner kemisk forbindelse til det mineralske underlag og følger pudsens bevægelser ved skiftende temperaturer.



Egenskaber og fordele

Specielt velegnet til kalkholdig puds. Særdeles diffusionsåben. Meget vejrbestandig. Lange vedligeholdelsesintervaller.

Anvendelsesområde

Uden- og indendørs mineralske underlag som facader og andre flader af nyt eller rengjort puds, sugende natursten, gasbeton, kalksandsten etc. Ubehandlet tegl pudses inden overmaling. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder.



Alkaliefast pensel/rull

Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Toning	Brug udelukkende uorganiske specialtonepastaer. Et tonet produkts kvalitet reduceres ved lagring i mere end 1 år.
Kulører	Hvid samt farver fra Jotuns murvifte. Benyt kun udendørsfarver, der er godkendt af Jotun A/S.
Glansgrad	Mat
Generisk type	En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363,.2.4.1.
Tørstofindhold efter volumen	50 ± 2 volumen%
Litervægt	1.42
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Omrøres godt. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres ensartet med grov pensel, rulle eller airless sprøjte. Bedste resultat fås ved påføring med pensel. Anvendt som første strøg eller som mellemstrygning i system påføres malingen kun med en grov alkaliefast pensel. Nøjagtig påføring er afgørende for et pænt slutresultat.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0,53 mm (0,021")
Sprøjtevinkel	65–80°
Dysetryk	15 MPa (150 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Fortynding

En-komponent.. Tilsæt JOTUN Silikat Murprimer hvis anvendt som første strøg eller mellemstrygning.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	4 – 7	143 – 250	71 – 125
Kommentarer:	Afhængig af underlagets beskaffenhed.		

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring. Må ikke påføres i direkte sollys.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	23 °C	10°C
Overfladetemperatur	23 °C	10°C

Berøringstør	1 time(r)
Kan overmales efter	10 h 20 h

TØRKETID TØRKID TØRRETID	Påføringsintervall/ Intervall mellan strykningar	0t	10t	20t	Ved ca. 50% luftfugtighed
		+23 °C	+10 °C		
NO: Tørketiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5 °C), sugsevne, fuktighed og luftbevægelse. SE: Tørketiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation. DK: Tørretiden er afhængig af underlagets temperatur (min. +5 °C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation.					

Brugsanvisning

--	--

Forbehandling:	Underlaget skal være bæredygtigt, rent, fast og tørt. Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens med efterfølgende skylning med rent vand. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Underlag, der tidligere er behandlet med organisk maling, skal genoprettes til den oprindelige tilstand (bar mur) inden overmaling. Silikat ætser vinduesglas, metaller og natursten - bør afdækkes. Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden viderebehandling.
Grunding:	Al bart murværk samt meget/uens sugende underlag grundes med JOTUN Silikat Murprimer fortyndet med vand 1:1.
Mellemstrygning:	Ved behov for strukturudjævning og overbygning af revner i underlaget påføres 1 x JOTUN Silikat Murfiller (fortyndet med JOTUN Silikat Murprimer 5:1), inden JOTUN Silikat Murmaling påføres. JOTUN Silikat Murmaling anvendt som mellemstrygning i opbygning af system tilsættes JOTUN Silikat Murprimer i forholdet 2 dele Murmaling til 1 del Murprimer .
Topstrøg	Avendt som topstrøg skal JOTUN Silikat Murmaling ikke tyndes og ikke tilsættes JOTUN Silikat Murprimer .

Vedligeholdelse

Rengør huset med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens** ved behov.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljerede informationer vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4184995



Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.