

JOTUN Silikat Murfiller

Produktbeskrivelse

Type

Silikatbaseret, strukturudjævnende og revne-overbyggende mellemstrøg iht. DIN 18363,2.4.1.



Egenskaber og fordele

Mellemstrygning til kalkholdigt gips. Udjævner revner og ujævnheder. Særdeles diffusionsåben. Fremragende vedhæftning.

Anvendelsesområde

Uden- og indendørs mineralske underlag som facader og andre flader af nyt eller rengjort puds, sugende natursten, gasbeton, kalksandsten etc. Ubehandlet tegl pudses inden overmaling. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder.



Grov, alkaliefast pensel

Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Toning	Kan blandes max. 1:1 med tonet JOTUN Silikat Murmaling .
Kulører	Hvid
Glansgrad	Mat
Generisk type	En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363, 2.4.1, let struktur.
Tørstofindhold efter volumen	50.6 ± 2 volumen%
Litervægt	1.67
pH værdi	11
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet indeholder max 40 g/l VOC.

Påføringsinformation

Omrøres godt før brug. Må ikke påføres i direkte sollys. Maling betragtes som halvfabrikata. Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsværktøjer / -metoder

Grov, alkaliefast pensel. Krydspensles med grov pensel.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	3 - 4	250 - 333	126 - 169

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	10°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	23 °C

Støvtør		1 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)	12 time(r)

Brugsanvisning

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens med efterfølgende skylning med rent vand. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Underlag, der tidligere er behandlet med organisk maling, skal genoprettes til den oprindelige tilstand (bar mur) inden overmaling. Silikat ætser vinduesglas, metaller og natursten - bør afdækkes.
Grundning:	Al bart murværk grundes med JOTUN Silikat Murprimer fortyndet med vand 1:1.
Mellemstrygning:	Bland Murfiller:Murprimer 5:1. Omrøres godt! Må ikke fortyndes med vand. Krydspensles med grov pensel. JOTUN Silikat Murfiller skal altid anvendes efter malingfjerning for at sikre god vedhæftning til underlaget. JOTUN Silikat Murfiller skal altid overmales med JOTUN Silikat Murmaling .

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4185023

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.