

JOTUN Silikat Murfiller

Produktbeskrivelse

Type

Silikatbasert, strukturutjevne og rissoverbyggende mellomstrøk iht. DIN 18363,2.4.1.

Egenskaper og fordeler

Mellomstrøk for kalkkrik puss. Utjevner riss og ujevnheter. Svært diffusjonsåpen. Utmerket heft.

Bruksområde

Utvendige og innvendige mineralske underlag som fasader og andre flater av ny eller rengjort puss, sugende naturstein, gassbetong, kalksandstein osv. Ubehandlet tegl må pusses før overmaling. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder.



Grov, alkaliefast pensel

Vann/
JOTUN Penselrens

Produktdata

Emballasjestørrelser	10 L
Brekking	Kan blandes med farget JOTUN Silikat Murmaling forhold inntil 1:1
Farger	Hvit
Glansgrad	Matt
Generisk type	En-komponent silikatmaling iht. DIN 18363, 2.4.1, lett struktur.
Volumbasert tørrstoffinnhold	50.6 ± 2 volum%
Litervekt	1.67
pH-verdi	11
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/c): 40 g/l. Produktet inneholder maks 40 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Rør godt om før bruk. Skal ikke påføres i direkte sollys. Maling betraktes som et halvfabrikat. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, påføring osv.

Påføringsutstyr/-metoder

Grov, alkaliefast pensel. Krysspensles med grov pensel.

Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	3 - 4	250 - 333	126 - 169

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget må være over +5 °C og under +25 °C under påføring.

Tørketider

Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugesevne, luftfuktighet og luftbevegelse.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Lufttemperatur	10 °C	23 °C
Underlagstemperatur	10 °C	23 °C

Støvtørr	1 t
Overmalbar	24 t

Bruksanvisning

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, fast og tørt: Sopp, sot og annen smuss fjernes med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner , med etterfølgende skylling med rent vann. Flatene må være tørre før videre behandling. Alle byggtekniske mangler skal utbedres før malerarbeidet påbegynnes. Pussarbeider utføres i henhold til gjeldende standarder. Flater som tidligere er behandlet med organisk maling, må føres tilbake til original stand (bar mur) før overmaling. Silikat etser vindusglass, metaller og naturstein - bør tildekkes.
Grunning:	All bar mur grunnes med JOTUN Silikat Murprimer tynnet med vann 1:1.
Mellomstrøk:	Bland Murfiller:Murprimer 5:1. Rør godt om! Må ikke tynnes med vann. Krysspensles med grov pensel. JOTUN Silikat Murfiller skal alltid benyttes etter malingfjerning for å sikre god heft til underlaget. JOTUN Silikat Murfiller må alltid overmales med JOTUN Silikat Murmaling .

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende malingrester skal ikke tømmes ut i avløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54419464

NOBB modul nummer

42137424

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.