

## JOTUN Silikat Murfiller

### Produktbeskrivning

#### Typ

Silikatbaserad, strukturutjämnande och spricköverbyggande mellanstrykning enligt DIN 18363,2.4.1.



#### Egenskaper och fördelar

Mellanstrykning för kalkgips. Utjämnar sprickor och ojämnheter. Mycket diffusionsöppen. Utmärkt vidhäftning.

#### Användningsområde

Utvändiga och invändiga mineraliska underlag som fasader samt andra ytor av ny eller rengjord puts, sugande natursten, gasbetong, kalksten osv. Obehandlat tegel skall putsas innan målning. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard.



Grov, alkalie-  
fast pensel

Vann/  
JOTUN Penselrens

### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	10 L
<b>Brytning</b>	Blandas 1:1 med pigmenterad <b>JOTUN Silikat Murfärg</b> .
<b>Kulör</b>	Vit
<b>Glans</b>	Matt
<b>Generisk typ</b>	En-komponent silikatfärg enligt DIN 18363, 2.4.1, lätt struktur.
<b>Volymtorrhalt</b>	50.6 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.67
<b>pH värde</b>	11
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

Rör om noga innan användning. Skall inte påföras i direkt solljus. Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Grov, alkaliefast pensel. Korsstrykes med grov pensel.

#### Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

## Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	3 - 4	250 - 333	126 - 169

## Förhållanden under applicering

Vid applicering skall temperatur i luft och underlag vara över +5 °C och under +25 °C.

## Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

### Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr		1 t
Övermålningsbar efter	24 t	12 t

## Bruksanvisning

Förbehandling:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Skölj av med rent vatten. Ytor skall vara torra innan vidare behandling. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Ytor som tidigare är behandlade med organisk färg måste återställas till ursprungligt skick (bar puts) innan övermålning. Silikat etsar fönsterglas, metall och natursten vilka därför bör övertäckas.
Grundning:	All bar puts grundas med <b>JOTUN Silikat Murprimer</b> som blandats 1:1 med vatten.
Mellanstrykning:	Blanda <b>Murfiller:Murprimer</b> 5:1. Rör om noga! Skall inte spädas med vatten. Korsstrykes med grov pensel. <b>JOTUN Silikat Murfiller</b> skall alltid användas efter färgborttagning för att säkra vidhäftning till underlaget. <b>JOTUN Silikat Murfiller</b> skall alltid övermålas med <b>JOTUN Silikat Murfärg</b> .

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: 031 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.