

JOTUN Silikat Murprimer

Produktbeskrivelse

Type

Silikatbaseret grunder og tilsætning iht. DIN 18363, 2.4.1, til **JOTUN Silikat Murfiller** og **JOTUN Silikat Murmaling**.



Egenskaber og fordele

Grunder og tilsætning til kalkholdigt gips. Udjævner uens sugsevne i underlaget, trænger godt ind. Meget diffusionsåben.

Anvendelsesområde

Anvendes som grunder på sugende og løse mineralske underlag inden viderebehandling med silikatsystemet. Teglsten skal pudses i henhold til gældende standarder inden viderebehandling.



Produktdata

Emballagestørrelser	2 l og 10 l.
Kulører	Hvid transparent
Glansgrad	Mat
Generisk type	Silikatbinder iht. DIN 18363,2.4.1
Tørstofindhold efter volumen	13.1 ± 2 volumen%
Litervægt	1.03
pH værdi	11
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/h): 30 g/l. Produktet indeholder max 30 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Resultatet er afhængig af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, påføring osv.

JOTUN Silikat Murprimer skal ikke anvendes sammen med **JOTUN Imprægnering Mur og Sten**.

Påføringsværktøjer / -metoder

Grov, alkaliefast pensel.
Påføres nedefra og op på ubehandlet og bart murværk/puds.

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

Forbrug pr. strøg (m²/liter)

Anbefalet: 4 – 8

Kommentarer: Afhængig af underlagets beskaffenhed.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C og under +25°C under påføring. Må ikke påføres i direkte sollys.

Tørretider

Tørretiden afhænger af underlagets temperatur (min. +5°C), sugsevne, luftfugtighed og ventilation. Højere luftfugtighed vil forlænge tørretiden væsentligt.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%
Lufttemperatur	10°C	23 °C
Overfladetemperatur	10°C	23 °C

Støvtør		1 time(r)
Kan overmales efter	24 time(r)	12 time(r)

Brugsanvisning

Forbehandling:	Underlaget skal være rent, fast og tørt: Overfladeskimmel, sod og anden smuds fjernes med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens med efterfølgende skylning med rent vand. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, inden malebehandlingen starter. Underlaget skal være tørt inden viderebehandling, og pudsreparationer skal hærde i mindst 4 uger inden overmaling. Silikat ætser vinduesglas, metaller og natursten - bør afdækkes. Ubehandlet tegl pudses inden overmaling. Pudsarbejder udføres i henhold til gældende standarder. Underlag, der tidligere er behandlet med organisk maling, skal genoprettes til den oprindelige tilstand (bar mur) inden overmaling.
Grundning:	Al bart murværk samt meget/uens sugende underlag grundes med JOTUN Silikat Murprimer fortyndet med vand 1:1. Start påføringen nedefra og op.
Mellemstrygning:	Ved behov for strukturudjævning og overbygning af revner i underlaget påføres 1 x JOTUN Silikat Murfiller (fortyndet med JOTUN Silikat Murprimer 5:1), inden JOTUN Silikat Murmaling påføres. JOTUN Silikat Murmaling anvendt som mellemstrygning i opbygning af system tilsættes JOTUN Silikat Murprimer i forholdet 2 dele Murmaling til 1 del Murprimer .
Topstrøg:	JOTUN Silikat Murmaling .

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4185082

Sikkerhedsregler

00-4

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske (Eng) version, der er gældende.