

JOTUN Silikat Murprimer

Produktbeskrivning

Typ

Silikatbaserad grundning och tillsatser enligt DIN 18363, 2.4.1 för **JOTUN Silikat Murfiller** och **JOTUN Silikat Murmaling**.



Egenskaper och fördelar

Grundning och tillsatsmedel för kalkgips. Utjämnar sug i underlaget, har god inträngning. Mycket diffusionsöppen.

Användningsområde

Används som grundning på sugande och lösa mineraliska underlag innan vidare behandling med silikatsystem. Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard.



Produktdata

Emballagestorlek	2 L och 10 L.
Kulör	Vit transperant.
Glans	Matt
Generisk typ	Silikatbinder enligt DIN 18363,2.4.1
Volymtorrhalt	13.1 ± 2 volym%
Litervikt	1.03
pH värde	11
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/h): 30 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv.

JOTUN Silikat Murprimer kan inte användas tillsammans med **JOTUN Impregnering mur & sten**.

Appliceringsverktyg / -metoder

Grov, alkaliefast pensel.
Påföres nerifrån och upp på obehandlad mur/puts.

Rengöring av verktyg

Vatten och JOTUN Penseltvätt.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 4 - 8

Kommenterar: Beror av underlagets sugförmåga.

Förhållanden under applicering

Vid applicering skall temperatur i luft och underlag vara över +5 °C och under +25 °C. Skall inte påföras i direkt solljus.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation. Högre luftfuktighet förlänger torktiderna avsevärt.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	10 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	23 °C

Dammtorr		1 t
Övermålningsbar efter	24 t	12 t

Bruksanvisning

Förbehandling:	Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med JOTUN 2-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion . Skölj av med rent vatten. Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling och putsreparationer skall härda minst 4 veckor före målning. Silikat etsar fönsterglas, metall och natursten vilka därför bör övertäckas. Obehandlat tegel skall putsas innan målning. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Ytor som tidigare är behandlade med organisk färg måste återställas till ursprungligt skick (bar puts) innan övermålning.
Grundning:	All bar puts samt starkt/ojämnt sugande underlag grundas med JOTUN Silikat Murprimer som blandats 1:1 med vatten. Påför nerifrån och upp.
Mellanstrykning:	Vid behov av att utjäma strukturskillnader i underlaget och fylla småsprickor appliceras 1 x JOTUN Silikat Murfiller (spädd med JOTUN Silikat Murprimer 5:1) innan slutstrykning med JOTUN Silikat Murfärg . JOTUN Silikat Murfärg använd som mellanstrykning i uppbyggnaden av system tillsätts JOTUN Silikat Murprimer i förhållandet 2 delar Murfärg till 1 del Murprimer .
Slutstrykning:	JOTUN Silikat Murfärg .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.