

LADY Minerals Revive

Produktbeskrivelse

Type

En naturlig matt veggfornyner til innendørs bruk i tørre rom, på vegger med moderat belastning.



Egenskaper og fordeler

LADY Minerals Revive er en veggfornyner som gjør det enklere å forvandle ujevne underlag til et mineralisk utseende. Produktet gir en levende overflate med unikt fargeuttrykk.

Effektiv å påføre og lett å fordele. Kan påføres i 0-4 mm tykkelse uten sprekkdannelse. Minimal krymping. Meget god vedheft til underlaget.

Merk at det kan være utfordrende å flette på **LADY Minerals Revive**, fordi du kan oppleve å få synlige skjolder.

Bruksområde

Malte glassfiberstrier og malte tekstiltapeter for innendørs bruk i tørre rom. Kan brukes til pusset mur og andre grove veggoverflater.

Kan brukes på slette, malte vegger når det ønskes et mineralisk, betongaktig utseende. Sugende, ikke-malte tapeter/underlag bør grunnes.

For ekstra beskyttelse av ytterhjørner - i utsatte områder - kan det monteres en hjørnebeskytter.

23°C-50% R.H.



15 t

23°C-50% R.H.



24 t

Overmalbar
Overmålningsbar



Produktdata

Emballasjestørrelser	10 L (fyllingsgrad 9 L)
Fås i følgende baser	Revive
Brekking	Base skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	Kommer i utvalgte LADY -farger.
Glansgrad	Helmatt 01
Volumbasert tørrstoffinnhold	52 ± 2 volum%
Litervekt	1.15
Kornstørrelse	0 - 0.25 mm
pH-verdi	8.3 til 9.9

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Rør godt om før og under arbeidet. Ved bruk av flere spann bør siste 2 liter blandes og røres inn i neste spann.

Påføringsutstyr/-metoder

Rull og sparkelspade.

Påføres med Jordan Ultimate malerull for jevne underlag 18 cm, påmontert forlengerskaft. Bruk Jordan bredsparkel 25 cm for sletting av veggfornyer. Det anbefales å slipe/avrunde spisse kanter på sparkelspaden.

Masker med egnet maskeringstape. Bruk blå eller gul kvalitetstape. Unngå pauser og overlappskjolder på veggen på siste strøket. Produktet på veggen kan fuktes meget forsiktig med en dusjspray, dersom overgangen er tørket. Slett deretter godt ut med sparkelspaden. Maskeringstape fjernes forsiktig når veggfornyeren er tørr.

Etter at arbeidet er ferdig: Avstøv veggen forsiktig med tørr, lofri mikrofiberklut. Ikke bruk støvsuger på veggen.

Forbruk (påføring)

På meget grove underlag må det påregnes inntil 2 liter/m² i et to-strøkssystem. Første strøket skal påføres meget fyldig, og fullt og helt dekke underlagsstruktur og farge. Andre strøket påføres tynnere.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Malerverktøy og sparkelspade rengjøres med vann eller **JOTUN Spesial wipes**. Påse at tørket produkt/korn ikke blander seg i spannet. Fukt gjerne spannets kanter forsiktig med vann fra spray for å motvirke tørk på spannets kanter underveis. Ved påføring av siste strøk må sparkelspaden holdes fri for inntørket produkt og små korn.

Malerull pakkes godt inn med tett plastpose for oppbevaring til neste dag og påføring av neste strøk. Eventuelt søl på lister eller gulv kan enkelt fjernes med fuktet fille/**JOTUN Spesial wipes**.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C. Anbefalt temperatur er 18–23 °C.

Tørketider

Andre strøket tørker normalt raskere enn første strøket.

Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Overflatetørr / Berøringstørr	15 t
Overmalbar	24 t

Bruksanvisning

Forarbeid:

Maskér med kvalitetstape mot lister osv. Utstående ujevnheter på veggen fjernes med sparkelspade/tapetkniv. Eventuelle "bobler" eller ujevnheter i tapetet kuttes bort med skarp tapetkniv. Tørr rull fuktes lett med vann. Dypp malingsrullen til den er fullt dekket med produktet, ev. bruk sparkelspade til påføring på mindre områder.

Første strøket:	Start på en side av veggen og påfør produktet fra midten og rull mot tak/list og påfør produktet fyldig. Dersom produktet limer og fukter dårlig på veggen, la det gå 5 minutter og etterrull med mer av produktet. Første strøk skal i størst mulig grad dekke/slette struktur og underlagsfarge. Bruk bred sparkelspade og slett ut. Fordel massen jevnt utover veggen – ikke for bredt felt av gangen. Unngå krater eller nedsenk i den slettede overflaten. Mindre renner og kanter etter sparkelspaden er akseptabelt. Produktet tørker på overflaten etter ca 15 minutter. Dersom produktet er for tørt i overlappsoner, spray meget forsiktig med litt vann. Jobb deg ferdig med veggen. Første strøk er ferdig tørket etter 1 døgn.
Andre strøket:	Bruk en bred sparkelspade til å kutte bort renner/ujevnheter. Avstøv deretter veggen med tørr, lofri mikrofiberklut. Påfør andre strøket som ved første gangs påføring, men bruk mindre mengde av produktet. Ved sletting, unngå ensidig diagonal sletting med sparkelspaden, bruk ovale bevegelser. Start slettingen fra veggens ytterkanter og jobb deg inn mot midten. Opplever du blærer, så vil disse forsvinne når produktet slettes ytterligere. Slett godt av for å unngå krater. Små, tynne renner/grader i overflaten etter sletting er akseptabelt. På veldig grove underlag kan det være behov for 3 strøk.
Siste finish - etter tørk:	Fjern maskeringstape forsiktig. Bruk bred sparkelspade til å kutte bort ujevnheter. Påse at du ikke kutter dype spor med sparkelspadens kanter. Avstøv veggen forsiktig med tørr, lofri mikrofiberklut. Veggen skal ikke vaskes med vann.

Tilleggsopplysninger

Ang. påføring, se tips og film på [jotun.no/ladyminerals](https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx).
<https://www.jotun.com/no/no/b2c/products/interior/lady/lady-minerals-revive-how-to.aspx>

Rengjøring

Eventuelt søl på lister eller gulv kan enkelt fjernes med fuktet fille/**JOTUN Spesial wipes**.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Produktet må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillende kravene til miljømerket Svanen.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet. Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

54317094

NOBB modul nummer

42134605

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
Box 2021
NO-3202 Sandefjord
Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.