

JOTUN Original Akryl Murfärg

JOTUN Original Akryl Murmaling

Produktbeskrivning

Typ

Silkematt, akrylfärg för mur, lämplig för utomhusbruk på betong.



Egenskaper och fördelar

Mycket god kulör- och glanshållbarhet. Stort kulörutbud. Minskar risken för beväxning av svartmögel.

Användningsområde

Används på cementrik puts, betong, eternit och andra mineraliska underlag. Cementfiberskivor behandlas enligt skivleverantörens anvisningar. Produkten skall inte användas på kalkrik puts. Produkten rekommenderas enbart för utomhusbruk.



Produktdata

Emballagestorlek	3 L (fyllningsgrad 2,7 L) och 10 L (fyllningsgrad 9 L).
Tillgängliga baser	A, B och C. Baser skall inte användas obrutna.
Brytning	Skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Vit
Glans	07 Silkematt
Generisk typ	Ren akrylfärg.
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1.34
pH värde	7.8 till 8.8
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/c): 40 g/l. Produkten innehåller max 40 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Skall inte blandas med andra färgprodukter och tillsätts ej främmande oljor. **JOTUN Original Akryl Murfärg** skall inte spädas.

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning.

Färg bör betraktas som ett halvfabrikat. Resultatet beror av konstruktion, underlagets kvalitet och skick, förbehandling, temperatur, applicering osv.

Baser skall brytas över **Jotun Multicolor**. Innehåll i emballage med olika produktionsnummer och emballage som brutits i olika brytmaskiner kan ge nyansskillnader i kulören. Åtgärder för att undvika kulörskillnader:

- Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer i en extra burk. Rör om noga. Produktionsnummret hittar man på etiketten på framsidan av emballaget, det är sifferkombinationen som står efter bokstäverna SZ eller SV.
- Det är fördelaktigt att använda samma produktionsnummer på samma definierade område. Att byta emballage till ett med ett annat produktionsnummer mitt på väggen eller ett avgränsat område ökar risken för synlig nyansskillnader.
- Det kan vara nyansskillnader på färg som blandas i olika brytmaskiner och/eller om den blandas vid olika tidpunkter. Var uppmärksam på detta om ni behöver komplettera med mera färg i efterhand.
- Om ni upptäcker avvikande kulörer, ta i första hand kontakt med butiken där produkten är inhandlad och i andra hand Jotun Teknisk Service.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,53 mm (0,021")
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	15 MPa (150 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 – 9	111 – 167	44 – 67

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C.

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

- Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.
- Varm luft kan bära mer fukt än kall luft vilket gör att vid temperaturfall bildas ofta dagg.
- Stillastående luft leder till långsammare torkning och ökad risk för dagg.
- Låg temperatur och dagg kan leda till att produkten inte bildar film/härdar som den ska.

Dagar med risk för dagg, bör man därför avsluta målningsarbeten i god tid så att färgen hinner torka innan daggfall.

Rengöring av spill

JOTUN Original Akryl Murmaling

JOTUN Special wipes rekommenderas för att rengöra vid spill. **JOTUN Special wipes** är en praktisk tvätt- och rengöringsservett för rengöring innan och under målning.

Torktider

Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %	50 %
Luftens temperatur	23 °C	10 °C
Underlagets temperatur	23 °C	10 °C

Dammtorr	30 min.	2 t
Övermålningsbar efter	10 t	20 t

TØRKETID TORKTID TØRRETID DRYING TIME	Övermalbar/ Övermålningsbar Dry to recoat	0t (h)	10t (h)	20t (h)	Ved ca. 50 % luftfuktighet/ At approximately 50% relative humidity
		+23 °C	+10 °C		

NO: Tørketiden avhenger av underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, fuktighet og luftbevegelse.
SE: Torktiden beror av underlagets temperatur (min. +5 °C), inträngning i underlaget, luftfuktighet och luftcirkulation.
DK: Tørretiden er afhængig af underlagets temperatur (min. +5 °C), sugeevne, luftfugtighed og ventilation.
GB: The drying time depends on the surface temperature (min. +5 °C), absorption, humidity and air circulation.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Mögel, sot och övrig smuts avlägsnas genom tvättning med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion**. Skölj av med rent vatten. Fuktkvoten i underlaget får som mest vara 6 % vid behandling.

Alla byggnadstekniska brister skall åtgärdas innan målningsarbetet påbörjas.

Underlag	Förbehandling
Ny betong / obehandlad betong:	Formolja/slamhud avlägsnas genom blästring.
Putsade ytor:	Lös puts skall avlägsnas. Putsarbete skall utföras enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Obehandlat tegel:	Innan vidare behandling skall tegel skall putsas enligt gällande standard. Putsreparation måste vara torr och härdad innan vidare bearbetning.
Tidigare målat:	Lös färg skall avlägsnas. Ytorna skall vara torra innan vidare behandling.
Cementfiberskivor:	Behandlas enligt skivleverantörens anvisningar.

Grundning

JOTUN Original Akryl Murprimer påföres fylligt på all bar puts.

Slutstrykning

2 strykningar **JOTUN Original Akryl Murfärg**.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Egenskapskriterier i BETA (2018:A2)

BREEAM® NOR (2022):

- Mat 02: Produkt specifik typ III EPD(ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.
- Mat 02: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2016)

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.
- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM International (2021)/BREEAM® International (2016)

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Jotun A/S.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten. Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.