

## JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme

### Produktbeskrivning

#### Typ

**JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme** är en vattenburen färg för utomhusbruk som är baserad på akryl och alkydoljor. Utvecklad speciellt för industriell påföring på träpanel.

#### Egenskaper och fördelar

**JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme** har mycket god kulör- och glansstabilitet. Färgen är självrengörande. Ger en vattenavvisande och ljusskyddande yta som skyddar träet mot nedbrutning pga. fukt och UV-ljus.

Hög torrhalt ger snabb och effektiv torkning samt hantering inom industrin.

#### Användningsområde

För industriell påföring på träpanel.



### Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	20 liters emballage (fyllningsgrad 18 liter) eller standardkulörer i 1000 liters container.
<b>Tillgängliga baser</b>	A, B, C och ocker.
<b>Brytning</b>	Baser skall brytas över <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulör</b>	JOTUN 1001 Eggvit / 0502-Y (NCS)
<b>Glans</b>	40
<b>Generisk typ</b>	Akryl och alkydoljor.
<b>Volymtorrhalt</b>	40 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.09 - 1.27 Beroende på bas
<b>pH värde</b>	7.8 till 9.2
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 30 g/l VOC.

### Appliceringstekniska data

#### Anmärkning

**Underlag:** Underlaget som behandlas skall vara oexponerad träpanel som grundats med **JOTUN Industri grunning Visir** eller **JOTUN Industri Opaque Primer**. Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

**Omrörning:** Blanda/omrör väl med mekanisk omrörare före applicering.

Rekommenderad utrustning: För 1000 liter container: Omrörare med diameter 160 mm och minst 200 RPM i 120 minuter eller annan omrörare som ger en homogen färg.

#### Appliceringsverktyg / -metoder

Industriell applicering med borstmaskin eller sprutning.

Kontakta din JOTUN konsulent för rådgivning samt testkörning.

### Rengöring av verktyg

Maskiner och utrustning skall rengöras med vatten. Använd **JOTUN Penseltvätt** eller **JOTUN Industri Kraftvask** vid behov.

### Förtunning

Vatten

Kan spädas 0-10% med vatten. Applicerad mängd måste ökas proportionerligt vid spädning.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	7 - 10	100 - 143	40 - 57

### Förhållanden under applicering

Luften, underlaget och färgens temperatur skall vara över +10 °C vid applicering. RH trä max. 18%.

### Torktider

Vid användning av torkzoner och/eller IR-rör: 4-10 min. Torktiden beror av temperatur, luftfuktighet och lufthastighet i torkzonen. Anpassas efter utrustningen.

### Behandling för panel behandlad med JOTUN Industri Drygolin Nordic Extreme

Panelen monteras i enlighet med gällande normer och standarder för snickeri. Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling.

Vid montering:	Kapytor, ändträ och annat obehandlat trä grundas med <b>VISIR Oljegrunding</b> 3-4 strykningar vått-i-vått. Detta påförs sedan 1 strykning <b>DRYGOLIN Nordic Extreme</b> .
Inom 5 år från montering:	Panel skall slutstrykas inom 5 år med <b>DRYGOLIN Nordic Extreme</b> . Bäste resultat uppnås om slutstrykningen appliceras omgående efter det att panelen monterats.
Vidare underhåll rekommenderas utförd med:	Tvätta målade ytor med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> spädd 1:15 vid behov.  Innan vidare behandling (applicera ytterligare färg) bör panelen tvättas med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion</b> . Detta för att säkra god vidhäftning för nästa skikt och långa underhållsintervall. Vidare underhåll rekommenderas att utföras med <b>DRYGOLIN Nordic Extreme / DEMIDEKK Infinity</b> , men andra utomhusfärg från Jotun kan också användas. Följ bruksanvisningen för den produkt du väljer.

### Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

### Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

### Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten uppfyller följande krav:

BREEAM® NOR (2016)

Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

BREEAM® NOR (2012)

Mat 1.3: Produktspecifik typ III EPD (ISO 14025, 21930, EN 15804) för Skandinavien.

Mat 1.5: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

## Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.