

QUICK Bengalack Effekt Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Effekt Spray er en alkydbaseret spraymaling med metaleffekt.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Effekt Spray giver en skinnende, metallisk effekt. **QUICK Bengalack Effekt Spray** sølv, guld og kobber er dækkende malinger. Sølv transparent anvendes som topstrøg oven på farver, der ikke er metalliske.

Anvendelsesområde

QUICK Bengalack Effekt Spray anvendes inden- og udendørs på metal, træ og hård plastik. Anvendes på emner som fx cykler, interiør, inventar, pynteting som vaser, lysestager og lign.

Produktdata

Kulører	Blank: 160 Sølv Metallic, 170 Guld Metallic, 180 Kobber Metallic, 260 Transparent Sølv
Glansgrad	Blank: 90–100
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.

Påføringsinformation

Drivgas: Butan/propan.
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Påføres ensartet til ønsket udseende.

Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30–40 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5 minutter sprayes vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt. Afslut med et fyldigt lag.

Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes til der kun kommer luft ud.

Fortynder

Mineralsk terpentin.

Forhold under påføring

Spray ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 minutter
Klar til brug	Min. 1 time
Gennemhærdet	3-4 uger

Brugsanvisning

Underlag	Behandling
Nyt jern og stål:	Affedtes med cellulosefortynder eller QUICK Bengalack Affedtnings Spray . Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Effekt Spray .
Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling slibes mat. Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Effekt Spray .
Galvaniseret stål og letmetal:	Affedtes med QUICK Bengalack Affedtnings Spray eller cellulosefortynder. Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens fortyndet 1:5 med vand eller lignende. SKYL GRUNDIGT med rent vand! Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Effekt Spray .
Hård plastik:	Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger. Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Effekt Spray .

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4219596

Sikkerhedsregler

3-3

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.