

## Jotashield Alkali Resistant Primer

### Descrierea produsului

#### Tipul produsului

Acest produs este o amorsă de calitate superioară, pe bază de apă, rezistentă la alcali. Bazat pe o emulsie copolimer-acrilică.

#### Proprietăți și beneficii

Oferă o bază excelentă pentru straturile ulterioare. Penetrare excelentă a substratului, oferind cea mai bună aderență. Oferă cea mai bună protecție împotriva atacurilor alcaline.

#### Utilizare recomandată

Ideal pentru amorsarea suprafețelor exterioare.

#### Substrat

Adezivi pe bază de ciment, glet, beton, cărămizi, suprafețe tencuite, plăci de ghips-carton, e.t.c. Substratul trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru a putea aplica vopseaua. Orice defect al stratului suport, precum ondulații, crăpături, găuri, e.t.c., trebuie rectificat/umplut înainte de a începe vopsirea.

### Date produs

<b>Capacitate de ambalare</b>	4 L și 18L Egipt și Libia : 10 L și 20 L. Turcia : 2.5 L, 15 L
<b>Culori</b>	Alb
<b>Volum de solide</b>	37 ± 2 volum% Teoretic
<b>Greutate specifică</b>	1.45 Teoretic
<b>COV pentru Amestec gata preparat pentru a fi folosit</b>	Limita EU pentru produs (categoria A/g): 350 g/l. Produsul conține maxim 30 g/l COV.
<b>VOC</b>	0 g/l ISO 11890 EU

#### VOC comentarii

Aceasta este o valoare teoretică. Valoarea testată poate varia în funcție de metodologia testului, acuratețea echipamentului folosit la testare și condițiile din timpul testării.

### Date privind aplicarea

#### Produsul poate fi aplicat cu:

Rola : Recomandat.

Spray : Folosiți un echipament de tip airless sau unul convențional.

Pensula. : Recomandat pentru colțuri și margini.

#### Date privind pulverizarea airless

<b>Dimensiunea duzei</b>	0.021-0.027"
<b>Unghi de pulverizare</b>	65-80°
<b>Presiunea la duză</b>	140 - 190 kg/cm <sup>2</sup> (2100 psi)

### Agent de curățare a ustensilelor

Apă

### Grosimea filmului pe strat

#### Asortiment tipic recomandat

Grosimea stratului uscat 25 - 35  $\mu\text{m}$   
Grosimea stratului umed 70 - 95  $\mu\text{m}$   
Grosimea stratului variază, calculul a fost făcut pe medie.

Consum teoretic 14.8 - 10.6  $\text{m}^2/\text{l}$

Consumul variază în funcție de grosimea filmului aplicat, tipul de textură, porozitatea suprafeței, imperfecțiuni, temperatură, pierderile survenite în timpul aplicării etc.

Rata maximă de acoperire, per strat se obține la o grosime minimă de film uscat și invers.  
Pentru aflarea consumului în Mp/Kg, se va împărți consumul în Mp/Lt. la greutatea specifică.

### Diluant

Apă

### Diluție

Maxim 10%

### Condiții în timpul aplicării

Temperatura substratului trebuie să fie de minim 10 ° C și cel puțin 3 ° C peste punctul de rouă al aerului, măsurată în apropierea substratului. Buna ventilație de obicei este necesară în locurile închise pentru a asigura buna uscare

### Timpii de uscare

Timpii de uscare, sunt în general legați de circulația aerului, temperatură, grosimea filmului, numărul de straturi aplicate și sunt afectați corespunzător.

1. Datele recomandate sunt, pentru reacoperirea cu același tip generic de vopsea.
2. În cazul aplicării mai multor straturi, timpii de uscare vor fi influențați de numărul, secvența și grosimea totală a straturilor anterior aplicate.
3. Suprafața trebuie să fie uscată și fără urme de orice contaminare anterior aplicării stratului următor.

#### Timpii de uscare sunt masurați în valorile indicate:

Umiditatea relativă 50%

Temperatură substrat

10 °C

23 °C

40 °C

Suprafață (atingere) uscată

6 h

3 h

1 h

Uscare și întărire

10 h

5 h

3 h

Uscare pentru reacoperire,  
minimum

6 h

3 h

1 h

## Indicații de utilizare

### Pregătirea suprafeței

Substratul trebuie să fie sănătos, curat, uscat și fără urme de praf, ulei, grăsimi, lapte de ciment etc. Toate urmele de agenți de eliberare / agenți de întărire trebuie să fie eliminate. O șlefuire ușoară cu material abraziv adecvat este recomandată înainte de aplicare. Orice urmă de praf/particule libere trebuie să fie îndepărtată.

### Sistem de vopsire recomandat

### Grund

Jotashield Alkali Resistant Primer : 1 Strat

### Strat final

Durosan 03 Exterior Matt, Durosan 03 Exterior Semigloss sau Jotashield topcoats : 2 Straturi

### Observații

Alte sisteme, pot fi specificate, în funcție de domeniul de utilizare.

Conținutul ambalajelor cu numere de lot diferite, trebuie amestecate înainte de folosire.

Vă rugăm să consultați Departamentul Comercial Decorativ pentru consultanță tehnică.

Acest produs este disponibil în: Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Kuwait, Qatar, Arabia Saudită, Oman, Egipt, Libia și Turcia

### Depozitare

Produsul trebuie depozitat în conformitate cu reglementările naționale. Păstrați containerele într-un spațiu uscat, răcoros, bine ventilat, departe de sursele de căldură și aprindere. Containerele trebuie să fie închis ermetic. Manipulați cu grijă.

## Sănătate și siguranță

Vă rugăm să respectați avizele de mediu și de precauție afișate pe container.

A fost emisă Fișă Tehnică de Securitate pentru acest material  
Informații detaliate cu privire la riscurile și precauțiile de sănătate și siguranță pentru folosirea acestui produs sunt specificate în  
Măsuri de prim-ajutor, consultați secțiunea 4.  
Manipularea și depozitarea, consultați secțiunea 7.  
Informații despre transport, consultați secțiunea 14.  
Informații de reglementare, consultați secțiunea 15.

## Termeni și condiții

Informațiile din acest document au cele mai bune cunoștințe Jotun sunt, bazate pe teste de laborator și experiența practică. Produsele Jotun sunt considerate ca produse semi-finite și, ca atare, produsele sunt adesea folosite în condiții dincolo de controlul Jotun. Jotun nu poate garanta nimic, decât calitatea produsului în sine. Variații minore de produs pot fi puse în aplicare pentru a se conforma cu cerințele locale. Jotun își rezervă dreptul de a modifica datele furnizate fără notificare prealabilă.

Utilizatorii ar trebui să se consulte întotdeauna cu Jotun pentru instrucțiuni specifice privind adecvarea generală a acestui produs pentru nevoile și practicile specifice aplicării lor.

Dacă există vreo neconcordanță între diferitele aspecte lingvistice ale acestui document, versiunea în Lb. Engleza (Marea Britanie), va prevala.