

Hardtop WT8

제품 특성

2액형의 화학적 경화형 폴리우레탄 도료입니다. 매우 우수한 광택 유지성을 가진 반광 마감재입니다. 양호한 내약품성을 가집니다. 고 고형분 제품입니다.

용도

중방식:
풍력 터빈 타워에 추천됩니다. 광범위한 산업 구조에 적합합니다.

색상

밝은 회색

제품 정보

물성	시험/표준	서술	
부피 고형분	ISO 3233	62 ± 2 %	
광택 수준 (GU 60 °)	ISO 2813	반광택 (55-70)	
인화점	ISO 3679 Method 1	28 °C	
비중	계산값	1.4 kg/l	

지역	규정	시험 표준	VOC 값
US	CARB(SCM)2020 / SCAQMD rule 1113	계산	328 g/l
Hong Kong	Air Pollution Control (VOC) Regulation	계산	328 g/l
EU	European Paint Directive 2004/42/CE	계산	328 g/l
EU IED	Industrial Emission Directive 2010/75/EU	계산	328 g/l
Korea	Korea Clean Air Conservation Act	계산	328 g/l
China	GB 30981-2020 Limit of harmful substances of industrial protective coatings	GB/T 23985-2009 8.3	315 g/l

제공되는 데이터는 일반적으로 공장에서 생산되는 제품이고, 색상에 따라 약간의 차이가 있습니다.

광택 설명: 요턴 퍼포먼스 코팅 정의에 따르면

1회도장 도막두께

일반적인 권장 사양 범위

건조 도막 두께	50 - 100	미크론
습도막 두께	80 - 160	미크론
이론 도포율	12.4 - 6.2	m ² /l

표면 처리

표면 처리 요약 테이블

소지	표면 처리	
	최소	추천
도장된 표면	깨끗하고 건조하며, 손상없는 호환 가능한 도장	깨끗하고 건조하며, 손상없는 호환 가능한 도장

도장

도장 방법

제품으로 적용할 수 있습니다.

- 스프레이: 에어 스프레이 또는 에어리스 스프레이를 사용합니다.
- 붓: 스트라이프 도장과 작은 구역에 추천되고, 규정된 건조도막두께를 도장하기 위해서 유의해야 합니다.
- 롤러: 사용할 수 있습니다. 롤러 도장을 할때 규정된 건조도막두께를 얻기 위해 충분한 재료로 주의하여 도장해야 합니다.

제품 혼합 비율 (부피비)

Hardtop WT8 Comp A	5 파트
Hardtop WT8 Comp B	1 파트

신나/세척 용제

신나: Jotun Thinner No. 7 / Jotun Thinner No. 10
Jotun Thinner No. 68

: Jotun 68번 신나는 따뜻한 조건에서 시공되는 동안 도료의 더 긴 개방 시간과 보다 적은 드라이 스프레이를 위해 사용될 수 있습니다. 권장 최대 첨가량은 혼합되어 준비된 도료의 10% (부피 기준)입니다.

필요한 경우 Jotun Thinner No.63을 사용하여 건조 시간을 단축할 수 있습니다. 권장 최대 첨가량은 준비된 혼합 페인트의 5% (부피 기준)입니다.
신나를 추가할 때 가사시간이 단축된다는 점에 유의하십시오.

에어리스 스프레이 안내 자료

노즐 팁 (inch/1000): 13-19
분사 압력 (최소): 150 bar/2100 psi

에어 스프레이 안내 자료

노즐 팁: 중력 건: 1.6-1.8 (mm) / 압력 포트: 1.4-1.6 (mm)
분사 압력 (최소): 중력 건: 3.2 bar / 압력 포트: 3.2 bar
압력 포트에서의 압력: 1.6 bar

건조와 경화 시간

소지 온도	0 °C	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
표면 (지촉) 건조	4 h	3 h	2 h	1 h	1 h
보행 건조	40 h	24 h	16 h	8 h	4 h
재도장시간, 최소	24 h	18 h	10 h	5 h	3 h
서비스 건조/경화	20 d	14 d	10 d	5 d	3 d

최대 재도장간격은 이 제품의 적용 가이드 (AG)를 참조하십시오.

건조와 경화시간은 제어된 온도와 상대습도 85% 이하 및 제품의 평균 DFT에서 결정됩니다.

표면(터치)건조 : 약간의 손가락 압력으로 지문이나 끈적임을 남기지 않는 정도의 건조상태.

보행 건조: 영구적인 흔적, 자국 또는 다른 물리적 손상을 제외한 일반적인 보행을 견딜 수 있는 도장의 최소 건조시간.

최소 재도장시간: 후속도장이 적용되기 전에 권장되는 가장 짧은 시간.

서비스 건조/경화: 도장이 중간 환경에 영구적으로 노출되기 전의 최소 시간.

유도 시간 및 가사 시간

도료 온도	23 °C
가사 시간	1.5 h

내열성

	연속	온도	정점
건조 대기	120 °C		140 °C

대부분의 오일, 지방족 석유 제품과 비공격적인 화학물질의 유출을 방지합니다.

정점 온도 지속 최대 1시간.

열거된 온도는 보호물성 유지와 관련이 있습니다. 이 온도에서 미적 물성은 다소 저하될 수 있습니다.

제품 호환성

도장시스템의 실제 노출에 따라 다양한 프라이머와 상도가 이 제품과 조합하여 사용할 수 있습니다. 몇가지 예는 다음과 같습니다. 특정 추천사양은 Jotun에 문의하십시오.

이전 도장: 에폭시, 징크 에폭시, 에폭시 마스틱, 폴리우레탄
후속 도장: 폴리우레탄

포장 (대표적)

	부피 (리터)	용기 크기 (리터)
Hardtop WT8 Comp A	16.7	20
Hardtop WT8 Comp B	3.3	5

비고. 각 지역의 현지규정에 따라 포장용량은 다를 수 있습니다.

보관

제품은 반드시 국가별 규정에 따라 보관되어야 합니다. 보관 용기는 건조하고 그늘지며, 시원하고, 통풍이 잘되는 장소 그리고 열이나 발화원으로부터 떨어진 곳에 보관하십시오. 보관 용기는 반드시 밀봉되어야 합니다. 취급에 주의하십시오.

저장기간 23 °C

Hardtop WT8 Comp A	48 개월
Hardtop WT8 Comp B	48 개월

일부 시장에서 현지규정에 따라 상업적으로 저장기간이 짧을 수 있습니다. 상기는 최소 저장기간이며, 그 후에는 도료 품질을 재 검사해야 합니다.

주의사항

이 제품은 전문가만 사용할 수 있습니다. 작업자와 조작자는 훈련 및 경험이 있어야 하며, 요턴의 기술자료에 따라 올바르게 혼합/교반하여 도장할 수 있는 능력과 장비를 가지고 있어야 합니다. 이 제품을 사용할 경우 도장작업자는 적절한 개인 보호 장비를 착용해야 합니다. 이 지침서는 제품의 현재 지식을 바탕으로 제공한 것입니다. 현장 조건에 맞게 제안된 편차는 작업을 시작하기 전에 승인을 위해 요턴 담당자에게 전달해야 합니다.

건강과 안전

용기에 표기된 주의 사항을 준수하십시오. 통풍이 잘되는 곳에서 사용하십시오. 스프레이 미스트를 마시지 마십시오. 피부 접촉을 피하십시오. 피부에 접촉시 적절한 세척제, 비누, 물 등으로 제거하십시오. 눈은 물로 잘 씻어내야 하며 즉시 치료해야 합니다.

색상 변화

프라이머 또는 방오도료를 주로 사용하는 경우 각 제품마다 약간의 색상 차이가 있을 수 있습니다. 마감 코팅으로 사용되는 이러한 제품 및 에폭시 기반 제품은 햇빛과 풍화에 노출될 때 초킹될 수 있습니다.

탑코트/마감 코팅의 색상 및 광택 유지는 색상의 유형, 온도, 자외선 강도 등과 같은 노출 환경, 도포 품질 및 일반적인 페인트 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 Jotun 사무소에 문의하십시오.

추가사항

본 문서에 기재된 정보는 실험과 요턴의 실질 경험을 통해 검증된 최상의 정보를 제공한 것입니다. 요턴의 제품은 반제품으로 고려되고, 요턴 통제밖의 추천용도 이외에 다른 목적으로 사용될 경우도 있기 때문에 당사는 어떠한 보증도 하지 않으며, 제품 그 자체의 품질에 대해서만 보증합니다. 지역 요구사항을 준수하기 위해 약간의 제품변형은 구현될 수 있습니다. 본 문서는 사전 예고없이 새로운 정보로 변경될 수 있습니다.

사용자는 항상 특정 적용 사례에 대해 제품의 일반적인 적합성에 대한 요턴의 특정 지침을 참조해야 합니다.

이 문서가 다른 언어들 사이의 불일치로 인해 문제가 있을 경우, 영어(영국) 버전을 우선으로 합니다.