

## Fenomastic Macun

### Описание продукта

#### Тип

Шпатлевка для внутренних работ на водной основе, которая не требует нанесения грунтовки и обеспечивает превосходную отделку, заполняя промежутки и поры.

#### Характеристики и преимущества

Шпатлевка обеспечивает очень гладкое и равномерное нанесение при более быстром процессе, что экономит время и стоимость. Готова к использованию. Благодаря высокой степени наполнения, продукт создает гладкую поверхность. Легко наносится и хорошо распределяется. Легко шлифуется; образуется небольшое количество пыли. Это продукт «2 в 1» - шпатлевка и грунтовка вместе. Финишный слой краски можно наносить после нанесения шпатлевки без грунтовки. Это быстросохнущий продукт, который экономит время и стоимость нанесения. Отличная адгезия к поверхности обеспечивает высококачественное покрытие.

#### Инструкция по применению

Идеально подходит для внутренних поверхностей.

#### Поверхность

Цементная штукатурка, гипсокартон, штукатурка, бетон и т.д.

### Описание продукта

<b>Размер упаковки</b>	4 кг и 25 кг		
<b>Цвета</b>	Белый		
<b>Сухой остаток (по объему)</b>	50	± 2	объем%
<b>Удельный вес</b>	1.75		Теоретически
<b>Летучие органические соединения</b>	11	г/л	ISO 11890 EU

### Характеристики по нанесению

#### Продукт может наноситься следующими способами

Шпатель : Рекомендуется.

Кельма : Рекомендуется.

Распыление : Использовать безвоздушное или обычное распыление.

#### Очистка малярных инструментов

Вода

### Толщина одного слоя

#### Типичный рекомендуемый диапазон

Толщина сухой пленки 65 - 110 мкм

Толщина сырой пленки 130 - 220 мкм

Толщина пленки может варьировать и рассчитывается, как средняя.

Рекомендованный расход на 1 слой (м<sup>2</sup> / кг) : 4.4 - 2.6

Укрывистость зависит от толщины пленки, типа текстуры, пористости поверхности, дефектности, температуры, потери во время покраски и т.д.

### Разбавление

Готова к применению, не разбавлять.

### Условия нанесения

Температура поверхности должна быть минимум 10° С и как минимум на 3° С выше точки росы воздуха, измеренной вблизи поверхности. Хорошая вентиляция обычно требуется в закрытых помещениях для обеспечения надлежащего высыхания.

### Время высыхания

Время высыхания зависит от интенсивности циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и количества слоев.

1. Приведены рекомендуемые данные для перекрашивания краской такого же типа.
2. В случае нанесения нескольких слоев, время высыхания будет зависеть от количества, последовательности, а также общей толщины ранее нанесенных слоев.
3. Перед нанесением последующего слоя на поверхности не должно быть влаги и загрязнений.

#### Время высыхания измеряется по заявленным значениям.

#### Относительная влажность (RH) 50 %

Температура подложки	10 °C	23 °C	40 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	1 - 2 ч	40 - 50 мин	20 - 30 мин
Время высыхания до образования твердой пленки	2 - 4 ч	1 - 2 ч	30 - 40 мин
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	2 - 4 ч	1 - 2 ч	30 - 40 мин

## Инструкция по применению

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, очищенной от пыли, масел, жиров, цементного молока и т.д. Необходимо удалить все следы разделительных агентов/отвердителей. Перед нанесением рекомендуется легкая шлифовка/подготовка поверхности подходящим абразивным материалом. Любую образовавшуюся пыль/частицы необходимо удалить.

### Рекомендуемая система окраски

#### Шпатлевка

Fenomastic Macun : 2 Слоя

#### Финишное покрытие

Серия Fenomastic : 2 Слоя

## Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

## Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.

Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.

**Меры по оказанию первой помощи**, см. раздел 4.

**Хранение и транспортировка**, см. раздел 7

**Информация по транспортировке** приведена в разделе 14.

**Нормативная информация** приведена в разделе 15.

## Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).