

## Jotun Block Filler

### وصف المنتج

#### النوع

هذا المنتج عبارة عن مائل للأسطح الخارجية. ذو أساس مائي أكريليك كوبوليمر

#### الصفات والمزايا

يعطي تأسيساً ممتازاً لطبقات الطلاء اللاحقة. سهولة التطبيق.

#### الاستخدام الموصى به

يمكن استخدامه كمائل لتقليل عيوب الأسطح.

#### السطح

جص أسمنتي، وخرسانة، والبناء الطوبي، والأسطح الممونة وألواح الجبس وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلائه بالقوة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو الثقوب أو النتوات قبل المباشرة بعملية الدهان.

### بيانات المنتج

حجم التعبئة			L 18 مصر و ليبيا : L 10 و 20L. تركيا و سعودي : كجم
الألوان			أبيض كريمي "White Off"
المواد الصلبة حسب الحجم	62 ± 2	%الحجم	نظري
الوزن النوعي	1,85		نظري
المواد العضوية الطيارة (VOC)	14	g/l	ISO 11890 EU
المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات			هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار ، دقة المعدات وظروف الاختبار.

### بيانات التطبيق

#### أساليب التطبيق

المسطرين "مالك"، فرشاة تذهيب أو أي أداة توزيع مناسبة آخر.

#### يمكن تطبيق المنتج بواسطة

المسطرين "مالك"، فرشاة تذهيب أو أي أداة توزيع مناسبة آخر.

#### تنظيف أدوات الطلاء

الماء

#### سُمك الطلاء لكل طبقة

#### مجموعة الموصى نمونجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	100 - 2000	µm
سمك الطبقة الرطبة	160 - 3225	µm
معدل الفرد النظري	6,2 - 0,3	m <sup>2</sup> /l

سوف تختلف سُمك الطبقة وتُحسب كمتوسط.

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفاقد أثناء الطلاء وغير ذلك. ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سُمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

### مُخَفَّف

الماء

### التخفيف

الحد الأقصى 10%

### الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاسة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلبًا أيضًا في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

### زمن الجفاف

ترتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسُمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبقًا لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتبعها وإجمالي سُمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافًا وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التخفيف من خلال القيم التالية:

الرطوبة النسبية 50%	10 °C	23 °C	40 °C
درجة حرارة السطح			
جفاف السطح (عند اللمس)	6 h	3 h	1 h
شديد الجفاف	16 h	8 h	6 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	16 h	8 h	6 h

## توجيهات الاستخدام

### إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغطاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. ويُنصح بإجراء صنفرة خفيفة بمادة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشّة ناتجة عن ذلك.

### نظام الطلاء الموصى به

#### البادئ

بادئ مناسب.

#### دهان التأسيس

Jotun Block Filler : 1 أو 2 طبقة (طبقات)

#### دهان للطبقة الخارجية

نظام الطلاء الموصى به

## الملاحظات

- قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.
- يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معًا قبل الاستعمال.
- يُرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنشائية للاستشارة الفنية.
- في حالة استعمال مائي "Block Block Jotun" لإصلاح العيوب الموجودة على السطح، ينبغي إجراء صنفرة بشكل مناسب يتبعها استخدام طبقة كاملة غير مخففة من سيلر " Sealer Penetrating Jotun" قبل استعمال أي طبقة طلاء خارجية من جوتاشيلد.

## التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقًا للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيدًا عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

## الصحة والسلامة

- يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.
- تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة للمنتج.
- وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
- إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
- المناولات والتخزين، ارجع للقسم 7.
- معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
- المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

## إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقًا لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وبعابتهارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحتفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملائمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللاستخدامات المحددة. إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.