

Texo Compound

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن طلاء تأسيس مائي خارجي، ذو أساس مائي أكريليك كوبوليمر

الصفات والمزايا

هذا المنتج مصنوع خصيصاً ليوفر أسطحًا زخرفية، يغطي التموجات السطحية.

الاستخدام الموصى به

مثالي لتقديم طبقة نسيجية في أنظمة تكسوتايل الأكريليك.

السطح

جص أسمنتى، وخرسانة، والبناء الطوبى، والأسطح الممونة وغير ذلك.

يجب أن يتمتع السطح المنوى طلائه بالقدرة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو التقويب أو النتوءات قبل المباشرة بعملية الدهان.

بيانات المنتج

حجم التعبئة

L 18
مصر : 10 L و 20 لتر
تركيا : 15 L

الألوان

أبيض

المواد الصلبة حسب الحجم % 62 ± 2

نظري

الوزن النوعي 1.8

نظري

الوزن النوعي

نظري

المواد العضوية الطيارة (VOC) 0 g/l

ISO 11890 EU

المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات

هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

عن طريق الرش : باستخدام مدفع الرذاذ المعتمد على الجانبية أو أي جهاز مناسب.

يرجى الرجوع إلى جوتن للحصول على معلومات إضافية، أو حسب الحاجة.

تنظيف أدوات الطلاء

الماء

سُمك الطلاء لكل طبقة

مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة 100 - 2000 µm
سمك الطبقة الرطبة 160 - 3225 µm

سوف تختلف سُمك الطبقة وتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري 6.2 - 0.3 m²/l

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، ونوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والع Ivory درجة الحرارة، والفاقد أثناء الطلاء وغير ذلك.
application trial a by site at confirmed be can consumption average The

مُحْفَفٌ

الماء

التخفيف

الحد الأقصى 10%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و 3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

زمن الجفاف

رتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبعاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعد الطبقات المطالية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخاليًا من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	50% الرطوبة النسبية	10 °C	23 °C	40 °C
جفاف السطح (عند النمس)		20 h	10 h	6 h
شيد الجفاف		14 d	7 d	4 d
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى		6 d	3 d	1 d

توجيهات الاستخدام

إعداد السطح

يجب أن تكون طبقة السطح سلية ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وغشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفرة خفيفة بذلة صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به

البادي

Primer Resistant Alkali Jotashield أو Primer Tex ,Primer Emulsion Acrylic

دهان التأسيس

Compound Texo : 1 طبقة

دهان للطبقة الخارجية

Durathane, Jotacryl أو دهانات جوتاشيلد الطبقة النهائية : 2 طبقة (طبقات)

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإلشانية للاستشارة الفنية.

يتوفر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر، عمان، مصر، ليبيا وتركيا

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة و بعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج. وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة والمتندرج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
المناولة والتخزين، ارجع للقسم 7.
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

أخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دانماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تتحفظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة وللستخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.