

Bengalac Oil Primer

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن بادي دهان على الجودة مصمم للأسطح الداخلية، ذو أساس راتنج الأكيد.

الصفات والمزايا

سهولة التطبيق. خل من المعادن الثقيلة الضارة مثل الزئبق والرصاص والكadmium والزرنيخ والكروم وغير ذلك.

الاستخدام الموصى به

مثالي كطبقة طلاء تأسيسي لطبقات الطلاء النهائية من الأكيد.

السطح

جص أسمنتي، الخرسانة، الخشب، الصلب.

بيانات المنتج

حجم التعبئة	L 18	
الألوان	أبيض	
المواد الصلبة حسب الحجم	46	± 2 %
الوزن النوعي	1.38	
الوزن النوعي	نظري	
نقطة التميض	نقطة التميض	
المواد العضوية الطيارة (VOC)	415	g/l
المواد العضوية الطيارة (VOC)	96.8 فـ C° (ملقب: كأس مغلق)	
ملاحظات	هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الاختبار ، دقة المعدات وظروف الاختبار.	

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

البكرة : موصى بها

عن طريق الرش : استخدم الرش المضغوط أو الرش التقليدي.

قلممو : موصى به لطلاء الزوايا والحواف.

بيانات إرشادية لاستعمال الرش

فوهه	0.018-0.021"
زاوية الرش	65-80°
الضغط في الفوهة	150 Kg/cm² (2100 psi)

تنظيف أدوات الطلاء

جوتون تتر رقم 2

سمك الطلاء لكل طبقة**مجموعة الموصى نموذجي**

سمك طبقة الطلاء الجافة	30	-	40	μm
سمك الطبقة الرطبة	66	-	87	μm

سوف تختلف سمك الطلبة وتحسب كمتوسط.

معدل الفرد النظري m^2/l

يعتمد معدل الفرد على سمك طبقة الطلاء المطلية، نوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيوب ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معطف في الحد الأدنى سمك الفيلم الجاف والعكس.

مُخْفَف

جوتن تتر رقم 2

التخفيف

الحد الأقصى 10%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات فوق درجة التكتف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقاومة بالمحيط المجاور للطبقة السفلية. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف محتوى الرطوبة في الطبقة السفلية 4% (حسب الوزن). ويجب ألا يتعرض الدهان للزيت أو الكيماويات أو الضغط الميكانيكي حتى يعالج بشكل تام.

زمن الجفاف

يرتبط فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبعاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	الرطوبة النسبية 50%	10 °C	23 °C	40 °C
جاف السطح (عند اللمس)		16 h	8 h	6 h
شديد الجفاف		48 h	24 h	18 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى		48 h	24 h	18 h

توجيهات الاستخدام**إعداد السطح**

يجب أن تكون طبقة السطح سليمة ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والتشحيم وغشاء الخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفقة حقيقة بمادة صنفقة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به**البادي**

1 طبقة : Primer Oil Bengalac

مالى

2 طبقة (طبقات) : Stucco

دهان للطبقة الخارجية

فينوماستيك الطبقات الخارجية "topcoats Fenomastic" أو Semigloss Bengalac Matt Bengalac Gloss أو "2 طبقة (طبقات)

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشتغلات مختلفة معًا قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإرشادية للاستشارة الفنية.

يتوفر هذا المنتج في: الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، قطر،

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تُحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشتعال. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.
وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بالخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
المراولة والتخزين، ارجع للقسم 7.
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

أخلاقيات المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وباعتبارها كذلك، فإن هذه المنتجات دائماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط مدينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تخضع شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحيط شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة.
إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.