

Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat Yeni

Описание продукта

Тип

Продукт представляет собой высококачественную краску на водной основе, которая придает поверхности богатую матовую и естественную отделку. Имеет 100% чистое акриловое связующее.

Характеристики и преимущества

В результате специально разработанного богатого матового вида и естественной отделки обеспечивается превосходное восприятие цветов. Цвета выглядят более насыщенными и мягкими благодаря матовому виду без эффекта яркости. Придает стенам гладкий и мягкий вид за счет своей естественной текстуры. Имеет экологически чистую формулу. Способствует поддержанию качества воздуха в помещении благодаря низкому содержанию ЛОС. Не содержит вредных химикатов, таких как АРЕО, формальдегид и тяжелые металлы. Краска без запаха; ее можно применять в любое время года. Высокая укрывистость и легкость нанесения. Производится в богатой цветовой палитре по технологии Jotun Multicolor.

Инструкция по применению

Рекомендуется для всех поверхностей внутри помещений, включая жилые помещения, виллы и отели.

Поверхность

Цементная штукатурка, бетон, блоки, штукатурные поверхности, гипсокартон, сатиновая гипсовая штукатурка, гипсовая штукатурка и т. Д.

Описание продукта

Размер упаковки	1 л, 2.5 л, 7.5 л и 15 л
Цвета	См. цветовую карту Fenomastic.
Сухой остаток (по объему)	33.5 ± 2 объем% Теоретически
Удельный вес	1.38 Теоретически
Летучие органические соединения	21 г/л ISO 11890 EU

Характеристики по нанесению

Продукт может наноситься следующими способами

Валик : Рекомендуется.

Распыление : Использовать безвоздушное или обычное распыление.

Кисть : Рекомендуется для окраски углов и краев.

Параметры безвоздушного распыления

Диаметр сопла	0.021–0.027"
Угол распыления в градусах	65–80°
Давление на сопле	140 - 190 кг/см ² (2100 psi)

Очистка малярных инструментов

Вода

Толщина одного слоя

Типичный рекомендуемый диапазон

Толщина сухой пленки	25 - 35 мкм
Толщина сырой пленки	75 - 104 мкм
Толщина пленки может варьировать и рассчитывается, как средняя.	
Теоретическая кроющая способность	13.4 - 9.6 м ² /л
Укрывистость зависит от толщины пленки, типа текстуры, пористости поверхности, дефектности, температуры, потери во время покраски и т.д.	
Максимальная укрывистость на один слой достигается при минимальной толщине сухой пленки и наоборот.	

Растворитель

Вода

Разбавление

Максимум 10 %

Условия нанесения

Температура поверхности должна быть минимум 5° С и как минимум на 3° С выше точки росы воздуха, измеренной вблизи поверхности. Хорошая вентиляция обычно требуется в закрытых помещениях для обеспечения надлежащего высыхания.

Время высыхания

Время высыхания зависит от интенсивности циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и количества слоев.

1. Приведены рекомендуемые данные для перекрашивания краской такого же типа.
2. В случае нанесения нескольких слоев, время высыхания будет зависеть от количества, последовательности, а также общей толщины ранее нанесенных слоев.
3. Перед нанесением последующего слоя на поверхности не должно быть влаги и загрязнений.

Время высыхания измеряется по заявленным значениям.

Относительная влажность (RH) 50 %

Температура подложки	10 °C	23 °C	40 °C
Высыхание до исчезновения отлипа	12 ч	6 ч	2 ч
Время высыхания до образования твердой пленки	16 ч	8 ч	4 ч
Высыхание до нанесения последующего слоя, минимум	12 ч	6 ч	2 ч

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Поверхность должна быть прочной, чистой, сухой, очищенной от пыли, масел, жиров, цементного молока и т.д. Необходимо удалить все следы разделительных агентов/отвердителей. Перед нанесением рекомендуется легкая шлифовка/подготовка поверхности подходящим абразивным материалом. Любую образовавшуюся пыль/частицы необходимо удалить.

Рекомендуемая система окраски

Грунт

Fenomastic Emulsion Primer или PVA Primer : 1 Слой

Шпатлевка

*Fenomastic Macun : 2 Слоя

Финишное покрытие

Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat: 2 Слоя

*Fenomastic Macun не требует нанесения грунтовки. Fenomastic Güzel Evim Zengin Mat можно наносить после нанесения шпатлевки без грунтовки.

Заметки

В зависимости от условий эксплуатации возможны другие системы покрытий.

Перед использованием, содержимое упаковок с разными номерами партий необходимо смешать.

За технической консультацией обращайтесь в отдел продаж декоративных красок.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Контейнеры с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Контейнеры держать плотно закрытыми. Соблюдать осторожность.

Эко-маркировка

Стандарты экологического строительства (Green Building Standards)

Данный продукт соответствует Стандартам экологического строительства и выполняет следующие специальные требования:

LEED®v4 (2013) / LEED®v4.1 (2020):

Качество окружающей среды (EQ): с низким уровнем выбросов материала

- Содержание ЛОС для внутренних матовых стен и потолков (блеск <25 при 60 °) WB, SB (Директива ЕС 2004/42/CE) и выбросы 0,5-5,0 мг/м³ (метод CDPH 1.2)

Требования к материалам и ресурсам: Описание и оптимизация воздействия на окружающую среду строительных материалов

- Составляющие компоненты, Вариант 2: Существенная оптимизация компонентов, соответствие стандарту международных альтернативных компонентов - оптимизация REACH: Полностью инвентаризированные химические ингредиенты до 100 ppm и не содержащие веществ из списка авторизации REACH - Приложение XIV, Список ограничений - Приложение XVII и список веществ SVHC.

- Экологическая Декларация Продукции (ЭДП). Данный продукт соответствует требованиям ЭДП типа III (ISO 14025;21930, EN 15804).

BREEAM® International (2016):

- Mat 01: Данный продукт соответствует требованиям ЭДП типа III (ISO 14025;21930, EN 15804).

По запросу могут быть предоставлены дополнительные сертификаты и одобрения.

Охрана здоровья и безопасность

Пожалуйста, ознакомьтесь с мерами предосторожности и информацией о воздействии на окружающую среду, указанными на упаковке.

Для данного продукт выпущен Паспорт безопасности.
Дополнительная информация по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта доступна в Паспорте безопасности.

Меры по оказанию первой помощи, см. раздел 4.

Хранение и транспортировка, см. раздел 7

Информация по транспортировке приведена в разделе 14.

Нормативная информация приведена в разделе 15.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны Jotun. В связи с этим Jotun не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. Jotun сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в Jotun для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.

В случае обнаружения несоответствий между версиями данного документа, составленными на различных языках, преимущественную силу имеет версия на английском языке (Великобритания).