

BUTINOX Futura Selvrensende Træbeskyttelse

BUTINOX Futura Selvrensende Dekkbeis

Produktbeskrivelse

Type

Dækkende træbeskyttelse af vandfortyndbar akryl.

Egenskaber og fordele

Højteknologisk, dækkende træbeskyttelse med selvrensende egenskaber, som giver et langvarigt og nymalet udseende samt beskyttelse mod overfladeskimmel, misfarvninger og belægninger. Den smarte flowteknologi giver enestående påføringsegenskaber, som forenkler malearbejdet. Produktet har overlegen glans- og farvestabilitet.

Anvendelsesområde

Anbefales udendørs på nyt grundet træværk samt på tidligere laseret eller træbeskyttet træværk.

Produktdata

Emballagestørrelser	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l).
Fås i følgende baser	Hvid, A, B og C.
Toning	Baser skal tones i Jotun Multicolor .
Kulører	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
Glansgrad	20–30 Hvid base.
Generisk type	Akrylmaling.
Tørstofindhold efter volumen	38 ± 2 volumen%
Litervægt	1.2
pH værdi	8.3
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l. Produktet indeholder max 50 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller sprøjte. Hvis påført med rulle eller sprøjte, bør underlaget efterstryges umiddelbart med en pensel. Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017–0.023"
Sprøjtevinkel	40–50°
Dysetryk	15–18 MPa (150–180 kg/cm ²)

Rengøring af maleværktøj

Vand og **JOTUN Penselrens**.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet, uhøvlet træværk:	6 – 10	100 – 167	38 – 63
Anbefalet, høvlet træværk:	10 – 12	83 – 100	32 – 38

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +5°C ved påføring og under optørring. Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør. Må ikke påføres i direkte sollys. Tidligere tjære-/ mineraloliebehandling og knaster kan misfarve nyt topstrøg og danne blærer. Underlag, der er behandlet med linolie eller linolieholdig træbeskyttelse/lasur, kan forårsage blæredannelse ved videre behandling. Overfladebehandling på brandbeskyttet træværk kan give saltudslag/afskalninger.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, vindforhold, indtrængning i underlaget og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%	50%	50%
Lufttemperatur	5°C	15°C	23 °C
Overfladetemperatur	5°C	15°C	23 °C

Støvtør	1,5 time(r)	1 time(r)	0,5 time(r)
Kan overmales efter	10 time(r)	3 time(r)	2 time(r)

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Smudsige underlag rengøres med **BUTINOX Husvask og Kraftvask**. Skyl grundigt og lad overfladen tørre, inden du påfører **JOTUN Træ- og Murrens**.

Underlag	Behandling
Nyt træværk:	Nyt træværk skal behandles før eller umiddelbart efter montering med BUTINOX Futura Grunder , som påføres tyndt på høvlede underlag. Endetræ/snitflader mættes ekstra godt. Grundet træværk og fabriksgrundet træværk skal efterbehandles inden 1 måned. Topstrøg: BUTINOX Futura Selvrensende Træbeskyttelse . Nyt, høvlet træværk: 2 strøg. Nyt, uhøvlet træværk: Min. 3 strøg (100 µm tør malingfilm). Husk at behandle endetræet.

Tidligere behandlet træværk:

Bare områder efter afrensning med stålcardæsk/afskrabning grundes med **BUTINOX Futura Grunder**. Grundet træværk og fabriksgrundet træværk skal efterbehandles inden 1 måned.
Topstrøg: Tidligere behandlet træværk : 2 strøg. Grundede pletter: 1 strøg efterfulgt af 2 hele strøg.

Rengøring af spild

Vand.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillende kravene til miljømærket Svanen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4213506



Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.