

Basic Stucco Putty

وصف المنتج

النوع

هذا المنتج عبارة عن معجون يعتمد على كopolymer الأكريليك.

الصفات والمزايا

سهولة التطبيق. يعطي تأسيساً ممتازاً لطبقات الطلاء اللاحقة. خل من الكيماويات الضارة مثل ألكيل فينول الإيثوكسيلات والفورمالديهيد والمعادن الثقيلة وغير ذلك.

الاستخدام الموصى به

مثالي للأسطح الداخلية.

السطح

جص أسمتي، وخرسانة، والبناء الطوبوي، والأسطح الممونة والواح الجبس وغير ذلك. يجب أن يتمتع السطح المنوي طلائه بالقدرة الكافية لتحمل الدهان، لذلك يجب معالجة أي نوع من الشقوق أو التعرُّق أو التآكل قبل المباشرة بعملية الدهان.

بيانات المنتج

حجم التعبئة	L 18 L 4		
الألوان	أبيض		
المواد الصلبة حسب الحجم	50	± 2	% الحجم
الوزن النوعي	1.83		
المواد العضوية الطيارة (VOC)	0	g/l	ISO 11890 EU
المواد العضوية الطيارة (VOC) ملاحظات	هذه القيمة نظرية، وسوف تختلف حسب نوع الإختبار ، دقة المعدات وظروف الإختبار.		

بيانات التطبيق

يمكن تطبيق المنتج بواسطة

سكين المعجون.

سُمك الطلاء لكل طبقة

مجموعة الموصى نموذجي

سمك طبقة الطلاء الجافة	85	-	130	μm
سمك الطبقة الرطبة	165	-	250	μm

سوف تختلف سُمك الطبقة وتحسب كمتوسط

معدل الفرد النظري

6 - 4 m²/l

معدل الفرد لكل طبقة : 2.8 م / كغ (نظرية)

يعتمد معدل الفرد على سُمك طبقة الطلاء المطلية، نوع ملمس السطح، ومسامية السطح، والعيبون ودرجة الحرارة، والفقد أثناء الطلاء وغير ذلك.

يمكن تأكيد متوسط معدل الفرد لكل طبقة طلاء بالموقع من خلال إجراء تطبيق تجريبي.

ويتم احتساب الحد الأقصى لمعدل انتشار في معرفة في الحد الأدنى سُمك الفيلم الجاف والعكس بالعكس.

مُحْفَفٌ

الماء

التخفيف

الحد الأقصى 5%

الظروف أثناء الاستعمال

يجب أن تكون درجة حرارة السطح أقل من 10 درجات مئوية كحد أدنى و3 درجات مئوية على الأقل فوق درجة التكثف الخاصة بالهواء، ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية المقيدة بالمحيط المجاور للسطح. تُعد التهوية الجيدة مطلباً أيضاً في المساحات الضيقة لضمان جفاف مناسب.

زمن الجفاف

رتيب فترات الجفاف بشكل عام بحركة الهواء ودرجة الحرارة وسمك طبقة الطلاء وعدد طبقات الطلاء وسوف تتأثر بها طبعاً لذلك.

1. البيانات الموصى بها مخصصة لحالة إعادة الدهان بنفس نوع الطلاء العام.

2. في حالة التطبيق المتعدد للطبقات، تتأثر فترات الجفاف بعدد الطبقات المطلية السابقة وتتابعها وإجمالي سمكها.

3. يجب أن يكون السطح جافاً وخالياً من الملوثات قبل دهن طبقة الطلاء اللاحقة.

يتم قياس مدة التجفيف من خلال القيم التالية:

درجة حرارة السطح	10 °C	23 °C	40 °C
الرطوبة النسبية 50%			
جفاف السطح (عند النمس)	6 h	3 h	1 h
شيد الجفاف	16 h	8 h	6 h
تجفيف الطلاء الزائد، الحد الأدنى	16 h	8 h	6 h

توجيهات الاستخدام**إعداد السطح**

يجب أن تكون طبقة السطح سلية ونقية وجافة وخالية من الغبار والزيت والشحم وملائمة لخرسانة وغير ذلك. ويجب إزالة جميع آثار العوامل التي تفرز الرغوة. وينصح بإجراء صنفرة خفيفة ببداية صنفرة مناسبة قبل إجراء الطلاء. ويجب إزالة أي جزيئات غبار/جزيئات هشة ناتجة عن ذلك.

نظام الطلاء الموصى به**البادئ**

طبقة 1: Primer Emulsion Fenomastic أو Primer PVA Basic

مالي

طبقة 2: Putty Stucco Basic

دهان للطبقة الخارجية

نظام الطلاء الموصى به

الملاحظات

قد تكون بعض الأنظمة الأخرى محددة حسب منطقة الاستعمال.

يجب خلط محتويات العبوات التي تحمل أرقام تشغيلات مختلفة معاً قبل الاستعمال.

يرجى الرجوع إلى إدارة المبيعات الإنسانية للاستشارة الفنية.

يتوافق هذا المنتج في: عمان

التخزين

ينبغي تخزين المنتج طبقاً للقوانين الوطنية. تتمثل شروط التخزين في أن تحفظ الحاويات في مكان جاف بارد بتهوية جيدة وبعيداً عن مصدر الحرارة والإشعاع. يجب الاحتفاظ بالحاويات مغلقة بإحكام.

الصحة والسلامة

يرجى مراعاة المحاذير البيئية والوقائية المعروضة على الحاوية.

تم إصدار نشرة بيانات سلامة المادة المنتج.
وتشتمل نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمنتج على المعلومات المفصلة المتعلقة بأخطار الصحة والسلامة والإجراءات الوقائية المتعلقة باستعمال هذا المنتج.
إجراءات الإسعافات الأولية، ارجع للقسم 4.
المداولة والتخزين، ارجع للقسم 7.
معلومات النقل، ارجع للقسم 14.
المعلومات التنظيمية، ارجع للقسم 15.

إخلاء المسؤولية

تم تقديم المعلومات الواردة في هذا المستند وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى شركة Jotun، وبناءً على الاختبارات المعملية والخبرة العملية. تعتبر منتجات Jotun من السلع شبه الجاهزة، وبالتالي فإن هذه المنتجات دانماً ما يتم استخدامها وفقاً لشروط معينة تحت رقابة شركة Jotun. ولا تضمن شركة Jotun أي شيء سوى جودة المنتج نفسه. تحافظ شركة Jotun بالحق في تغيير البيانات المقدمة دون إخطار مسبق. وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة. وفي حالة التضارب بين إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.

وينبغي على المستخدمين الرجوع إلى شركة Jotun للحصول على الإرشادات الخاصة بمدى ملاءمة هذا المنتج بوجه عام لاحتياجاتهم الخاصة ولل استخدامات المحددة.
إصدارات اللغات المختلفة من هذا المستند، فإن النسخة الإنجليزية (المملكة المتحدة) هي التي تكون سارية ويتم العمل بها.