

# Vinyl Sealer Spray

## Produkt beschrijving

Dit is een enkel component fysiek drogende vinyl sealer/primer. Het is snel drogend.

### Typisch gebruik

Te gebruiken op aandrijvingen, trim vlakken, propellers en andere zachte metalen beneden de waterlijn. Speciaal ontworpen voor voorbereiding van Aqualine antifouling geleverd in spuitbus.

### Kleuren

aluminium

## Product data

Eigendom	Test/Standaard	Beschrijving
Vaste stoffen per volume		38 ± 2 %
Vlampunt	ISO 3679 Method 1	-7 °C

De verstrekte gegevens zijn typisch voor fabrieksgeproduceerde producten, onderhevig aan lichte variatie afhankelijk van de kleur.

## Film dikte per laag

### Typisch aanbevolen specificatie reeks

Droge laagdikte	30 - 40 μm
Natte laag dikte	80 - 105 μm
Theoretisch spuitverbruik	9.5 - 12.7 m <sup>2</sup> /l

## Produkt mengen

Één component

## Verdunner / Reinigings middel

Jotun Thinner No. 7

## Droog en uithard tijd

Ondergrond temperatuur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Stof droog	30min	20min	15min	10min
Beloopbaar droog	4h	3h	2h	1.5h
Overschilderbaar, minimum	4h	3h	2h	2h

Oppervlakte (aanraak) droog: De toestand van het drogen bij een lichte druk met een vinger heeft geen afdruk achter gelaten of kleverigheid onthuld.

Beloopbaar droog: Minimale tijd voordat de coating normaal loopverkeer kan verdragen zonder permanente markeringen, afdrukken of andere fysieke schade.

Overschilderbaar droog minimum: De aanbevolen kortste tijd voordat de volgende laag kan worden aangebracht.

## Produkt overeenstemming

Voorgaande coat: Voor gebruik dient het blik 2 minuten geschud te worden. Houdt de spuitbus ongeveer 15-25 cm van het oppervlak. Breng 2 lagen aan. Wachtijd voor het drogen is 30 minuten tussen elke laag. Hou de spuitbus op de kop en spuit 3 seconden om de nozzle te reinigen.

## Verpakking (typisch)

	Volume / Hoeveelheid (liters)	Grote van verpakking (liters)
Vinyl Sealer Spray	0.4	0.4

De hoeveelheid is gebaseerd op in de fabriek geproduceerde kleuren. Let op dat er variaties in de lokale verpakking en hoeveelheden kunnen zijn, door lokale regelgeving.

## Opslag

Het product dient opgeslagen te worden volgens nationale regelgeving. Bewaar de blikken in een droge koele goed geventileerde ruimte en weg van warmte en ontstekings bronnen. Blikken moeten goed gesloten zijn. Voorzichtig behandelen.

Het product moet bewaard worden overeenkomstig met nationale regels. Bewaar de containers in een droge, koele en goed geventileerde ruimte en buiten bereik van hitte en ontstekings bronnen. Containers moeten goed gesloten blijven. Voorzichtig behandelen.

## Houdbaarheid in gesloten verpakking bij 23 °C

Vinyl Sealer Spray

48 Maand(en)

In sommige commerciële markten kan een kortere houdbaarheid gedicteerd worden door de lokale regelgeving. Bovenstaand is de minimale houdbaarheid, hierna is de kwaliteit van de verf onderhevig aan goedkeuring

## Verwijdering van afval

N/A

## Voorzichtig

Dit produkt is alleen voor professioneel gebruik. De applicateur en verwerkers dienen opgeleid en ervaren te zijn met de te gebruiken apparatuur en het mengen en toepassen van het produkt volgens de technische documentatie van Jotun. Applicateurs en verwerkers dienen passende persoonlijke beschermmiddelen te gebruiken. Deze richtlijn wordt gegeven op basis van de huidige kennis van het produkt. Alle suggesties en aanpassingen om aan de plaatselijke omstandigheden te voldoen, dienen vóór de aanvang van de werkzaamheden, door de verantwoordelijke Jotun vertegenwoordiger te worden goedgekeurd.

## Gezondheid en veiligheid

A.u.b de voorschriften lezen die op de blik staan. Gebruik onder goede ventilerende condities. Inhaleer de spuitstof niet. Vermijd huidcontact. Morsen op de huid moet direct met geschikt schoonmaakmiddel worden verwijderd, zeep en water. Ogen moeten goed gespoeld worden met water en er moet direct medische hulp worden gezocht.

## Kleur variatie

Indien van toepassing kunnen producten die primair bedoeld zijn voor gebruik als primers of antifouling's lichte kleurvariaties hebben van batch tot batch. Dergelijke producten en producten op epoxybasis die als aflak worden gebruikt, kunnen verkrijgen bij blootstelling aan zonlicht en weersinvloeden.

Kleur- en glansbehoud bij topcoats/eindlagen kan verschillen, afhankelijk van type kleur, blootstelling aan omgeving zoals temperatuur, UV intensiteit etc., en kwaliteit van applicatie en algemeen type verf. U kunt contact opnemen met uw lokale Jotun vestiging voor informatie.

## Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Verenigd Koninkrijk) versie voor.