

## Vinyl Sealer Spray

### Ürün tanımı

Tek bileşenli fiziksel olarak kuruyan vinil sealer/astar. Hızlı kurumalıdır.

### Kullanım alanları

Sualtında kuyruk, dümen, pervane ve bunun gibi hafif metal parçalarda kullanmak içindir Spray kutusunda tedarik edilen su seviyesi çürüme önleyicileri için hazırlayıcı olarak özel olarak dizayn edilmiştir.

### Renkler

alüminyum

### Ürün bilgileri

Özellikler	Test/Standart	Tanım
Hacimce katı madde		38 ± 2 %
Parlama noktası	ISO 3679 Method 1	-7 °C

Verilen bilgiler, fabrika üretimi standart ürünler için geçerlidir. Renge bağlı olarak küçük farklılıklar gözlemlenebilir.

### Her kat için uygulama kalınlığı

#### Önerilen tipik spesifikasyon aralığı

Kuru film kalınlıkları	30 - 40 µm
Yaş film kalınlıkları	80 - 105 µm
Teorik Yayılma Oranı	9.5 - 12.7 m <sup>2</sup> /l

### Yüzey Hazırlığı

Yapışma seviyesinin korunabilmesi için bir önceki boya katının yüzeyinin temiz, kuru ve her türlü kirlilikten arındırılmış olması gerekir.

### Yüzey hazırlığı özet tablosu

Yüzey	Yüzey Hazırlığı	
	En düşük	Tavsiye edilen
Alüminyum	Yüzey, metal olmayan P80-P120 aşındırıcılarla, bağlı elyaf makinesiyle veya el zımparasıyla pürüzlendirilmelidir. Yüzey pürüzlendirildikten sonra, aşındırıcı tozları temiz ve kuru bir hava tutularak ya da vakumlanarak yüzeyden alınmalıdır.	Onaylı metalik olmayan aşındırıcı malzemeler kullanarak, keskin ve köşeli yüzey profili oluşturmak maksatlı püskürtme raspa işlemi. Yüzey pürüzlendirildikten sonra, aşındırıcı tozları temiz ve kuru bir hava tutularak ya da vakumlanarak yüzeyden alınmalıdır.
Bronz	Yüzey, metal olmayan P60-P80 aşındırıcılarla, bağlı elyaf makinesiyle veya el zımparasıyla pürüzlendirilmelidir. Yüzey pürüzlendirildikten sonra, aşındırıcı tozları temiz ve kuru bir hava tutularak ya da vakumlanarak yüzeyden alınmalıdır.	Yüzey, metal olmayan P60-P80 aşındırıcılarla, bağlı elyaf makinesiyle veya el zımparasıyla pürüzlendirilmelidir. Yüzey pürüzlendirildikten sonra, aşındırıcı tozları temiz ve kuru bir hava tutularak ya da vakumlanarak yüzeyden alınmalıdır.
Kompozit	Epoksi Kompozitler herhangi bir yüzey hazırlığına başlanmadan önce her türlü balmumu ve moloz kalıntısından arındırılmış olmalıdır. P80-P120 grit alüminyum oksit ya da silikon karbür ile pürüzlendirme yapılarak yüzey profili elde etmek için orbital zımpara yapılabilir. P80-P120 grit alüminyum oksit kağıdı veya silikon karbür zımpara kağıdı ile yüzeyi pürüzlendirerek düzgün bir profil elde edebilmek için, yüzeyin geneline orbital zımpara yapılması. <b>NOT:</b> Doymamış Polyester bazlı kompozitlerin kaplanması için, yerel Jotun ofisi ile iletişime geçiniz.	Epoksi Kompozitler herhangi bir yüzey hazırlığına başlanmadan önce her türlü balmumu ve moloz kalıntısından arındırılmış olmalıdır. P80-P120 grit alüminyum oksit ya da silikon karbür ile pürüzlendirme yapılarak yüzey profili elde etmek için orbital zımpara yapılabilir. P80-P120 grit alüminyum oksit kağıdı veya silikon karbür zımpara kağıdı ile yüzeyi pürüzlendirerek düzgün bir profil elde edebilmek için, yüzeyin geneline orbital zımpara yapılması. <b>NOT:</b> Doymamış Polyester bazlı kompozitlerin kaplanması için, yerel Jotun ofisi ile iletişime geçiniz.
Ahşap	Temiz ve kuru yüzey. Yüzey kontaminasyonu deterjan ve tatlı su yıkaması ile temizlenmelidir.	Temiz ve kuru yüzey. Yüzey kontaminasyonu deterjan ve tatlı su yıkaması ile temizlenmelidir.
Boyalı yüzeyler	Yeni Jotun epoksi astarı: Temiz, kuru ve hasarsız uyumlu boya Katlararası yapışmayı etkileyebilecek tüm kirler çıkarılmalıdır.  Kürlenmiş Jotun epoksi astarı ya da poliüretan son kat: Katlar arası maksimum sürenin aşılması temizliği/ P120-P160 gritli alüminyum oksit veya silikon karbür zımpara ile, orbital zımpara veya el zımparası ile ve/veya ilave kat uygulamaları, koşullar bağlamında gerektirecektir.  Dolgular: P100-P160 gritli alüminyum oksit veya silikon karbür zımpara ile, orbital zımpara veya el zımparası ile ve.	Yeni Jotun epoksi astarı: Temiz, kuru ve hasarsız uyumlu boya Katlararası yapışmayı etkileyebilecek tüm kirler çıkarılmalıdır.  Kürlenmiş Jotun epoksi astarı ya da poliüretan son kat: Katlar arası maksimum sürenin aşılması temizliği/ P120-P160 gritli alüminyum oksit veya silikon karbür zımpara ile, orbital zımpara veya el zımparası ile ve/veya ilave kat uygulamaları, koşullar bağlamında gerektirecektir.  Dolgular: P100-P160 gritli alüminyum oksit veya silikon karbür zımpara ile, orbital zımpara veya el zımparası ile ve.

## Uygulama

### Uygulama metodları

Ürün aşağıdaki ekipmanlarla uygulanabilir:

Sprey: Tavsiye edilen

Kullanmadan önce ambalajı 2 dakika karıştırınız. Yüzden yaklaşık 15-25 cm uzak tutularak püskürtünüz İki kat uygulayın Her kat arasında 30 dakika kuruma zamanı bırakınız. Üst tarafı aşağı gelecek şekilde çeviriniz ve ağzını temizlemek için 3 saniye püskürtünüz.

## Ürün karıştırma

Tek bileşenli

## Tiner / Temizlik solventi

Jotun Thinner No. 7

## Kuruma ve kürlenme zamanları

Yüzey sıcaklığı	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Yüzey Kuruması	30dak	20dak	15dak	10dak
Sert kuruma	4saat	3saat	2saat	1.5saat
Üzerine kat uygulama, minimum	4saat	3saat	2saat	2saat

Yüzey (dokunma) kuruluğu: parmakla hafifçe bastırınca iz bırakmayan veya yapışkanlık oluşturmayan kuruma seviyesini belirtir.

Sert kuruma: herhangi bir fiziksel hasar, kalıcı iz oluşmaksızın üzerinde normal bir yürüme trafiğine izin verecek kadar beklenmesi gereken minimum süredir.

Üzerine kat uygulama, minimum: Bir sonraki kat uygulanmadan önce beklenilmesi gereken minimum süredir.

## Ürün uyumluluğu

Bir önceki boya katı: epoksi, poliüretan

Sonraki boya katı: alkid, akrilik antifouling sistem

## Ambalaj (Standart)

	Miktar (litre)	Ambalaj hacmi (litre)
Vinyl Sealer Spray	0.4	0.4

Belirtilen miktarlar, fabrikada üretilen renkler içindir. Ambalaj miktarları ve dolulukları lokal kurallara göre farklılık gösterebilir.

## Depolama

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

Ürün, ulusal düzenlemelere uygun olarak depolanmalıdır. Ambalajlar, kuru, serin, iyi havalandırılan yerlerde, ısı ve kıvılcım kaynaklarından uzakta depolanmalıdır. Dikkatlice taşıyınız.

### 23 °C 'deki Raf Ömrü

Vinyl Sealer Spray

48 Ay

Bazı lokasyonlarda, yerel ticari mevzuatlar sebebiyle ambalaj üzerindeki raf ömrü daha kısa yazılabilir. Yukarıda belirtilen asgari raf ömrü denetimlerle kontrol edilmelidir.

### Atığın imha edilmesi

N/A

## Uyarı

Bu ürün sadece profesyonel kullanım içindir. Uygulamacılar ve operatörler eğitimli, tecrübeli, Jotun'un teknik dokümantasyonlarına bağlı kalarak ürünü karıştırma ve uygulamaya yetkin ve donanımlı olmalıdır. Uygulamacılar ve operatörler bu ürünü kullanırken uygun kişisel korunma ekipmanları kullanmalıdır. Bu teknik doküman güncel ürün bilgilerine göre düzenlenmiştir. Saha koşullarına uyum sağlamak maksatlı düzenlemeler için önerilecek değişiklikler, işe başlamadan önce ilgili Jotun yetkilisine onay için bildirilmelidir.

## Sağlık ve güvenlik

Lütfen ambalaj üzerindeki uyarılara dikkat ediniz. İyi havalandırma koşullarında kullanınız. Cilt ile temasından sakınınız. Cilde temas etmesi durumunda uygun temizleyici, sabun ve su ile derhal temizlenmelidir. Göze temas durumunda, gözler bol su ile yıkanmalı ve tıbbi müdahalede bulunulmalıdır.

## Renk değişkenliği

Astar veya antifouling olarak kullanılan ürünlerin renk tonlarında partiden partiye renk farklılıkları görülebilir. Böyle ürünler ve son kat olarak kullanılan epoksi bazlı ürünler güneş ışığı ve açık havaya maruz kaldıklarında tebeşirlenebilirler.

Son katların renk ve parlaklık dayanımları renk tipi, sıcaklık ve UV şiddeti gibi dış etkenler, uygulama kalitesi ve boyanın jenerik tipine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için yerel Jotun ofisi ile iletişime geçiniz.

## Yasal Uyarı

Bu belgedeki bilgiler, Jotun'un laboratuvar testleri ve saha tecrübelerine dayanarak verilmiştir. Jotun ürünleri yarı mamul olarak değerlendirilir, fakat Jotun'un kontrolü dışındaki durumlarda da kullanılabilirliğinden dolayı sadece ürünün kalitesi garantilenmektedir. Yerel yönetmelik ve piyasa gereksinimlerini karşılamak için üründe bazı değişiklikler uygulanabilir. Jotun, yayınladığı bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcılar, ihtiyaçları ve özel uygulamalar konusunda yönlendirme almak için mutlaka Jotun'a danışmalıdır.

Bu belgenin farklı dillerdeki düzenlemeleri arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce (UK) versiyonu geçerli olacaktır.