

# QUICK Bengalack Universal

## Produktbeskrivelse

### Type

**QUICK Bengalack Universal** er en alkydbaseret topstrøgsmaling.

### Egenskaber og fordele

**QUICK Bengalack Universal** giver en hård og slidstærk overflade. **QUICK Bengalack Universal** er vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed. Produktet leveres som Blank, Silkemat og Mat (kun sort).

### Anvendelsesområde

**QUICK Bengalack Universal** anvendes inden- og udendørs som dækkende behandling på metal, træ og hård plastik. Anvendes på landbrugsredskaber, jernkonstruktioner, maskiner, hegn, stakit, cykler, møbler, interiør og lign.

## Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	Færdigtonede farver: 0,25 l og 0,75 l. Baser: 0,68 l og 2,7 l.
<b>Fås i følgende baser</b>	0,68 l Blank: A, B, C, gul og gul/orange. 0,68 l Silkemat: A, B og C. 2,7 l Blank: A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones i Jotun Multicolor.
<b>Kulører</b>	0,25 l Blank: Hvid, Sort, Signal Gul, Signal Rød. 0,25 l Silkemat: Hvid, Sort. 0,75 L Blank: Hvid, Sort. 0,75 L Silkemat: Hvid, Sort, Aluminium. 0,75 L Mat: Sort.
<b>Glansgrad</b>	Blank (færdigtonede farver, baser): 90–100 Silkemat (færdigtonede farver, baser): 10–16 Silkemat (Aluminium): 25–35 Mat (færdigtonede farve): 4–7
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	41 ± 2 volumen% Hvid
<b>Litervægt</b>	1.14 Hvid
<b>Flammepunkt</b>	36 °C

## Påføringsinformation

### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

## Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle/fordriver.

Malingen omrøres godt til den har en jævn konsistens. Påføres fyldigt og ensartet.

## Vejledende data for airless spray

<b>Sprøjtedyse</b>	0.017–0.021"
<b>Sprøjtgevinkel</b>	30–50°
<b>Dysetryk</b>	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

Sprøjtetpåføring skal udføres af professionelle.

## Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	10 – 12	83 – 100	34 – 41

## Fortynder

Mineralsk terpentin.

## Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

## Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

<b>Relativ Fugtighed (R.F.)</b>	50%
<b>Lufttemperatur</b>	23 °C
<b>Overfladetemperatur</b>	23 °C

<b>Kan overmales efter</b>	Ca. 5 timer
<b>Klar til brug / forsigtig brug</b>	Min. 10 timer
<b>Stor belastning / gennemhærdet</b>	3–4 uger

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt jern og stål:	Affedtes med <b>QUICK Bengalack Affedtnings Spray</b> eller cellulosefortynder. Rengør med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens</b> , se brugsanvisning for produktet. Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med <b>QUICK Bengalack Grunder</b> . Topstrøg: To strøg <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalet filmtykkelse.

Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling slibes mat. Rengør med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens</b> , se brugsanvisning for produktet. Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med <b>QUICK Bengalack Grunder</b> . Topstrøg: To strøg <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalet filmtykkelse.
Galvaniseret stål og letmetal:	Affedtes med <b>QUICK Bengalack Affedtning Spray</b> eller cellulosefortynder. Rengør med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens</b> fortyndet 1:5 med vand eller lignende. Skyl grundigt med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med <b>QUICK Bengalack Grunder</b> . Topstrøg: To strøg <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalet filmtykkelse.
Hård plastik:	Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger. Rengør med <b>JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens</b> . Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med <b>QUICK Bengalack Grunder</b> . Topstrøg: To strøg <b>QUICK Bengalack Universal</b> i anbefalet filmtykkelse.

## Vedligeholdelse

## Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4243772

Sikkerhedsregler

2-1

1993

## Diverse

Dette dokument gælder oplysninger for disse produkter:

**QUICK Bengalack Universal Blank:** Produkt ID 43862, Produktkode 6AJ

**QUICK Bengalack Universal Silkematt:** Produkt ID 40822, Produktkode 26W

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
Fax: +45 76 30 32 41  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.