

QUICK Bengalack Grunder

QUICK Bengalack Grunning

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Grunder er en rusthindrende alkydgrunder.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Grunder er en vejrbestandig metalgrunder/rusthindrende alkydmaling. Grunderen kan også anvendes som topstrøg og giver da et silkemat udseende.

Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs som rusthindrende grunder på jern, stål, zink og galvaniserede flader som fx bølgeblek og lign. Grunderen kan også anvendes på hårdt plastik. Anvendes på underlag, hvor temperaturen ikke overstiger +90°C.

Produktdata

Emballagestørrelser	Iht. den til enhver tid gældende prisliste. Enkelte farver er kun tilgængelige i 0,75 l emballage.
Kulører	0,75 l: Hvid, Sort, Grå, Metalgrå. 3 l: Hvid, Sort, Grå.
Glansgrad	Silkemat.
Tørstofindhold efter volumen	45 ± 2 volumen% Hvid
Litervægt	1.28 Hvid
Flammepunkt	Lukket beholder: 36°C (96.8°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/i): 500 g/l. Produktet indeholder max 500 g/l VOC.

Påføringsinformation

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Flad pensel, korthåret rulle. Rullepåføring anbefales ikke til første strøg. Sprøjtepåføring skal udføres af professionelle. Malingen omrøres godt til den har en jævn konsistens. Påføres fyldigt og ensartet.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.017–0.021"
Sprøjtevinkel	30–50°
Dysetryk	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Fortynder

Mineralsk terpentin.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	8 - 10	100 - 125	45 - 56

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 10 time(r)
Klar til brug	Min. 24 time(r)
Gennemhærdet	3-4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt jern og stål:	Affedtes med cellulosefortynder eller QUICK Bengalack Affedtnings Spray . Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling slibes mat. Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Galvaniseret stål og letmetal:	Affedtes med cellulosefortynder eller QUICK Bengalack Affedtnings Spray . Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens fortyndet 1:5 med vand eller lignende. SKYL GRUNDIGT med rent vand! Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Hård plastik og træ:	Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger. Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.

Grundning

2 strøg **QUICK Bengalack Grunder**.

Topstrøg

QUICK Bengalack Grunder kan anvendes som topstrøg, men et ekstra strøg bør da påføres (i alt 3 strøg).

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4242550



Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.