

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (2019)

QUICK Bengalack Grunning

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (Arcanol) är en alkydbaserad rostskyddsfärg.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg är en väderbeständig alkydbaserad metallgrundning/rostskyddsfärg. Grundningen kan även användas som slutstrykning, och ger då ett silkematt utseende.

Användningsområde

Används inomhus och utomhus som rostskyddsfärg på järn, stål, zink och galvaniserade ytor som korrugerad plåt och liknande underlag. Grundningen kan också användas på hårdplast. Kan användas på underlag där temperaturen inte kommer att överskrida +90 °C.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L och 3 L. Vissa kulörer finns endast i 0,75 liters emballage.
Kulör	0,75 L: Vit, Svart, Grå, Metallgrå. 3 L: Vit, Svart, Grå.
Glans	Silkematt.
Volymtorrhalt	45 ± 2 volym% Vit
Litervikt	1.28 Vit
Flampunkt	Sluten degel: 36°C (96.8°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/i): 500 g/l. Produkten innehåller max 500 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, korthårig rulle. Rulle rekommenderas inte till första strykningen. Applicering med spruta skall utföras av yrkeskunnig. Omröres väl tills att färgen får en jämn konsistens. Påföres jämnt och fylligt.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0.017–0.021"
Sprutvinkel	30–50°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Förtunning

Lacknafta.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	8 - 10	100 - 125	45 - 56

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C
Övermålningsbar efter	Ca. 10 t
Brukstorr	Min. 24 t
Genomhärdad	3-4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt järn och stål:	Avfetta med UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 eller QUICK Bengalack Avfettning Spray . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 eller QUICK Bengalack Avfettning Spray . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:5 med vatten. SKÖLJ NOGA med rent vatten! Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.

Hårdplast och trä:

Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar.
Tvätta med **JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion** (följ bruksanvisningen). Skölj med vatten.
Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.

Grundning

2 strykningar **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (2019)**.

Slutstrykning

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg kan användas som slutstrykning, men påför då en extra strykning **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg** (totalt 3 strykningar).

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.