

Majestic Supreme Finish Gloss

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

ชนิด

สีอคริลิกสูตรน้ำ สำหรับงานไม้ และขอบบัว ให้ฟิล์มสีชนิดเงา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เป็นสี ไรกลิ่นฉุน สำหรับการใช้งานที่ง่ายซึ่งให้พื้นผิวที่สวยงามพร้อมความทนทานต่อการขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

ให้ฟิล์มสีสวยงามสมบูรณ์แบบ ด้วยการปรับอัตราการไหลที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายตาย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและหรูหรา

ขีดข่วนได้ง่ายกว่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีความสามารถด้านความทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

ขีดข่วนได้ง่ายกว่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีความสามารถด้านความทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

แห้งตัวเร็ว ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา

ปราศจากสารเคมีอันตราย - ปราศจากสารเคมีอันตราย ตามข้อกำหนด (ไม่มีการระบุบนฉลาก GHS) เช่น APEO, ฟอรัมาลดีไฮด์และโลหะหนัก

ข้อแนะนำในการใช้งาน

สำหรับการตกแต่งภายในเหมาะสำหรับพื้นผิวใหม่และพื้นผิวที่ทาสี

พื้นผิว

บนพื้นผิวไม้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ	ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ
เจดสี	เจดสีตามที่ระบุในแคตตาล็อก และศูนย์สีเจดสีมัลติคัลเลอร์ (กลุ่มเจดสีทากภายใน)
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	38 ± 2 โดยปริมาตร%
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8.6 ถึง 9.4

ข้อมูลการใช้งาน

วิธีการปฏิบัติงาน

แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นแบบธรรมดา หรือเครื่องพ่นแบบสูญญากาศ.

อัตราการปกคลุมพื้นที่ต่อเที่ยว

ทางทฤษฎี	9.5	ตรม./	-	12.7	ตรม./
		ลิตร			ลิตร

อัตราการปกคลุมพื้นผิวขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี ลักษณะ และความพรุนของพื้นผิว ความบอบพร่องของพื้นผิว รวมถึงอุณหภูมิ และการสูญเสียระหว่างการใช้งาน

ความหนาของฟิล์มสีต่อเที่ยวที่แนะนำ

เปียก	79	µm	-	106	µm
-------	----	----	---	-----	----

แห้ง 30 μm - 40 μm

ความหนาฟิล์มที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณ

ตัวทำละลาย

น้ำ

การเจือจาง

สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการกวนให้เข้ากัน หากจำเป็นต้องผสมน้ำให้เต็มได้ไม่เกิน 5%

เงื่อนไขระหว่างการทาสี

อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และต้องสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศดีพอสำหรับการแห้งตัวของฟิล์มสี

ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปสัมพันธ์กับการระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี ข้อมูลที่ปรากฏในตารางอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

Good ventilation (Outdoor exposure or free circulation of air)

ความหนาของฟิล์มสีตามที่แนะนำ

เป็นการแห้งตัวที่การทาสีชั้นเดียวบนพื้นผิวที่ไม่มีปฏิกิริยา

ข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานเท่านั้น ระยะเวลาในการแห้งตัว และระยะเวลาก่อนการทาทับชั้นถัดไปอาจน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับปัจจัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลายประการ เช่น ความหนาของฟิล์มสี การถ่ายเทอากาศ ความชื้น ระบบสีที่ใช้ เป็นต้น ระบบการทาสีที่ถูกต้องจะถูกระบุไว้ในเอกสารข้อมูลเชิงเทคนิค รวมถึงเงื่อนไขพิเศษต่างๆ ในการทาสีด้วย

1. ข้อมูลนี้สำหรับการทาทับด้วยสีระบบเดียวกันเท่านั้น
2. ในกรณีที่ต่อทาสีหลายเที่ยว ระยะเวลาในการแห้งตัวขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น ลำดับ และความหนาฟิล์มสีของการทำงานในชั้นที่แล้ว
3. พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ก่อนการทำงานสีในชั้นถัดไป

ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อุณหภูมิของพื้นผิว	10 °C	23 °C	40 °C
ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า (แห้งสัมผัส)	4 h	45 min	0.5 h
ระยะเวลาในการแห้งแข็ง	24 h	5 h	3 h
ระยะเวลาแห้งทาทับได้, น้อยที่สุด	24 h	5 h	3 h

วิธีการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น จาระบี หรือสารอื่นๆ แนะนำให้ขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทราย ก่อนทาสี บัดฝุ่นผงออกให้เกลี้ยงเงา

ระบบสีที่แนะนำ

สีทับหน้า

Majestic Supreme Finish Gloss : 2

การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน

ผลการทดสอบ

การทดสอบความต้านทานต่อสารเคมีตามมาตรฐาน NS-EN 12720: 2009 + A1: 2013 และ DIN 68861-1: 2011-01

การทดสอบความต้านทานของเชื้อราวัดได้ตามมาตรฐาน SS 150: 1998 (ภาคผนวก C: การทดสอบความต้านทานโรครา)

การทดสอบปริมาณสารประกอบอินทรีย์ที่สามารถระเหยง่าย (VOC) ตามมาตรฐาน GLS032 และ BS EN ISO 11890-2: 2006

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการเผยแพร่แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ดังนี้

การปฐมพยาบาล ตามข้อ 4

การใช้งาน และการจัดเก็บ ตามข้อ 7

การขนส่ง ตามข้อ 14

กฎหมาย และข้อบังคับ ตามข้อ 15

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ที่ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจinton ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจinton สำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ