

QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray

QUICK Bengalack Rett på Rust Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray er en alkydbaseret metalmaling, der er tilsat specielle råstoffer for at forebygge og forhindre rustdannelse.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray er grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet danner en blank, slidstærk og hård overflade, som er vejrbestandig og har god modstand over for vand og kemikalier. Specielt velegnet på områder, hvor det er svært at komme til med en pensel.

Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs til overfladebehandling af jern og stål. Anvendes på genstande som fx cykler, hegn, stolper, portlåger, redskaber, maskiner, stålkonstruktioner og lign.

Produktdata

Kulører	Sort blank. Hvid blank.
Glansgrad	Blank: 90–100.
Flammepunkt	Lukket beholder: -7°C (19.4°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.

Påføringsinformation

Drivgas: Butan/propan.
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5 minutter sprayer vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayeres til der kun kommer luft ud.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C
Kan overmales efter	Ca. 5 min
Klar til brug	Min. 1 time
Gennemhærdet	3– 4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag:	Rustet stål (og nyt/tidligere malet jern og stål).
Forbehandling:	Fjern løstsiddende rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Rengør underlaget med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen), og skyl af. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Grundning:	Ikke nødvendigt.
Topstrøg:	2 strøg QUICK Bengalack Direkte på Rust Spray . I områder med stor belastning og i saltholdige miljøer anbefales 3-4 strøg for optimal beskyttelse.

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmaessige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4213602

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.