

# QUICK Bengalack Varmebestandig Spray

## Produktbeskrivelse

### Type

**QUICK Bengalack Varmebestandig Spray** er en alkydbaseret lak.

### Egenskaber og fordele

**QUICK Bengalack Varmebestandig Spray** tåler op til 650°C. Fornyer og vedligeholder. Tilgængelig i sort mat.

### Anvendelsesområde

**QUICK Bengalack Varmebestandig Spray** er udviklet til underlag, som udsættes for varme; brændeovne, pejse, udstødningsanlæg, udendørsgrill og lign.

## Produktdata

<b>Kulører</b>	Sort.
<b>Glansgrad</b>	Mat.
<b>Flammepunkt</b>	Lukket beholder: -7°C (19.4°F)
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.

## Påføringsinformation

Drivgas: Butan/propan.  
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

### Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Påføres ensartet i anbefalet filmtykkelse. Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30-40 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5 minutter sprayes vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt. Afslut med et fyldigt lag. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes til der kun kommer luft ud.

### Fortynder

Mineralsk terpentin.

## Forhold under påføring

Spray ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

## Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 minutter
Klar til brug	Min. 30 minutter
Gennemhærdet	3-4 uger

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt jern og stål:	Affedtes med <b>QUICK Bengalack Affedtnings Spray</b> eller cellulosefortynder. Rengør med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter behandles med <b>QUICK Bengalack Varmebestandig Spray</b> .
Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling slibes mat. Rengør med <b>BUTINOX Husvask og Kraftvask</b> (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter behandles med <b>QUICK Bengalack Varmebestandig Spray</b> .
Galvaniseret stål og letmetal:	Affedtes med <b>QUICK Bengalack Affedtnings Spray</b> eller cellulosefortynder. Rengør med <b>JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens</b> fortyndet 1:5 med vand eller lignende. Skyl grundigt med rent vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter behandles med <b>QUICK Bengalack Varmebestandig Spray</b> .

## Drift og Vedligeholdelse

N/A

## Opbevaring

Kan opbevares ved frostgrader. Transporteres og opbevares stående.

## Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.  
Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4242569

Sikkerhedsregler

5-3

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.