

QUICK Bengalack Universal Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Universal Spray er en alkydbaseret maling til topstrøg.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Universal Spray giver en hård og slidstærk overflade. **QUICK Bengalack Universal Spray** er vejrbestandig og har god vand- og kemikaliebestandighed. Specielt velegnet på områder, hvor det er svært at komme til med en pensel.

Anvendelsesområde

QUICK Bengalack Universal anvendes inden- og udendørs som dækkende behandling på metal, træ og hård plastik. Anvendes på emner som cykler, stakitter/hegn, maskiner, hegnspæle, havemøbler, til småreparationer på biler, interiør og lign.

QUICK Bengalack Universal Spray Klar er svag gullig, som vil påvirke farven på lyse/hvide underlag.

Produktdata

Kulører	Blank: 1 Hvid, 150 Sort, 83 Signlrød, 60 Signalgul, 131 Marineblå, 117 Bladgrøn, 5746 Orange, 5944 Buzz, 5813 Piruet, 935 Pastelgrå, 5930 Douce, 1111 Klar Silkemat: 301 Hvid, 153 Sort, 5945 Hipt, 5936 Dybt vand, 5938 Havgod, 5948 Core, 5952 Naturlig, 5953 Sanselig, 5926 Frappe, 5931 Solnedgang, 5933 Årgang, 5932 Skind, 948 Siv, 5954 Freestyle, 5502 Krem, 5916 Klassisk hvid, 5918 Tempereret, 5921 Panter, 2222 Klar
Glansgrad	Blank: 90–100 Silkemat: 10–16
Flammepunkt	Lukket beholder: -7°C (19.4°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.

Påføringsinformation

Drivgas: Butan/propan.
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter. Påføres ensartet i anbefalet filmtykkelse.

Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30–40 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5 minutter sprayes vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt. Afslut med et fyldigt lag.

Efter brug, vend spraydåsen og spray til der kun kommer drivgas ud.

Fortynder

Mineralsk terpentin

Forhold under påføring

Spray ikke hvis der er fare for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 minutter
Klar til brug	Min. 1 time
Gennemhærdet	3-4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være bæredygtigt, rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt jern og stål:	Affedtes med QUICK Bengalack Affedtnings Spray eller cellulosefortynder. Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres ensartet til ønsket udseende.
Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling slibes mat. Rengør med BUTINOX Husvask og Kraftvask (fortyndet med vand 1:10). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres ensartet til ønsket udseende.
Galvaniseret stål og letmetal:	Affedtes med QUICK Bengalack Affedtnings Spray eller cellulosefortynder. Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen). Skyl grundigt med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres ensartet til ønsket udseende.
Hård plastik:	Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger. Rengør med JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens (følg brugsanvisningen). Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling. Herefter grundes med QUICK Bengalack Grunder . Topstrøg: QUICK Bengalack Universal Spray . Påføres ensartet til ønsket udseende.

Drift og Vedligeholdelse

N/A

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4242091

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Diverse

Dette dokument gælder oplysninger for disse produkter:

QUICK Bengalack Universal Spray Blank: Produktkode 44022, Familie kode 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar): Produktkode 44083, Familie kode 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt: Produktkode 44062, Familie kode 6A8

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar): Produktkode 44082, Familie kode 6A8

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.