

QUICK Bengalack Universal Spray

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Universal Spray är en alkydbaserad slutstrykningsfärg.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Universal Spray ger en hård, slitstark yta. **QUICK Bengalack Universal Spray** är väderbeständig och har god vatten och kemikaliebändighet. Särskilt väl lämpad i områden där det är svårt att nå med pensel.

Användningsområde

QUICK Bengalack Universal används inomhus och utomhus som slutstrykning på metall, trä och hårdplast. Används på jordbruksredskap, järnkonstruktioner, maskiner, grindstolpar, staket, cyklar, möbler och inredning osv.

QUICK Bengalack Universal Spray Klar har en svag, gulaktig egenkulör som påverkar det slutliga kulören på ljusa/vita underlag.

Produktdata

Emballagestorlek	Sprayburk (nettoinnehåll ca 400 ml).
Kulör	Blank: 1 Vit, 150 Svart, 83 Signalröd, 60 Signalgul, 131 Marinblå, 117 Bladgrön, 5746 Orange, 1111 Klar Silkematt: 301 Vit, 153 Svart, 5916 Klassisk Vit, 2222 Klar
Glans	Blank: 90–100 Silkematt: 10–16
Flampunkt	Sluten degel: -7°C (19.4°F)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. B/e): 840 g/l. Produkten innehåller max 840 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Drivgas: Butan/propan.
Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig.

Appliceringsverktyg / -metoder

Skakas kraftigt i 2 min. innan användning. Påföres jämnt i rekommenderad filmtjocklek.

Håll flaskan så lodrätt som möjligt vid sprutmålning. Spraya ett jämnt och tunt lager på ca. 30–40 cm avstånd. Håll hela tiden flaskan i rörelse under applicering. Sprutmåla först i horisontell riktning. Efter 5 min., sprutmåla i vertikal riktning.
Upprepa med ca. 5 min. mellanrum till önskad finish. Avsluta med en fyllig applicering.

Efter användning, vänd flaskan och spraya tills det bara kommer drivgas.

Förtunning

Lacknafta

Förhållanden under applicering

Spraya inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 minuter
Brukstorr	Min. 1 timme
Genomhärdad	3–4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget ska vara fast, rent och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt järn och stål:	Avfetta med QUICK Bengalack Avfettning Spray eller UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: QUICK Bengalack Universal Spray . Appliceras till önskat utseende.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: QUICK Bengalack Universal Spray . Appliceras till önskat utseende.
Galvaniserat stål och lättmetall:	Avfetta med QUICK Bengalack Avfettning Spray eller UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj noga med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: QUICK Bengalack Universal Spray . Appliceras till önskat utseende.
Hårdplast:	Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling. Därefter grundas ytan med QUICK Bengalack Rostskyddsfärg . Slutstrykning: QUICK Bengalack Universal Spray . Appliceras till önskat utseende.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Detta dokument omfattar information om:

QUICK Bengalack Universal Spray Blank: Produktkod 44022, Familjekod 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Blank (1111 klar): Produktkod 44083, Familjekod 6A9

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt: Produktkod 44062, Familjekod 6A8

QUICK Bengalack Universal Spray Silkematt (2222 klar): Produktkod 44082, Familjekod 6A8

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är

Tekniskt datablad

QUICK Bengalack Universal Spray



giltig.

Dessa tekniska data ersätter tidigare data.

Scanox rekommenderar att man i tillägg till det tekniska databladet (TDS) också läser säkerhetsdatabladet (SDS) och FDU för denna produkt.

För upplysning om närmaste Scanox-kontor hänvisas till www.scanox.no.