

QUICK Bengalack Grunder Spray

QUICK Bengalack Grunning Spray

Produktbeskrivelse

Type

QUICK Bengalack Grunder Spray er en rusthindrende alkydgrunder.

Egenskaber og fordele

QUICK Bengalack Grunder Spray er en vejrbestandig metalgrunder/rusthindrende alkydmaling. Grunderen kan også anvendes som topstrøg og giver da et silkemat udseende. Specielt velegnet på områder, hvor det er svært at komme til med en pensel.

Anvendelsesområde

Anvendes inden- og udendørs som rusthindrende grunder på jern, stål, zink og galvaniserede flader som fx bølgeblek og lign. Grunderen kan også anvendes på hårdt plastik. Anvendes på underlag, hvor temperaturen ikke overstiger +90°C.

Produktdata

Emballagestørrelser	Spraydåse (nettoindhold ca. 400 ml).
Kulører	340 Metalgrå.
Glansgrad	Silkemat.
Flammepunkt	Lukket beholder: -7°C (19.4°F)
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. B/e): 840 g/l. Produktet indeholder max 840 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Drivgas: Butan/propan.
Produktet er klassificeret som ekstremt brandfarlig.

Påføringsværktøjer / -metoder

Omrystes kraftigt før brug i 2 minutter.

Hold spraydåsen mest muligt lodret under spraying. Spray ensartet og tyndt i en afstand af ca. 30 cm. Hold spraydåsen i bevægelse under påføring. Spray først horisontalt. Efter 5 minutter sprayes vertikalt. Gentages med ca. 5 min. mellemrum til ønsket effekt.

Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes til der kun kommer luft ud.

Forhold under påføring

Mal ikke hvis der er risiko for dug eller regn, inden malingfilmen er tør.

Tørretider

Tørretiden påvirkes af ændring i temperatur, luftfugtighed og filmtykkelse.

Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Kan overmales efter	Ca. 5 minutter
Klar til brug / forsigtig brug	Min. 3 timer
Stor belastning / gennemhærdet	3-4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling
Nyt jern og stål:	Affedtes med cellulosefortynder eller QUICK Bengalack Affedtnings Spray . Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Tidligere malet jern og stål:	Fjern al rust, løs maling, fedt og andre forureninger. Tidligere malebehandling slibes mat. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens , se brugsanvisning for produktet. Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Galvaniseret stål og aluminium:	Affedtes med cellulosefortynder eller QUICK Bengalack Affedtnings Spray . Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens fortyndet 1:5 med vand eller lignende. SKYL GRUNDIGT med rent vand! Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.
Hård plastik og træ:	Underlaget skal være fri for fedt og andre forureninger. Rengør med JOTUN 2-i-1 Kraftvask/Træ- og Murrens . Skyl med vand. Underlaget skal være helt tørt inden viderebehandling.

Forbehandling

2 strøg **QUICK Bengalack Grunder Spray**.

Topstrøg

QUICK Bengalack Grunder Spray kan anvendes som topstrøg, men et ekstra strøg bør da påføres (i alt 3 strøg).

Opbevaring

Transporteres og opbevares stående. Kan opbevares ved frostgrader.

Affaldshåndtering

Tomme beholdere og beholdere med rester i leveres til kommunal genbrugsstation eller miljøbilen.



Miljømærkning

BREEAM® NOR Produktet opfylder kravene i BREEAM-NOR for VOC og A20-listen.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 4242024

Sikkerhedsregler

3-1

1993

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00
Fax: +45 76 30 32 41
mail@jotun.dk

Forbehold

QUICK Bengalack Grunning Spray

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.