

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Spray

QUICK Bengalack Grunning Spray

Produktbeskrivning

Typ

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Spray (Arcanol) är en alkydbaserad rostskyddsfärg.

Egenskaper och fördelar

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Spray är en väderbeständig alkydbaserad metallgrunning/rostskyddsfärg. Grundningen kan även användas som slutstrykning, och ger då ett silkematt utseende. Särskilt väl lämpad i områden där det är svårt att nå med pensel.

Användningsområde

Används inomhus och utomhus som rostskyddsfärg på järn, stål, zink och galvaniserade ytor som korrugerad plåt och liknande underlag. Grundningen kan också användas på hårdplast. Kan användas på underlag där temperaturen inte kommer att överskrida +90 °C.

Produktdata

Emballagestorlek	Sprayburk (nettoinnehåll ca 400 ml).
Kulör	340 Metallgrå.
Glans	Silkematt.
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. B/e): 840 g/l. Produkten innehåller max 840 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Drivgas Butan/propan.
Produkten är klassificerad som extremt brandfarlig.

Appliceringsverktyg / -metoder

Skakas kraftigt i 2 min. innan användning.

Håll flaskan så lodrätt som möjligt vid sprutmålning. Spraya ett jämnt och tunt lager på ca. 30 cm avstånd. Håll hela tiden flaskan i rörelse under applicering. Sprutmåla först i horisontell riktning. Efter 5 min., sprutmåla i vertikal riktning. Upprepa med ca. 5 min. mellanrum till önskad finish.

Efter användning, vänd flaskan upp och ner och spraya tills det bara kommer ut drivgas.

Förhållanden under applicering

Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Ca. 5 minuter
Brukstorr	Min. 3 timmar
Genomhärdad	3–4 veckor

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt järn och stål:	Avfetta med UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 eller QUICK Bengalack Avfettning Spray . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Tidigare målat järn och stål:	Avlägsna all rost, lös färg, fett och andra föroreningar. Befintlig färg mattas ned. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Galvaniserat stål och aluminium:	Avfetta med UNIVERSALFÖRTUNNING NR. 1 eller QUICK Bengalack Avfettning Spray . Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:5 med vatten. SKÖLJ NOGA med rent vatten! Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.
Hårdplast och trä:	Underlaget skall vara fritt från fett och andra föroreningar. Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Skölj med vatten. Underlaget skall vara helt torrt innan vidare behandling.

Förbehandling

2 strykningar **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Spray**.

Slutstrykning

QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Spray kan användas som slutstrykning, men påför då en extra strykning **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg** (totalt 3 strykningar).

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras ståendes. Kan förvaras i minusgrader.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktyg med t ex. penseltvätt. Flytande färgrester och tvättvätska utgör farligt avfall och skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

QUICK Bengalack Grunning Spray

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.