

## Majestic Supreme Finish Silky Matt

### คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์

#### ชนิด

สีอะครีลิกสูตรน้ำเกรดพรีเมียม ให้ฟิล์มสีเงางาม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้สำหรับงานไม้ และขอบบัว ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เป็นสี ไร้กลิ่น ฝุ่น สำหรับการใช้งานที่ง่ายซึ่งให้พื้นผิวที่สวยงามพร้อมความทนทานต่อการขีดข่วนได้อย่างดีเยี่ยม

#### คุณสมบัติ

ให้ฟิล์มสีสวยงามสมบูรณ์แบบ ด้วยการปรับอัตราการไหลที่เหมาะสมเพื่อการใช้งานที่ง่ายตาย ให้ฟิล์มสีที่เรียบและหรูหรา

ขีดข่วนได้ง่ายกว่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีความสามารถด้านความทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

ขีดข่วนได้ง่ายกว่า ด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทำให้มีความสามารถด้านความทนทานต่อการขีดข่วนได้ดีเยี่ยม ให้ผนังบ้านสวยงามยาวนาน

แห้งตัวเร็ว ช่วยเพิ่มความสะดวกและรวดเร็ว ประหยัดเวลา

ปราศจากสารเคมีอันตราย - ปราศจากสารเคมีอันตราย ตามข้อกำหนด (ไม่มีการระบุบนฉลาก GHS) เช่น APEO, ฟอรัมาลดีไฮด์และโลหะหนัก

#### ข้อแนะนำในการใช้งาน

สำหรับการตกแต่งภายในเหมาะสำหรับพื้นผิวใหม่และพื้นผิวที่ทาสี

#### พื้นผิว

บนพื้นผิวไม้

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดบรรจุ	ขนาดบรรจุอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละประเทศ
เจดสี	เจดสีตามที่ระบุในแคตตาล็อก และศูนย์สีเจดสีมัลติคัลเลอร์ (กลุ่มเจดสีทากายใน)
ปริมาณเนื้อสีโดยปริมาตร	40 ± 2 โดยปริมาตร%
ค่าความเป็นกรด-ด่าง	8.6 ถึง 9.4

### ข้อมูลการใช้งาน

#### หมายเหตุ

ใช้งานด้วยความระมัดระวัง และกวนให้เข้ากันก่อนใช้งาน

#### วิธีการปฏิบัติงาน

แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่นแบบธรรมดา หรือเครื่องพ่นแบบสูญญากาศ.

## อัตราการปกคลุมพื้นที่ต่อเที่ยว

ทางทฤษฎี	10	ตรม./	-	13.3	ตรม./
		ลิตร			ลิตร

อัตราการปกคลุมพื้นผิวขึ้นอยู่กับความหนาของฟิล์มสี ลักษณะ และความพรุนของพื้นผิว ความบดพร่องของพื้นผิว รวมถึงอุณหภูมิ และการสูญเสียระหว่างการใช้งาน

## ความหนาของฟิล์มสีต่อเที่ยวที่แนะนำ

เปียก	75	µm	-	100	µm
แห้ง	30	µm	-	40	µm

ความหนาฟิล์มที่ระบุเป็นค่าเฉลี่ยที่ได้จากการคำนวณ

## ตัวทำละลาย

น้ำ

## การเจือจาง

สามารถใช้งานได้ทันทีหลังการกวนให้เข้ากัน หากจำเป็นต้องผสมน้ำให้เดิมได้ไม่เกิน 5%

## เงื่อนไขระหว่างการทำงานสี

อุณหภูมิของพื้นผิวไม่ควรต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส และต้องสูงกว่าจุดน้ำค้างของอากาศอย่างน้อย 3 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณที่มีพื้นที่จำกัด ต้องแน่ใจว่ามีการระบายอากาศดีพอสำหรับการแห้งตัวของฟิล์มสี

## ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปสัมพันธ์กับการระบายอากาศ อุณหภูมิ ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี ข้อมูลที่ปรากฏในตารางอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

Good ventilation (Outdoor exposure or free circulation of air)

ความหนาของฟิล์มสีตามที่แนะนำ

เป็นการแห้งตัวที่การทาชั้นเดียวบนพื้นผิวที่ไม่มีปฏิกิริยา

ข้อมูลนี้ใช้เป็นแนวทางในการทำงานเท่านั้น ระยะเวลาในการแห้งตัว และระยะเวลาก่อนการทาทับชั้นถัดไปอาจน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับปัจจัย และสิ่งแวดล้อมต่างๆ หลายประการ เช่น ความหนาของฟิล์มสี การถ่ายเทอากาศ ความชื้น ระบบสีที่ใช้ เป็นต้น

- ข้อมูลนี้สำหรับการทาทับด้วยสีระบบเดียวกันเท่านั้น
- ในกรณีที่ต่อทาหลายเที่ยว ระยะเวลาในการแห้งตัวขึ้นอยู่กับจำนวนชั้น ลำดับ และความหนาฟิล์มสีของการทำงานในชั้นที่แล้ว
- พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ก่อนการทำงานสีในชั้นถัดไป

## ความชื้นสัมพัทธ์ 50%

อุณหภูมิของพื้นผิว	10 °C	23 °C	40 °C
--------------------	-------	-------	-------

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า (แห้งสัมผัส)	4 h	45 min	0.5 h
---	-----	--------	-------

ระยะเวลาในการแห้งแข็ง	24 h	5 h	3 h
-----------------------	------	-----	-----

ระยะเวลาแห้งทาทับได้, น้อยที่สุด	24 h	5 h	3 h
----------------------------------	------	-----	-----

## วิธีการใช้งาน

### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น จาระบี หรือสารอื่นๆ แนะนำให้ขัดเบาๆ ด้วยกระดาษทราย ก่อนทาสี บัดฝุ่นผงออกให้เกลี้ยงเกลาร

### ระบบสีที่แนะนำ

## สีทับหน้า

Majestic Supreme Finish Silky Matt : 2

## การจัดเก็บ

ผลิตภัณฑ์จะต้องจัดเก็บตามข้อกำหนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่ควรเก็บในที่ร้อน และไม่ให้อุณหภูมิสูงโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

อายุการเก็บรักษา : 24 เดือน

## ผลการทดสอบ

การทดสอบความต้านทานของเชื้อราวัดได้ตามมาตรฐาน SS 150: 1998 (ภาคผนวก C: การทดสอบความต้านทานโรครา)

การทดสอบความต้านทานต่อสารเคมีตามมาตรฐาน NS-EN 12720: 2009 + A1: 2013 และ DIN 68861-1: 2011-01

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาศึกษาข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้งาน

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการเผยแพร่แล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับสุขภาพ และความเสี่ยงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ดังนี้

การปฐมพยาบาล ตามข้อ 4

การใช้งาน และการจัดเก็บ ตามข้อ 7

การขนส่ง ตามข้อ 14

กฎหมาย และข้อบังคับ ตามข้อ 15

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดในเอกสารข้อมูลทางเทคนิคนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาบนพื้นฐานความรู้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ได้ถูกนำไปใช้ในภาวะต่างกัน บริษัทฯ จึงสามารถรับประกันเฉพาะคุณภาพของสินค้าเท่านั้น ผลิตภัณฑ์อาจมีความแตกต่างกันทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละประเทศ โจดันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ใช้ควรปรึกษาโจดันสำหรับเกี่ยวกับคำแนะนำในการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ

หากมีข้อความที่ไม่สอดคล้องกันเนื่องจากความแตกต่างของภาษาในเอกสารนี้ ให้ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษ (United Kingdom) เป็นสำคัญ