

佐敦悦活臻萃内墙漆

产品描述

类型

佐敦悦活臻萃内墙漆是一款水性哑光乳胶漆，拥有北欧白天鹅认证，获得国际环境产品声明EPD认证；符合建筑研究院绿色建筑评估体系BREEAM® NOR对室内VOC的要求。可用于涂刷室内干区墙面及天花板。关注产品全生命周期，打造健康与可持续的室内空间。



推荐用途

用作灰泥、混凝土、砂填料、板材、玻璃纤维织物等制成的墙面的中间层和面漆。可用于涂刷室内干区墙面及天花板。关注产品全生命周期，打造健康与可持续的室内空间。



产品数据

包装规格

A-base: 2.7 L
B-base: 9 L
C-base: 9 L

可选用的基料

调色 基料需要用佐敦电脑调色系统调色。

颜色 9918 Klassisk hvit NCS S 0500-N. 1759 Lys råhvid

光泽度 05



类型 水性聚乙烯醇

体积固体含量 38 ± 2 体积%

比重 1.4

备用混合物的挥发性有机化合物 (VOC) 本产品的欧盟限量值 (cat. A/a): 30 克/升。本产品含有最多 1 g/l VOC。

施工参数

备注

不同批次的产品需要混合后使用。充分搅拌。

施工工具/方法

推荐使用滚筒涂刷或无气喷涂。涂刷丰满和平整。

无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
喷涂扇面夹角	50 - 80°
喷嘴压力	最小15 MPa (最小 150 kg/cm ²)

油漆工具的清洁

水和佐敦Penselrens或者水和合适的清洁剂。

稀释剂

不可稀释。

每道涂布率和膜厚度

	佐敦-每升涂料的涂布率 (平方米/升)	每道涂层的漆膜厚度 (微米)	
		湿膜 (估算)	干膜 (估算)
推荐的:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

施工条件

施工时，底材温度和空气温度不应低于10 °C。

清理溢出的油漆

推荐使用JOTUN Spesial wipes清理溢出的油漆。 JOTUN Spesial wipes是一种使用方便的在油漆前后用于擦洗的材料。

干燥时间

干燥时间随温度、空气湿度、空气循环和漆膜厚度变化而变化。

干燥时间是基于设定的环境测试:

相对湿度 (RH)	50%
空气温度	23 °C
底材温度	23 °C

表(触)干	1 小时
复涂时间	2 小时
干燥至可使用	约 24 小时
完全固化	4 周

使用说明

底材必须干净，整洁和干燥。

使用 JOTUN Spesialvask for maling清洗。

底材	处理
未经处理的裸金属:	底漆: 1 x QUICK Bengalack Grunning. 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.
粉化、渗色基底:	底漆: 1 x 佐敦悦活臻萃内墙漆. 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.
吸收性好或多孔基底:	底漆: 1 x 佐敦悦活臻萃内墙漆. 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.

未上漆的墙板/石膏板、可覆盖的墙纸/织物:	底漆: 1 x 佐敦悦活臻萃内墙漆. 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.
纺织墙面覆盖物:	底漆: 1 x JOTUN Grunning for tapet. 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.
预先涂刷过的表面:	之前涂漆的表面必须进行打磨和清洁。 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.
因烟灰、尼古丁等污染而变色的基底:	底漆: 1-2 JOTUN Kvist- og sperregrunning. 面漆: 2 x 佐敦悦活臻萃内墙漆.

保养

新油漆的表面在四周内（产品固化的时间）不要进行擦洗。如果需要清洁，清洁剂的pH值不得超过9。推荐使用JOTUN Spesialvask for maling。对于日常清洗，需保证温度 <40 ° C。

储存

存储或者运输过程中需严防霜冻和保持直立放置。

废物处理



空桶和干桶可以和塑料包装一起分类。金属手柄必须拆除，与金属包材一起分类。更多信息请见二维码。



归类为塑料。



拆除金属手柄。



桶必须清空且干燥。

液体涂料和带有涂料残留物的清洗水不得倒入排水沟或水道。必须送到经批准的当地环保站。



环保标签



本产品被Miljømerking Norge认可，并符合环保标签Svanen（白天鹅）的要求。



产品符合BREEAM® NOR对VOC和A20清单的要求。

绿色建筑标准

通过符合以下特定要求，此产品有助于获得绿色建筑评价标准得分点：

- M1的排放要求：室内环境等级2008 (LVI 05-10440, 2014)
- 北欧白天鹅环保认证 (2096 002)
- BASTA财产标准 (2018:A2)
- 根据建筑评估标准 (Byggarubedomningens Bedommingskriterier) 4.0 (2016年) 验收

BREEAM® NOR (2012/2016) :

Hea 9/02: 室内墙面/天花板哑光漆VOC含量 (60° 光泽角: 光泽<25) (30 g/l); (欧盟指令 2004/42/CE) 及VOC释放量 (ISO 16000系列标准 (2006) 或 CDPH 方法1.2),

Mat 1.3/01: 佐敦的产品特定 III 类 环保产品声明 (ISO 14025、ISO 21930、EN 15804)。

Mat 1.5/01: 产品的安全技术说明书申明了本产品不含有任何在挪威A20清单上的物质。

备有其它证书和认证可供索取。

健康和安全

请遵循包装容器上所显示的环境和预防告示。

此产品的化学品安全说明书已经发布。

关于本产品使用的健康—安全风险和预防措施的信息在产品安全数据手册中列出

急救措施，参见第4节

搬运和存储，参见第7节

运输信息，参见第14节

法规信息，参见第15节

其它

联系方式

Jotun Coating (Zhangjiagang) Co., Ltd.

Address: No. 39 Nanhai Rd. Yangtze River International Chemical Industry Park, Zhangjiagang Free Trade Zone, Jiangsu Province, 215634, China

Tel: +86 5125893 7988

Fax: +86 5125893 7986

佐敦涂料（张家港）有限公司

地址：江苏省张家港保税区 扬子江国际化学工业园南海路39号

电话：+86 5125893 7988

传真：+86 5125893 7986

Jotun A/S

Box 2021

NO-3202 Sandefjord

Norway

Tel.: +47 33 45 70 00

声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英）版为准。