

## JOTAPROFF Dynamic 05

### Produktbeskrivelse

#### Type

Vanntynnet, matt, løsemiddelfri dispersjonsmaling med lav sideglans til innendørs bruk på vegg i tørre rom. Kan også benyttes i taket.



#### Bruksområde

Benyttes som mellom- og toppstrøk på vegger av puss, betong, sparkel, bygningsplater, glassfiberstrie m.m. Kan også benyttes i taket.



### Produktdata

#### Emballasjestørrelser

A-base: 2,7 L og 9 L.  
 B-base: 9 L.  
 C-base: 9 L.  
 Ferdigfarge NCS S 0500-N: 10 L.

#### Fås i følgende baser

A, B og C.

#### Brekking

Baser skal blandes over **Jotun Multicolor**.

#### Farger

9918 Klassisk hvit NCS S 0500-N, 1759 Lys råhvid

#### Glansgrad

05



#### Generisk type

vannfortynnbar PVA

#### Volumbasert tørrstoffinnhold

38 ± 2 volum%

#### Litervekt

1.4

#### VOC for bruksklart produkt

EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

## Påføringsinformasjon

### Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk. Rør godt om.

### Påføringsutstyr/-metoder

Påføres best med rull eller høytrykkssprøyte. Påføres fyldig og jevnt.

### Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.43-0.53 mm (0.017-0.021")
Viftevinkel	50-80°
Trykk ved dyse	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm <sup>2</sup> )

### Rengjøring av malerverktøy

Vann og JOTUN Penselrens.

### Tynner

Skal ikke tynnes.

### Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	8 - 10	100 - 125	38 - 48

### Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

### Rengjøring av søl

JOTUN Spesial wipes anbefales for å rengjøre søl. JOTUN Spesial wipes er en praktisk vaske/renceserviett til bruk før og under malejobben.

### Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

#### Oppgitt tørketid er målt ved nevnte verdier:

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	1 t
Overmalbar	2 t
Bruktørr	Ca. 24 t
Gjennomherdet	4 uker

## Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.  
Rengjør med **JOTUN Spesialvask før maling**.

Underlag	Behandling
Bart metall:	Grunning: 1 x <b>QUICK Bengalack Grunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .
Krittende, smittende underlag:	Grunning: 1 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .
Sugende eller porøse underlag:	Grunning: 1 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .
Umalte bygningsplater/ gipsplater, overmalbar tapet/ vev:	Grunning: 1 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .
Tekstiltapet:	Grunning: 1 x <b>JOTUN Grunning for tapet</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .
Tidligere malte underlag:	Tidligere malte underlag nedmattes og avstøves. Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .
Underlag misfarget av sot, nikotin e.l.:	Grunning: 1-2 <b>JOTUN Kvist- og sperregrunning</b> . Toppstrøk: 2 x <b>JOTAPROFF Dynamic 05</b> .

## Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. **JOTUN Spesialvask før maling** anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C.

## Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

## Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

## Avfallshåndtering



Tomt og tørt spann kan sorteres sammen med plastemballasje. Metallhank fjernes og sorteres som metall.  
Se QR-koden for tips og råd om håndtering, og få tips til hva du gjør for å spare miljøet.



Sorteres som plast



NO: Hanken må av



Må være tomt og tørt

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstillter kravene til miljømerket Svanen.

**BREEAM® NOR** Produktet tilfredsstillter kravene i BREEAM® NOR til VOC og A20 listen.

## Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

- Emisjonskravene for M1: Classification of Indoor Environment 2008 (LVI 05-10440, 2014)
- Svanemerket (2096 0002)
- Egenskapskriteriene i BASTA (2018:A2)
- Aksepteres etter Byggvarubedømmingens Bedømningskriterier 4.0 (2016)

BREEAM® NOR (2012/2016):

Hea 9/02: VOC-innhold for kategori Interior matt walls and ceilings (Gloss <25@60°) (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien eller CDPH v 1.2).

Mat 1.3/01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Jotun A/S.

Mat 1.5/01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

## Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

**Førstehjelpstiltak**, se punkt 4.

**Håndtering og oppbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformasjon**, se punkt 14.

**Opplysninger om lover og forskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

56884312, 56884323, 56884338, 56884357, 57318974, 57318985

### NOBB modul nummer

42208722

## Kontaktinformasjon

Jotun A/S  
P.O.Box 2021  
3202 Sandefjord  
Tel: 33 45 70 00

## **Ansvarsbegrensning**

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.