

BENAR Blank

Productbeschrijving

Type

Glanzende transparante alkyd olie met een licht stabilisator, binnen en buiten.

Kenmerken en voordelen

Biedt een elastisch en waterbestendig bescherming. Geeft een glanzende film die het hout tegen verkleuring en erosie beschermt en versterkt de natuurlijke kleur van het hout. **BENAR Blank** biedt een goede bescherming tegen blaren, craquelé en witte schilden. Trekt goed in de ondergrond en geeft een goede hechting op het oppervlak. Het houdt de elasticiteit lang, geeft een duurzame bescherming voor alle houtsoorten en is bijzonder geschikt voor tropisch hardhout.

Aanbevolen gebruik

Te gebruiken op garage deuren, deuren, tuinmeubelen, ramen etc. Ook geschikt als verf olie, silo olie etc.

Voor zachthout gevelbekleding voor buiten (sparren & dennen) Gepigmenteerde verfsystemen worden geadviseerd.

Product data

Verpakkings grootte	0,75 L , 3 L en 10 L
Kleuren	Transparant
Glans graad	Glans
Algemeen type	Alkyd olie voor buiten gebruik.
Vaste stoffen per volume	60 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	0.93
Vlampunt	62 °C
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Goed doormengen.

Applicatie methoden

Kwast of roller (moet worden uitgekwest)

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spuihoek	60-80°
Nozzle druk	13-18 MPa (130-180 kg/cm ²)

Het produkt mag alleen door professionele gebruikers verspoten worden.

Verbruik en laagdikte

Verbruik (m²/liter)

Aanbevolen: 14 - 16

Reiniging van gereedschap

Een geschikt reinigingsmiddel en water.

Conditie tijdens de applicatie

Applicatie laat in de avond kan matte plekken van dauw veroorzaken.

Droogtijden

Droogtijden kunnen afwijken bij verandering van temperatuur, luchtvochtigheid, luchtcirculatie en ondergrond inzuiging

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%	50%	50%
Luchttemperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Ondergrond temperatuur	5 °C	15 °C	23 °C

Stofdroog	48 u	12 u	6 u
Overschilderbaar na	96 u	48 u	24 u

Gebruiksaanwijzing

Algemeen: Buiten wordt er een gepigmenteerd systeem aanbevolen. Voor de best mogelijk bescherming buiten, is 4 x **BENAR UVR** aangeraden. Als de meest glanzende afwerking wordt gevraagd, afwerken met **BENAR Blank**.

Oppervlakte voorbehandeling:	De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vrij van vet, reinigingsmiddel, wax etc. zijn. Reinig tropisch hardhout met spiritus, gevolgd door licht opschuren. Grijs of verweerd hout moet worden geschuurd tot op het gezonde hout. Onbehandelde, besmette glanzende ondergronden moeten worden schoongemaakt met JOTUN 3-i-1 Kraftvask og Træ- og Murrens en worden geschuurd. Oude, losse olie of vernis lagen moeten worden afgeschuurd.
Oppervlakte voorbehandeling:	Op onbehandelde ondergronden gebruik BENAR Blank 20 % met terpentijn. Nat in nat aanbrengen totdat het houtwerk verzadigd is. Verzadig alle kopse kanten en snijvlakken grondig. Veeg overtollige olie weg met een niet pluizende doek.
Afwerking:	Breng minimaal 3 lagen onverdund aan. Licht aanschuren tussen de lagen.

Extra informatie

Omdat er gevaar van zelfontbranding kan ontstaan moeten doeken onmiddellijk worden verbrand of ondergedompeld in water.

Opslag

Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Verwijdering van afval

Vloeibare verf mag niet worden gelegegd in de riolering of het oppervlaktewater. Het moet worden ingeleverd bij een erkend lokaal milieustation.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Contact informatie

Norway Coatings B.V.
Vaalmuiden 9
1046 BV AMSTERDAM
T: 088 450 5400
www.norwaycoatings.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.