

JOTUN Industri LADY Pure Nature

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet oljebeis til innvendig bruk. Utviklet spesielt for industriell påføring på panelbord.

Egenskaper og fordeler

Gir en naturlig vakker finish som fremhever treverket. Inneholder lysfilter som effektivt reduserer gulning.

Bruksområde

For industriell påføring på interiørpanel av furu.



Produktdata

Emballasjestørrelser	20 liter spann (fyllingsgrad 18 liter)
Fås i følgende baser	Klar base
Brekking	Baser skal blandes over Jotun Multicolor .
Farger	LADY Pure Nature White Flatens utgangsfarge, sugeevne og antall strøk påvirker fargeutseende.
Glansgrad	02 Helmatt
Generisk type	Alkydolje fortynnet i vann.
Litervekt	1 - 1.15
pH-verdi	8.5 til 8.8
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 130 g/l. Produktet inneholder maks 130 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Underlag: Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Omrøring: Rør/bland grundig med mekanisk røreverk før påføring.

Påføringsutstyr/-metoder

Industriell påføring med børstemaskin eller sprøyting.
Kontakt din lokale Jotun salgskonsulent for veiledning og prøvekjøring.

Rengjøring av malerverktøy

Maskiner og utstyr rengjøres med vann.
Bruk **JOTUN Penselrens** eller **JOTUN Industri Kraftvask** etter behov.

Tynner

Vann.
Kan tynnes med vann 0-10 %. Påleggsmengde kompenseres ved tynning.

Spredeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spredeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Anbefalt: 30 – 35

Flatens utgangsfarge, sugesevne og antall strøk påvirker fargeutseende. Slutfarge må kontrolleres mot fargereferanse. Oppgitt spredeevne er indikasjon og må ved behov justeres.

Forhold under påføring

Luftens, underlagets og malingens temperatur må ved påføring være over +10 °C.
Relativ fuktighet treverk maks. 18%.

Tørketider

Ved bruk av tørkesoner og/eller IR-rør: 4–10 min.
Tørketiden er avhengig av temperatur, luftfuktighet og lufthastighet i tørkesonen. Tilpasses anlegget.

Montering og sluttbehandling

Panelet monteres i henhold til gjeldende normer og standarder for tømmerfaget.
Underlaget skal være rent, fast og tørt før videre behandling.

Ved montering:	Godt renhold med rene hender og rent verktøy for å unngå å sette finger-, skitt- og fettmerker på panelet anbefales. Bruk ved behov mildt syntetisk vaskemiddel for å vaske bort skitt- og fettmerker fra monteringsarbeidet. Unngå bruk av grønnsåpe og salmiakk. Kuttflater og bart treverk kan behandles med LADY Pure Nature fra din lokale fargehandler.
Vedlikehold:	Beisede flater skal ikke vaskes før det er gått 4 uker. Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 9. JOTUN Spesialvask før maling anbefales. Til daglig renhold må temperaturen på vaskevannet være < 40°C. Unngå bruk av grønnsåpe og salmiakk. Vedlikehold / reparasjon - Panelet kan beises med LADY Pure Nature eller overmales med Jotuns interiørmalinger tilpasset treverk.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Må være tomt og tørt

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformasjon

Jotun A/S
P.O.Box 2021
3202 Sandefjord
Tel: 33 45 70 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.