

JOTUN Industri LADY Pure Nature

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen oljelasyr för inomhusbruk. Utvecklad speciellt för industriell påföring på panelbrädor.

Egenskaper och fördelar

Ger ett naturligt och vackert utseende som framhäver strukturen i träet. Innehåller ljusfilter som effektivt reducerar gulning.

Användningsområde

För industriell påföring på interiör furupanel.



Produktdata

Emballagestorlek	20 liters emballage (fyllningsgrad 18 liter)
Tillgängliga baser	Klar bas
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	LADY Pure Nature White Ytans ursprungskulör, sugförmåga och antal strykningar som påförs påverkar den slutliga kulören.
Glans	02 Helmatt
Generisk typ	Alkydolja förtunnad i vatten
Litervikt	1 - 1.15
pH värde	8.5 till 8.8
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 130 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Underlag: Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Omrörning: Blanda/omrör väl med mekanisk omrörare före applicering.

Appliceringsverktyg / -metoder

Industriell applicering med borstmaskin eller sprutning.
Kontakta din JOTUN konsulent för rådgivning samt testkörning.

Rengöring av verktyg

Maskiner och utrustning skall rengöras med vatten.
Använd **JOTUN Penseltvätt** eller **JOTUN Industri Kraftvask** vid behov.

Förtunning

Vatten.

Kan spädas 0-10% med vatten. Applicerad mängd måste ökas proportionerligt vid spädning.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 30 - 35

Ytans ursprungskulör, sugförmåga och antal strykningar som påförs påverkar den slutliga kulören. Den slutliga kulören skall kontrolleras mot kulöreferens. Angiven sträckförmåga kan variera och skall vid behov justeras.

Förhållanden under applicering

Luften, underlaget och färgens temperatur skall vara över +10 °C vid applicering.
RH trä max. 18%.

Torktider

Vid användning av torkzoner och/eller IR-rör: 4-10 min.
Torktiden beror av temperatur, luftfuktighet och lufthastighet i torkzonen. Anpassas efter utrustningen.

Montering och efterbehandling

Panelen monteras i enlighet med gällande normer och standarder för snickeri.
Underlaget skall vara rent, fast och torrt innan vidare behandling.

Vid montering:	Det är viktigt med god rengöring, dvs. rena händer och rena verktyg för att undvika fingeravtryck, fett och smutsmärken på panelen. Vid behov används ett syntetiskt mildt tvättmedel för att tvätta bort smuts och fettfläckar som uppkommit vid monteringsarbetet. Använd inte grönsåpa och ammoniak. Kapytor och bar trä kan behandlas med LADY Pure Nature från din lokala färghandlare.
Underhåll:	Laserade ytor skall inte tvättas de första 4 veckorna. Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 9. JOTUN Special målar tvätt rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C . Använd inte grönsåpa och ammoniak. Underhåll / reparation - Panelen kan laseras med LADY Pure Nature eller täckmålas med Jotuns interiörfärger som avsedda att använda på trä.

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frosthjett och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.
Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.