

Butinox Futura Täckfärg

BUTINOX Futura Maling

Produktbeskrivning

Typ

Vattenburen täckfärg för utomhusbruk som är baserad på akryl och alkydolja.

Egenskaper och fördelar

BUTINOX Futura Täckfärg är en högkvalitativ täckfärg med mycket god väderbeständighet. Den ger mycket gott skydd och långa underhållsintervaller.

Användningsområde

Används i system med **VISIR Oljegrunding pigmentert**. Rekommenderas på nytt grundat, grundat tryckimpregnerat trä, tidigare laserat, täcklaserat, eller täckfärgsmålrat trä utomhus. Även lämplig för hängrännor, beslag av plast och metall som vanligtvis används på byggekonstruktioner. Bar metall grundas först med **QUICK Bengalack Rostskyddsfärg**.

Produktdata

Emballagestorlek	3 och 10 liter.
Tillgängliga baser	Vit, A-, B-, C-, oxidröd-, ocker och gul-bas.
Brytning	Baser skall brytas före användning.
Glans	25–35
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym% (Vit)
Litervikt	1 - 3 (Vit)
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/d): 130 g/l. Produkten innehåller max 75 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Rör om noga innan användning. Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Måla inte om det är risk för regn eller dagg innan färgfilmen är torr. Undvik applicering i direkt solljus. Gammal tjära-, mineraloljebehandling o.dyl. kan ge missfärgning vid ny behandling. Underlag som behandlats med linolja, linoljelasyr eller linoljefärg - kan orsaka blåsbildning vid övermålning. Vid ytbehandling på brandskyddsbehandlad panel kan man få problem med avflagning/saltutfällning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Om produkten appliceras med roller eller spruta bör ytorna omedelbart efterstrykas med pensel.

Produkten är lätt att stryka ut, det är därför viktigt att den påføres fylligt. Detta för att uppnå korrekt filmtjocklek.

Riktlinjer vid högtryckssprutning

Munstyckets diameter	0,018"
Sprutvinkel	65–80°
Färgtryck	Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm ²)

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
Rekommenderad:	6 - 10	100 - 167	40 - 67
Kommenterar:	Beroende på underlaget.		

Förtunning

Skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +5 °C vid användning och under torkning.

Rengöring av verktyg

Rengöring med såpa och vatten.

Torktider

Torktiden påverkas av ändrad temperatur, luftfuktighet och filmtjocklek. Lägre temperatur och högre luftfuktighet förlänger tiden för övermålning.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH)	50 %
Luftens temperatur	23 °C
Underlagets temperatur	23 °C

Övermålningsbar efter	Min. 4 timmar
Brukstorr / försiktig användning	Ca. 12 timmar

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt.

Underlag	Behandling
Nytt trä:	Nytt trä behandlas innan eller omedelbart efter montering. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Applicera VISIR Oljegrunding pigmentert på bart trä. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Täckfärg . På hyvlad panel och liggande panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med färg på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Applicera produkten på 2-3 bräddor i hela dess längd för att undvika överlappningar.

Panel som har stått obehandlad längre än 3–4 veckor:	Stålbörstas/skrapas. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfibrer. Smutsiga ytor rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Desinficera med JOTUN Alg- och mögeldesinfektion . Applicera VISIR Oljegrunding pigmentert på bart trä. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Täckfärg . På hyvlad panel och liggande panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med färg på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar.
Gammal vädersliten lasyr, täcklasyr eller täckfärg:	Skrapas eller slipas. Avrunda skarpa kanter med slippapper. Avlägsna lösa träfibrer. Smutsiga ytor rengöres med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Desinficera med JOTUN Alg- och mögeldesinfektion . Applicera VISIR Oljegrunding pigmentert på bart trä. Ändträ/kapytor bör mättas extra noga. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Täckfärg . På hyvlad panel och liggande panel appliceras 3 fylliga strykningar, för att säkerställa tillräckligt med färg på den hyvlade delen, min. 100 µm torrfilmtjocklek. Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar.
Tidigare behandlade och intakta ytor:	Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen). Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Täckfärg . Applicera produkten på 2-3 brädor i hela dess längd för att undvika överlappningar.
Galvaniserat stål och aluminium:	Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1: 5 med vatten och skölj väl, eller använd en etsande grundfärg. Äldre metallytor måste tvättas med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion (följ bruksanvisningen) och sköljas väl. Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Täckfärg .
Korrugerad plåt, järn och stål:	Tvätta med JOTUN 3-i-1 Kraftvask och mögeldesinfektion spädd 1:10. Skölj noga. Avlägsna all lös färg och eventuell rost. Behandla sedan med ett lager av rostskyddande grundning (QUICK Bengalack Rostskyddsfärg). Applicera 2 fylliga strykningar BUTINOX Futura Täckfärg .

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten/penseltvätt. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Svanemärket (2097 0003)

BREEAM® NOR (2016)

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox A/S.

- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Ytterligare information: Certifikat och godkännanden kan finnas tillgängliga på begäran.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: 031 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.