

BENAR Matt

Productbeschrijving

Type

Matte alkyd olie voor binnen- en buiten gebruik.



Kenmerken en voordelen

Het is weer- en waterresistent. **BENAR Matt** is uitermate geschikt als een toplaag op tropische hardhout.

Aanbevolen gebruik

Geschikt voor eindlaag op tropisch hardhout als er een matte ondergrond is vereist. Te gebruiken op garage deuren, deuren, tuinmeubelen, ramen etc.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

Product data

Verpakkings grootte	0,75 L
Kleuren	Helder.
Glans graad	Zijdeglans
Algemeen type	Alkyd olie voor buiten gebruik.
Vaste stoffen per volume	56 ± 2 Volume%
Soortelijk gewicht	0.95
Vlampunt	62 °C
VOS voor gebruiksklare mengsels	EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOS.

Applicatie gegevens

Opmerkingen

Voor gebruik goed roeren.

Applicatie methoden

Kwast of een kortharige roller in combinatie met een brede platte kwast (moet worden uitgeborsteld)

Richtlijnen voor gebruik Airless spray

Nozzle	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spuithoek	60–80°
Nozzle druk	13–18 MPa (130–180 kg/cm ²)

Spuiten: alleen voor professioneel gebruik.

Verbruik en laagdikte

Verbruik (m²/liter)

Aanbevolen: 14 - 16

Reiniging van gereedschap

Een geschikt reinigingsmiddel en water.

Verdunning

JOTUN Terpentine.

Niet mengen met Olie additieven.

Conditie tijdens de applicatie

Breng het niet aan als er risico op dauw is.

Droogtijden

Variaties door veranderingen in temperatuur, vochtigheid, wind en laagdikte.

De droogtijden worden gemeten met de aangegeven waarden:

Relatieve luchtvochtigheid (RH)	50%	50%	50%
Luchttemperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Ondergrond temperatuur	5 °C	15 °C	23 °C
Stofdroog	24 u	12 u	6 u
Overschilderbaar	96 u	48 u	24 u

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte voorbehandeling:	De ondergrond moet stevig, schoon, droog, vrij van vet, reinigingsmiddel, wax etc. zijn. Reinig tropisch hardhout met spiritus, gevolgd door licht opschuren.
Voorbehandeling:	Op onbehandelde ondergronden gebruik BENAR Blank of BENAR UVR 20 % verdund met terpentine. Nat in nat aanbrengen totdat het houtwerk verzadigd is. Verzadig alle kopse kanten en snijvlakken grondig. Veeg overtollige olie weg met een niet pluizende doek.
Afwerking:	Schuur het hout licht en breng 3 x BENAR Blank of BENAR UVR . Licht schuren tussen de lagen wordt aanbevolen voor het beste resultaat. Gebruik dan BENAR Matt als laatste laag.
Eerder behandelde en intacte oppervlakken:	Voor het onderhoud van BENAR Matt , breng 1 x BENAR Blank aan gevolgd door 1 x BENAR Matt . Voor de best mogelijk bescherming buiten, is 4 x BENAR UVR aangeraden. Als er een matte eind laag is vereist, gebruik BENAR Matt als een eind laag.

Extra informatie

Omdat er gevaar van zelfontbranding kan ontstaan moeten doeken onmiddellijk worden verbrand of ondergedompeld in water.

Opslag

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Bij opslag en vervoer de container rechtop houden.

Verwijdering van afval

Vloeibare verf mag niet worden geleegd in de riolering of het oppervlaktewater. Het moet worden ingeleverd bij een erkend lokaal milieustation.



Gezondheid en veiligheid

Houd rekening met de milieu-en veiligheidsnotities op het blik.

Een veiligheidsinformatieblad is uitgegeven voor dit product.

Gedetailleerde veiligheidsinformatieblad over gezondheids-en veiligheidsrisico's en voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van dit product wordt vermeld in het product veiligheidsinformatieblad.

Eerste hulp maatregelen, zie paragraaf 4.

Behandeling en opslag, zie paragraaf 7.

Transport informatie verwijzen naar sectie 14.

Wettelijk verplichte informatie, zie paragraaf 15.

Diversen

Contact informatie

Norway Coatings B.V.
Vaalmuiden 9
1046 BV AMSTERDAM
T: 088 450 5400
www.norwaycoatings.nl

Disclaimer

De informatie in dit document wordt gegeven naar de beste kennis van Jotun, gebaseerd op laboratorium testen en praktische ervaring. Jotun producten worden beschouwd als halffabricaten en als zodanig, worden de producten vaak gebruikt onder condities buiten de controle van Jotun. Jotun kan niets dan de kwaliteit van het product zelf garanderen. Kleine productvariaties kunnen om te voldoen aan de lokale eisen worden uitgevoerd. Jotun behoudt zich het recht voor om de informatie te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Gebruikers dienen altijd Jotun te raadplegen voor de specifieke leidraad en algemene geschiktheid van dit product en de specifieke praktische toepassing.

Als er enige inconsistentie is tussen de verschillende taalkwesties van dit document gaat de Engelse (Eng) versie voor.