

BENAR Matt

Produktbeschreibung

Typ

Mattes Alkydöl zur Anwendung im Innen- und Außenbereich.



Besondere Merkmale und Nutzen

Wetter- und wasserbeständig. **BENAR Matt** ist besonders als Schlussbeschichtung auf tropischen Hartholz geeignet.

Empfohlener Anwendungsbereich

Gut geeignet als Endanstrich auf tropischen Harthölzern wenn eine matte Oberfläche gewünscht wird. Zur Verwendung auf Garagentoren, Türen, Gartenmöbeln, Fenstern, etc.



JOTUN 3-i-1 Kraftvask og soppfjerner



JOTUN Penselrens

Produktdaten

Verpackungsgrößen	0.75 L
Farbtöne	Hell.
Glanzgrad	Halbmatt
Generischer Typ	Alkydöl für die Außenanwendung.
Festkörpervolumen	56 ± 2 Volumen%
Spezifisches Gewicht	0.95
Flammpunkt	62 °C
VOC für gebrauchsfertige Mischung	EU Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/e): 400 g/l. Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Vor der Verarbeitung gut durchrühren.

Auftragsverfahren

Pinsel oder Kurzhaarrolle in Kombination mit einem breiten Flachpinsel (ausstreichen).

Anwendungsdaten zum Airless-Spritzen

Düsengröße	0.28-0.38 mm (0.011-0.015")
Spritzwinkel	60–80°

Düsendruck 13–18 MPa (130–180 kg/cm²)

Sprühen: Nur für den professionellen Gebrauch.

Ergiebigkeit (pro Anstrich) und Schichtdicke

Ergiebigkeit pro Anstrich (m²/Liter)

Empfohlen: 14 – 16

Reinigung der Malerwerkzeuge

JOTUN Penselrens und Wasser.

Verdünnung

JOTUN White Spirit.

Nicht mit Öl-Additiven mischen.

Bedingungen während des Auftrags

Nicht anwenden bei Gefahr von Tau- oder Nebelbildung.

Trocknungszeiten

Schwankungen durch Veränderungen der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung und Schichtstärke.

Die Trocknungszeit wurde mit den angegebenen Werten gemessen:

Relative Luftfeuchtigkeit (RH)	50 %	50 %	50 %
Lufttemperatur	5 °C	15 °C	23 °C
Untergrundtemperatur	5 °C	15 °C	23 °C

Staubtrocken	24 Std.	12 Std.	6 Std.
Trocken (voll belastbar)	96 Std.	48 Std.	24 Std.

Verarbeitungshinweise

Untergrund Vorbehandlung:	Die Oberfläche muß intakt, sauber, trocken und frei von Fetten, Reinigern und Wachsen etc. Tropisches Hartholz mit Spiritus entfetten und leicht anschleifen.
Vorbehandlung:	Auf unbehandelten Holzflächen BENAR Blank oder BENAR UVR verdünnt mit 20% Terpentinersatz auftragen. Streichen nass-in-nass bis zur vollständigen Sättigung des Untergrundes. Alle Hirnholzflächen und Schnittkanten sorgfältig bis zur Sättigung streichen. Wischen Sie das überschüssige Öl mit einem fusselfreien Tuch ab.
Endbeschichtung:	Holz leicht anschleifen und 3 x BENAR Blank oder BENAR UVR aufbringen. Um das beste Endergebnis zu erzielen, wird empfohlen, den Zwischenanstrich leicht anzuschleifen. Anschließend BENAR Matt als Schlussanstrich auftragen.
Bereits behandelte und intakte Oberflächen:	Zur Überarbeitung von BENAR Matt , 1 x BENAR Blank und 1 x BENAR Matt . Für einen bestmöglichen Schutz im Außenbereich wird 4 x BENAR UVR empfohlen. Wird eine mattes Oberflächenfinish gewünscht, sollte der letzte Anstrich mit BENAR Matt ausgeführt werden.

Zusätzliche Informationen

Wegen der Gefahr von Selbstentzündung muß getragene Kleidung verbrannt oder in Wasser getaucht werden.

Lagerung

Transport und Lagerung müssen frostfrei erfolgen. Gebinde aufrecht transportieren und lagern.

Abfallbeseitigung

Flüssige Öle dürfen nicht in die Kanalisation oder Gewässer entleert werden. Bitte entsorgen Sie diese bei einem zugelassenen örtlichen Abfallwirtschaftshof bzw. bei den Sammelstellen für Lacke und Farben.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Verschiedenes

Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60
info@jotun.de
jotun.decorative.de@jotun.com
<http://www.jotun.de>

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version

(Eng) ausschlaggebend.