

## Jotafloor Coating

### Produktbeschreibung

Dies ist eine zweikomponentige, amingehärtete, lösemittelfreie Epoxybeschichtung. Ein selbstglättendes Produkt, das einfach zu applizieren ist und eine nahtlose Oberfläche schafft. Es verfügt über ausgezeichnete Chemikalien-, Abriebbeständigkeit und Schlagfestigkeit. Wenn Rutschfestigkeit gefordert ist, kann Jotafloor Non Slip in dem System eingesetzt werden. Kann direkt in zwei Anstrichen oder auf zugelassene Primer appliziert werden abhängig vom jeweiligen Zustand des Betonuntergrundes.

### Typische Verwendung

Vorgesehen für eine große Zahl von Fußböden mit unterschiedlichsten mechanischen und chemischen Belastungsniveaus. Empfohlen für Lagerhäuser, Garagen, Molkereien, Fabriken, Laboratorien, Fluzeughangars, Nahrungsmittel- und Getränkefabriken und Maschinenräume.

### Zulassungen und Zertifikate

Determination of Compressive Strength - ASTM C579 : 60.9 N/mm<sup>2</sup>  
Determination of Tensile Strength - ASTM C307 : 21.7 N/mm<sup>2</sup>  
Determination of Flexural Strength - ASTM C580 : 41.7 N/mm<sup>2</sup>  
Determination of Crack bridgeability - ASTM C836:1995 : 2.52 mm  
Determination of Water permeability - BSEN 12390-8:2009 : 100 %  
Bestimmung der Shore 'A' Härte - ASTM D2240 : 2005 : 100

Weitere Zertifikate und Zulassungen sind auf Anfrage verfügbar.

### Farbtöne

ausgewählte Farbtöne

### Produktdaten

Eigenschaft	Test/Standard	Beschreibung
Festkörpervolumen	ISO 3233	98 ± 2 %
Glanzgrad (GU 60 °)	ISO 2813	Glanz (70-85)
Flammpunkt	ISO 3679 Method 1	100 °C
VOC-US/Hong Kong	US EPA Methode 24 (getestet)	75 g/l

Die angegebenen Daten sind typisch für fabrikgefertigte Produkte mit leichten Abweichungen je nach Farbton.

Alle Daten gelten für die angemischte Farbe.

Glanzbeschreibung: Gemäß Jotun Performance Coating's Definition.

## Schichtstärke pro Anstrich

### Typischer empfohlener Spezifikationsbereich

Trockenschichtstärke	200 - 400 µm
Nassschichtstärke	205 - 410 µm
Theoretische Ergiebigkeit	4,9 - 2,45 m <sup>2</sup> /l

## Oberflächenvorbehandlung

Um langfristige Haftung zum nachfolgenden Produkt zu gewährleisten, muss die Oberfläche sauber, trocken und frei von jeglicher Verunreinigung sein.

### Tabelle zur Oberflächenvorbehandlung

Untergrund	Oberflächenvorbehandlung	
	Minimum	Empfohlen
Beton und Beschichtete Flächen	Sauberer, trockener und unbeschädigter kompatibler Anstrich SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 -05 /ACI 503.6R-97/SSPC-TR 5/ICRI technische Richtlinie 03741/NACE02203	Sauberer, trockener und unbeschädigter kompatibler Anstrich SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 -05 /ACI 503.6R-97/SSPC-TR 5/ICRI technische Richtlinie 03741/NACE02203

## Applikation

### Anwendungsmethoden

Das Produkt kann appliziert werden mit

Pinsel: Steife Nylonbürste verwenden.

Rolle: Empfohlen.

Um Luftblasen zu vermeiden, ist es sehr wichtig, die Beschichtung mit einer Stachelwalze nachzuarbeiten, wenn die gewünschte Filmschichtstärke erreicht ist.

Bedingungen während des Auftrags :

Die Temperatur des Untergrundes muss mindestens 10 °C betragen und mindestens 3 °C über dem Taupunkt der Luft liegen, gemessen nahe der Oberfläche. In geschlossenen Räumen ist üblicherweise eine gute Belüftung erforderlich, um ausreichende Trocknung zu gewährleisten. Der Feuchtigkeitsgehalt des Untergrundes darf 4 % (nach Gewicht) nicht überschreiten. Der Anstrich darf weder Öl, Chemikalien noch mechanischem Stress ausgesetzt werden, bevor er voll ausgehärtet ist.

## Mischungsverhältnis des Produktes (nach Volumen)

Jotafloor Coating Comp A	2 Teil(e)
Jotafloor Coating Comp B (20)	1 Teil(e)
Jotafloor Coating Comp A	2 Teil(e)
Jotafloor Coating Comp B (40)	1 Teil(e)

KEIN TEILWEISES ANMISCHEN. Ein langsamdrehendes Rührgerät und Spachtelrührmesser verwenden. Nach vollständigem Verrühren das gesamte angemischte Material umgehend auf dem Fußboden verteilen. Beim Anmischen der Farbe sollte die Temperatur der Base und des Härterers empfehlerweise 18 °C oder mehr betragen.

## Verdüner/Reiniger

Reinigungsmittel: Jotun Thinner No. 17

## Trocknungs- und Härtingszeiten

**Untergrundtemperatur** 15 °C 23 °C 40 °C

### Jotafloor Coating Comp B (20)

Oberflächen(hand)trocken	6 h	3 h	2 h
Trocken zum Begehen	24 h	15 h	6 h
Überstreichbarkeitsintervall, Minimum	24 h	15 h	6 h
Überstreichbarkeitsintervall, Maximum	72 h	48 h	30 h
Trocken/gehärtet für die Verwendung	10 d	7 d	3 d

### Jotafloor Coating Comp B (40)

Oberflächen(hand)trocken	8 h	5 h	2 h
Trocken zum Begehen	32 h	20 h	8 h
Überstreichbarkeitsintervall, Minimum	32 h	20 h	8 h
Überstreichbarkeitsintervall, Maximum	96 h	72 h	36 h
Trocken/gehärtet für die Verwendung	12 d	9 d	3 d

Oberflächen(hand)trocken: Die Phase des Trocknens, wenn leichter Druck mit dem Finger keine Abdrücke hinterlässt oder Klebrigkeit zeigt.

Trocken zum Begehen: Mindestdauer bevor die Beschichtung bei normaler Begehungsfrequenz keine dauerhaften Spuren, Druckstellen oder physikalische Beschädigungen davonträgt.

Trocken zum Überstreichen, Minimum: Mindestdauer bevor der nächste Anstrich appliziert werden kann.

Überstreichbarkeitsintervall, Maximum: Die maximal erlaubte Zeit bevor der nächste Anstrich appliziert werden kann.

Trocken/gehärtet für die Verwendung: Die Mindestzeit bis der Anstrich dauerhaft der/dem zugedachten Umgebung/Medium ausgesetzt werden kann.

## Induktionszeit und Topfzeit

**Temperatur des Beschichtungsmaterials** 23 °C

### Jotafloor Coating Comp B (20)

Topfzeit 10 min

### Jotafloor Coating Comp B (40)

Topfzeit 20 min

Jotafloor Coating Comp B (20) - 30 min nach dem Verteilen auf dem Fußboden.  
Jotafloor Coating Comp B (40) - 40 min nach dem Verteilen auf dem Fußboden.

## Produktkompatibilität

Abhängig vom tatsächlichen Einsatzbereich des Anstrichsystems können verschiedene Primer und Decklacke in Kombination mit diesem Produkt verwendet werden. Weiter unten stehen einige Beispiele. Für spezifische Systemempfehlungen wenden Sie sich bitte an Jotun.

Vorheriger Anstrich: Jotafloor Sealer oder Jotafloor Solvent Free Primer oder Jotafloor SF PR 150

Nachfolgender Anstrich: Jotafloor Topcoat oder Jotafloor PU Topcoat oder Jotafloor Topcoat E

## Gebinde (typisch)

	Volumen (Liter)	Gebindegröße (Liter)
Jotafloor Coating Comp A	3.2 / 13	5 / 20
Jotafloor Coating Comp B (20)	1.6 / 6.5	3 / 10
Jotafloor Coating Comp B (40)	1.6 / 6.5	3 / 10

Das angegebene Volumen gilt für fabrikgefertigte Farbtöne. Bitte beachten Sie, dass lokale Varianten auf Grund lokaler Richtlinien in Packgröße und Füllmenge abweichen können.

## Lagerung

Das Produkt muss gemäß den nationalen Vorschriften gelagert werden. Das Gebinde muss in einem trockenen, kühlen, gut gelüfteten Raum und fern von Wärme- und Zündquellen gelagert werden. Die Gebinde müssen fest verschlossen gelagert werden. Vorsichtig handhaben.

### Haltbarkeitsdauer bei 23 °C

Jotafloor Coating Comp A	24 Monat(e)
Jotafloor Coating Comp B (20)	24 Monat(e)
Jotafloor Coating Comp B (40)	24 Monat(e)

Auf einigen Märkten kann die handelsübliche Haltbarkeitsdauer auf Grund lokaler Gesetzgebung kürzer ausfallen. Der obige Wert gibt die Mindesthaltbarkeitsdauer an. Darüber hinaus muss die Produktqualität geprüft werden.

## Vorsicht

Dieses Produkt ist nur für die professionelle Verarbeitung bestimmt. Die Applikateure und Anwender müssen ausgebildet, erfahren und in der Lage sein und über die Geräte verfügen, die Beschichtungen korrekt und Jotun's technischer Dokumentation gemäß anzumischen/aufzurühren und aufzutragen. Die Applikateure und die Anwender müssen bei der Verarbeitung dieses Produktes eine geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen. Diese Anleitung basiert auf dem aktuellen Wissen zu diesem Produkt. Jegliche vorgeschlagene Abweichung um den Gegebenheiten vor Ort zu entsprechen, muss an den verantwortlichen Jotun Mitarbeiter zur Überprüfung weiter geleitet werden, bevor die Arbeit aufgenommen wird.

## Gesundheit und Sicherheit

Bitte die Sicherheitshinweise auf dem Gebinde beachten. Nur bei ausreichender Belüftung verwenden. Sprühnebel nicht einatmen. Hautkontakt vermeiden. Spritzer auf der Haut müssen umgehend mit geeignetem Reiniger, Seife und Wasser entfernt werden. Augen gründlich mit Wasser ausspülen und unverzüglich medizinische Hilfe aufsuchen.

## Farbtonabweichungen

Bei Produkten die vorwiegend für die Verwendung als Primer oder Antifoulings gedacht sind, kann von Batch zu Batch eine geringfügige Farbtonabweichung auftreten. Solche Produkte können ausbleichen und auskreiden, wenn sie bewittert und Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

## Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach Jotun's bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Jotun's Produkte werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich Jotun's Einflussnahme entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produktpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produktes für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (UK) ausschlaggebend.