

# Jotafloor Damp Bond

## 产品描述

这是一种双组份胺固化环氧涂料。高固体含量底漆，专用于固化过程中含水量仍很高的混凝土上。在大气环境下作为底漆使用。适用于适当处理的混凝土基材。

## 典型用途

特别设计的底漆，和其它涂料配套使用，用于经受不同程度机械冲击和化学物质接触的地板。推荐用于仓库、停车库、乳品店、工厂、实验室、飞机场、食品饮料厂和工作间。

## 认证和证书

Determination of Curing Efficiency - ASTM C156  
 Determination of Water Permeability - DIN 1048  
 Determination of Crack Bridgeability - ASTM C836  
 Determination of Pull off Strength - BS 1881

备有其它证书和认证可供索取。

## 颜色

无色的

## 产品数据

性能	测试/标准	描述
体积固体含量	ISO 3233	80 ± 2 %
闪点	ISO 3679 方法 1	80 °C
VOC- 欧盟	EU VOC Directive 2004/42/CE (理论值)	100 克/升

所列数据是基于工厂批量生产的产品，因颜色不同会有些许变化。

所有数据仅针对混合后的涂料有效。

## 每道涂层的漆膜厚度

### 典型推荐的规格书范围

干膜厚度	100 - 200	微米
湿膜厚度	125 - 250	微米
理论涂布率	8 - 4	平方米/升

## 表面处理

为了确保下道涂层具有持久的附着力，所有表面必须清洁、干燥且无污染物。

### 表面处理数据总览

底材	表面处理	
	最小	推荐的
混凝土 和 已涂装的表面	清洁、干燥和完好的兼容涂层要求，需按照以下标准执行：SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 -05 /ACI 503.6R-97/SSPC-TR 5/ICRI TECHNICAL GUIDELINE 03741/NACE 02203	用封闭式喷丸、金刚石打磨和其他合适的方法来处理周围的混凝土表面以除去浮浆皮。清洁、干燥和完好的兼容涂层要求，需按照以下标准执行：SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 -05 /ACI 503.6R-97/SSPC-TR 5/ICRI TECHNICAL GUIDELINE 03741/NACE 02203

## 施工

### 施工方法

该产品可用以下方式施工

- 喷涂： 使用无气喷涂。
- 刷涂： 推荐用于预涂和小面积涂装。注意要达到特定的干膜厚度。
- 辊涂： 推荐的

### 产品混合比（体积）

Jotafloor Damp Bond - Comp. A	2 份
Jotafloor Damp Bond - Comp. B	1 份

### 稀释剂/清洗剂

稀释剂： 佐敦17号稀释剂

### 无气喷涂的指导参数

喷嘴孔径 (inch/1000)：	27-35
喷嘴压力（最小）：	150 bar/2100 psi

## 干燥和固化时间

底材温度	15 °C	23 °C	40 °C
表（触）干	7 小时	5 小时	3 小时
可踩踏干燥	24 小时	20 小时	14 小时
干燥后复涂，最短间隔	8 小时	6 小时	4 小时
干燥后复涂，最长间隔，大气环境	30 小时	24 小时	18 小时
干燥/固化至可使用	10 天	7 天	5 天

表（触）干：用手指轻压而无指印残留或无黏着的状态。

可踩踏干燥：在涂层可以允许正常步行而不留下永久足印、痕迹或其它物理损坏的最短时间。

干燥后复涂，最短间隔：在不做任何表面处理的情况下，下道涂层可以施工的最小时间间隔。

干燥后复涂，最长间隔，大气环境：在不做任何表面处理的情况下，下道涂层可以施工的最大时间间隔。

干燥/固化至可使用：涂料可永久暴露于特定环境/介质的最短时间。

## 熟化时间和混合后使用寿命

油漆温度	23 °C
混合后使用寿命	30 分钟

## 产品相容性

根据使用中不同的实际暴露条件，该产品可与不同的底漆和面漆配套使用。以下是一些参考配套。对于特定配套，请联系佐敦公司。

下道涂层：                环氧、聚氨酯

## 典型的包装规格

	体积 (升)	容器大小 (升)
Jotafloor Damp Bond - Comp. A	13	20
Jotafloor Damp Bond - Comp. B	6.5	10

以上包装规格均是工厂批量生产的典型参考规格，由于各地法规不同，各地包装规格和容量会有不同。

## 储存

必须按照国家规定储存。储存环境应干燥、阴凉、通风条件好，远离热源和火源。包装容器必须保持密闭。小心处置。

## 23 °C时的保质期

Jotafloor Damp Bond - Comp. A	48 个月
Jotafloor Damp Bond - Comp. B	48 个月

在有些市场，为适应当地法律规定，标识的保质期可以缩短。以上是最短保质期，之后须经检测以确定质量是否合格。

## 注意事项

本产品仅供专业人员使用。施工人员和工人需要培训、有经验、有能力和设备根据佐敦的技术文件来正确的混合/搅拌和施涂油漆。施工人员和工人在使用本产品时需要使用适当的个人防护设备。本指导基于现有的产品知识提供。任何为适应现场情况所做的更改建议都需先得到负责的佐敦代表批准后方可使用。

## 健康和 safety

请查看容器包装上的安全告示。在通风良好的条件下使用，避免吸入漆雾，避免皮肤接触，如不慎溅到皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗。如不慎进入眼睛，应用水充分冲洗并立即就医诊治。

## 色差

当使用时，主要用作底漆或防污漆的产品在批次与批次间可能有轻微的颜色变化。同样，在暴露于阳光的气候条件下可能有褪色和粉化。

## 声明

本说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。佐敦的产品被视为半成品，这样产品的使用通常都是在我们控制范围之外。所以佐敦只给予产品本身质量的保证。为适应当地的法规，产品可能会适当调整，我们保留不另外通知而修改说明书的权利。

用户应针对自身的需求及具体应用，咨询佐敦以获得相关产品适用性能的具体指导。

不同语言的版本间如有任何不一致之处，以英语（英国）版为准。