

BUTINOX Premium Matt

Produktbeskrivelse

Type

Vandfortyndbar, mat akrylmaling uden opløsningsmidler med lav sideglans til indendørs brug i tørre rum. En alt-i-en maling, som bidrager til en arbejds effektiv hverdag.

Egenskaber og fordele

Effektiv kombi-maling med grunder og topstrøg i samme produkt. Produktet forebygger gennemslag fra knaster, gulnet træværk, sod, nikotin og reducerer misfarvning fra vandopløselige farvestoffer. Har minimal lugt og emission under påføring og optørring og er ekstra vaskbar.

Anvendelsesområde

Anvendes som grunder og topstrøg på lofter, træpaneler/-lister og glatte vægge på underlag som bygnings-/gipsplader, overmalbar tapet, glasvæv/-filt, puds, beton og sandspartel.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l (base 0,68 l), 3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
Fås i følgende baser	Hvid, A-, B- og C-base.
Toning	Hvid base kan anvendes utonet som hvid. Alle andre farverecepter skal tones i Jotun Colour Manager. Indtil 10% (af basevolumen) med Jotun Multicolor tonepastaer.
Glansgrad	3
Generisk type	Akrylbaseret dispersionsmaling.
Tørstofindhold efter volumen	41 ± 2 volumen%
Litervægt	1.4
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt.

Påføringsværktøjer / -metoder

Pensel, rulle eller højkvalitets højtrykssprøjte. Påføres bedst med rulle eller højtrykssprøjte. Påføres fyldigt og ensartet.

Påføring på glatte vægge: Mal med en pensel ved lofter, gulvlist og hjørner. Herefter rullepåføres malingen. Brug gerne et langt skaft for at lette arbejdet. Malingen påføres fyldigt og ensartet. Fyldige strøg sikrer god dækkeevne og gør det nemmere at få et ensartet resultat.

- Påføring på træpaneler:** Malingen tørrer hurtigt. Arbejd derfor i mindre områder ad gangen. Mal 1-2 brædder ad gangen. Et godt råd er at holde rumtemperaturen på ca. 18°C grader, mens der males. Dette giver længere tørretid/åbentid for malingen, som dermed flyder bedre sammen.
Brug en tynd pensel mellem træpanelerne. Brug først en smal rulle på træpanelerne og stryg efter med en fordriver (pensel) eller med en bred pensel lige efter, at malingen er blevet rullepåført. Man kan evt. vælge kun at bruge en bred pensel i stedet for rulle. Herved får man en fin og ensartet overflade.
- Påføring på glatte lofter:** Brug en rulle og et langt skaft, når du maler loftet. Hermed får du dækket større områder ad gangen. Arbejd i felter på ca. to meter ad gangen i loftets længderetning og i lysets retning. Således hindres, at halvtør maling sætter sig i rullen. Ved malebehandling af loftsplader males profilerne først med en pensel, inden loftpladerne males med en rulle felt efter felt, som beskrevet herover.

Vejledende data for airless spray

Sprøjtedyse	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
Sprøjtgevinkel	30-50°
Dysetryk	Min. 150-200 kg/cm ²

Rengøring af maleværktøj

Rengøres med vand og sæbe.

Fortynder

Må ikke fortyndes.

Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
Anbefalet:	7 - 10	100 - 143	41 - 59

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal under påføring være over +10°C.

Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23 °C
Overfladetemperatur	23 °C

Støvtør	1 time(r)
Kan overmales efter	3 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling:
Ubehandlet træværk:	Rengør med TYRILIN Panelrens . Slibes mat og afstøves. Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Grunder / QUICK Bengalack Metalgrunder . Skader og ujævnheder i underlaget samt samlinger mellem plader og sømhoveder udspartles med JOTUN Spartel til Træ og slibes ned. Topstrøg: Grunder og topstrøg i samme produkt. Påfør 2-3 strøg BUTINOX Premium Matt . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.
Glatte underlag og træværk:	Glatte underlag og træværk rengøres med Jotun Specialvask før Maling og træværk rengøres med TYRILIN Panelrens . Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Grunder / QUICK Bengalack Metalgrunder . Topstrøg: Grunder og topstrøg i samme produkt. Påfør 2 strøg BUTINOX Premium Matt . På sugende, porøse underlag anbefales det at male 3 strøg for at undgå skjolder.
Fabriklakeret træværk	Rengør med TYRILIN Panelrens . Slibes mat og afstøves. Bart jern og sømhoveder grundes med QUICK Bengalack Grunder / QUICK Bengalack Metalgrunder . Skader og ujævnheder i underlaget samt samlinger mellem plader og sømhoveder udspartles med JOTUN Spartel til Træ og slibes ned. Topstrøg: Grunder og topstrøg i samme produkt. Påfør 2 strøg BUTINOX Premium Matt .

Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må rengøringsmidlets pH-værdi ikke overstige pH 8,5. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen være <+40 °C.

Drift og Vedligeholdelse

Vi henviser venligst til eget datablad for Drift og Vedligeholdelse (DV), hvor der er oplysninger om vedligeholdelse, reparationer osv.

Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstiller kravene til miljømærket Svanen.

Green Building Standard

Det deklarerede produkt bidrager til Green Building Standard-kreditter ved at opfylde følgende specifikke krav:

- Svanemærket (2096 0002)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-indhold for "Indendørs matte vægge og lofter" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emissionskrav (ISO 16000-serie).
- Mat 01: Produktspecifik type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.
- Mat 01: Sikkerhedsdatabladet bekræfter, at produktet ikke indeholder stoffer, som er på den norske A20 liste.

Flere certifikater og godkendelser kan fås ved henvendelse.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

Produktregistreringsnummer: Under anmeldelse

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S
Jernet 6
6000 Kolding
Tlf.: +45 76 30 32 00
Mailadresse: mail@jotun.dk

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Forhandler bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske (Norge) version, der er gældende.

