

BUTINOX Premium Matt

Produktbeskrivelse

Type

Vanntynnet, matt, løsemiddelfri akrylmaling med lav sideglans til innendørs bruk i tørre rom. En alt-i-ett maling som bidrar til en arbeidseffektiv hverdag.

Egenskaper og fordeler

En effektiv kombinasjonsmaling med grunning og toppstrøk i ett. Produktet begrenser muligheten for gjennomslag fra kvister, gulnet panel, sot, nikotin og reduserer misfarging fra vannløste fargestoffer. Har minimal lukt og emisjon under påføring og tørking og er ekstra vaskbar.

Bruksområde

Benyttes som grunning og toppstrøk i tak, og til panel, listverk og slette vegger på underlag som bygningsplater, overmalbar tapet, vev, puss, betong og sandsparkel.

Produktdata

Emballasjestørrelser	0,75 L (base 0,68 L), 3 L (base 2,7 L) og 10 L (base 9 L)
Fås i følgende baser	Hvit, A-, B- og C-base.
Brekking	Hvit base kan benyttes ublandet som hvit. Alle andre fargereseptor skal blandes over Butinox Colour Manager. Inntil 10 % (av basevolum) med Butinox Multicolor brekkfarger.
Glansgrad	3
Generisk type	Akryl dispersjonsmaling.
Volumbasert tørrstoffinnhold	41 ± 2 volum%
Litervekt	1.4
VOC for bruksklart produkt	EU grenseverdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet inneholder maks 1 g/l VOC.

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Innhold i emballasje med forskjellige produksjonsnumre blandes sammen før bruk for å unngå fargeforskjell. Rør godt om.

Påføringsutstyr/-metoder

Pensel, rull eller høykvalitets høytrykksprøyte. Påføres best med rull eller høytrykksprøyte. Påføres fyldig og jevnt.

Påføring på slette vegger: Bruk en pensel til å male inntil tak, gulvlister og hjørner. Deretter rull ut malingen. Bruk gjerne et langskaft for å lette jobben. Malingen påføres fyldig og jevnt. Fyldige strøk sikrer god dekk, i tillegg til at det er lettere å få resultatet jevnt.

Påføring på panel: Malingen tørker raskt. Jobb derfor med mindre områder. Mal 1 til 2 panelbord av gangen. Et tips er å holde temperaturen i rommet til ca. 18 °C mens du maler. Det gir lengre tørketid/åpentid og dermed bedre utflyt. Bruk en tynn pensel mellom panelbordene. Bruk en smal rulle på panelbordene først, og stryk over med en fordriver (pensel) eller en bred pensel rett etter at du har rullet ut malingen. Ev. kan man droppe rullen og kun bruke en bred pensel. På den måten får du en fin og jevn overflate.

Påføring på slette tak: Bruk rulle og langskaft når du maler taket. Da får du dekket større områder av gangen. Jobb på felt av ca. to meter av gangen i hele takets lengde i lysets retning. Dette for å hindre at halvtørr maling blir med på rullen. Ved maling av takplater, fyll først profilene med en pensel før du ruller ut malingen felt for felt.

Veiledende data for høytrykkssprøyting

Dysetørrelse	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
Viftevinkel	30-50°
Trykk ved dyse	Min. 150-200 kg/cm ²

Rengjøring av malerverktøy

Rengjøres med vann og såpe.

Tynner

Skal ikke tynnes.

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

	Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m ² /liter)	Filmtykkelse pr. strøk (µm)	
		Våt (beregnet)	Tørr (beregnet)
Anbefalt:	7 - 10	100 - 143	41 - 59

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur må ved påføring være over +10 °C.

Tørketider

Tørketiden avviker ved endret temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og filmtykkelse.

Relativ luftfuktighet (RH)	50 %
Lufttemperatur	23 °C
Underlagstemperatur	23 °C

Støvtørr	1 t
Overmalbar	3 t
Gjennomherdet	4 uker

Bruksanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Underlag	Behandling:
Ubehandlet panel:	Rengjør med TYRILIN Panelrens . Nedmattes og avstøves. Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning / QUICK Bengalack Metallgrunning . Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned. Toppstrøk: Grunning og toppstrøk i ett. Påfør 2-3 strøk BUTINOX Premium Matt . På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.
Slette underlag:	Slette underlag rengjøres med BUTINOX Interiørvask og panel vaskes med TYRILIN Panelrens . Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning / QUICK Bengalack Metallgrunning . Toppstrøk: Grunning og toppstrøk i ett. Påfør 2 strøk BUTINOX Premium Matt . På sugende, porøse underlag anbefales det å male 3 strøk for å unngå skjolder.
Industrielt malte panelplater og lister	Rengjør med TYRILIN Panelrens . Nedmattes og avstøves. Bart jern og spikerhoder grunnes med QUICK Bengalack Grunning / QUICK Bengalack Metallgrunning . Sår og ujevnheter i underlaget, samt plateskjøter og spikerhoder sparkles ut med SCANOX Sparkel for Treverk og slipes ned. Toppstrøk: Grunning og toppstrøk i ett. Påfør 2 strøk BUTINOX Premium Matt .

Vedlikehold

Nymalte flater skal ikke vaskes de første 4 ukene (herdetid for produktet). Ved nødvendig vask må pH-verdien på vaskemidlet ikke overstige pH 8,5. **BUTINOX Interiørvask** anbefales. Til daglig renhold skal temperaturen være < +40 °C.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Fraktes og lagres frostfritt og stående.

Avfallshåndtering

Flytende maling og vaskevann med malingrester må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



Sorteres som plast når tomt og tørt.

Miljømerking



Produktet er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Green Building-standarder

Det deklarerte produktet bidrar til Green Building Standard-kreditter ved å oppfylle følgende spesifikke krav:

- Svanemerket (2096 0002)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innhold for "Innendørs matte vegger og tak" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) og emisjonskrav (ISO 16000-serien).

- Mat 01: Produktspesifikk type III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) for Scanox A/S.

- Mat 01: Produktets Sikkerhetsdatablad bekrefter at produktet ikke inneholder noen stoffer på den norske A20-listen.

Flere sertifikater og godkjenninger kan være tilgjengelige på forespørsel.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB numre:

57907814, 57907825, 57907833, 57907844, 57907852, 57907863, 57907878, 57907882, 57907897, 57907901, 57907916, 57907920

NOBB modul nummer

42238697

Kontaktinformasjon

Scanox AS
P.O.Box 904 Brakerøya
3002 Drammen
Norway
Tel: +47 32 24 43 00

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Scanox' beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Scanox' produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Scanox' kontroll. Scanox kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Scanox forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Scanox for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den norske (Norge) versjonen være gjeldende.