

# BUTINOX Premium Matt

## Produktbeskrivning

### Typ

Vattenburen, matt, lösningsmedelsfri akrylfärg med låg sidoglans. För inomhusbruk. En allt-i-ett färg som bidrar till en arbetseffektiv vardag.

### Egenskaper och fördelar

En effektiv kombinationsfärg som fungerar som grundning och slutstrykning. Produkten begränsar möjligheten för genomslag från kvistar, gulnad panel, sot, nikotin och reducerar missfärgning från vattenlösliga färgämnen. Har minimal lukt och emission vid applicering och torkning. Ytan är extra tvättbar.

### Användningsområde

Används som grundning och slutstrykning på tak, och paneler, lister och släta väggar på underlag som byggskivor, övermålningsbar tapet, väv, puts, betong och sandspackel.

## Produktdata

<b>Emballagestorlek</b>	0,75 L (bas 0,68 L), 3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L)
<b>Tillgängliga baser</b>	Vit, A-, B- och C-bas.
<b>Brytning</b>	Vit bas kan användas obruten som vit. Övriga kulörer skall blandas över Butinox Colour Manager. Upp till 10 % (av basens volym) med Butinox Multicolor brytpastor.
<b>Glans</b>	3
<b>Generisk typ</b>	Akrylbaserad dispersionsfärg.
<b>Volymtorrhalt</b>	41 ± 2 volym%
<b>Litervikt</b>	1.4
<b>VOC för bruksfärdig blandning</b>	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

## Appliceringstekniska data

### Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga.

### Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, ruller eller högkvalitativ högtrycksspruta. Appliceras enklast med ruller eller högtrycksspruta. Påföres jämnt och fylligt.

**Applicering på släta väggar:** Använd en pensel för att måla intill tak, golvlistor och hörn. Påför sedan färgen med ruller. Använd gärna ett förlängningsskaft för att underlätta arbetet. Färgen skall påföras jämnt och fylligt. Genom att applicera färgen fylligt säkras man god täckning och det blir enklare att få ett jämnt resultat.

- Applicering på panel:** Färgen torkar snabbt, dela därför upp målningsarbetet i mindre fält. Ett tips är att hålla temperaturen i rummet runt ca 18°C medans man målar. Detta ger längre torktid/öppentid och därmed bättre utflytning. Använd en tunn pensel mellan panelbrädorna. Använd först en smalare roller på panelbrädorna och efterstryk med en fördrivare eller en bred pensel. Alternativt kan man endast använda en bred pensel vid applicering, på detta sätt får du en fin och jämna yta.
- Applicering på släta tak:** Använd roller med förlängningsskaft när du målar tak. Du får då täckt en större yta åt gången. Arbeta i fält om ca 2 meter i hela takets längdriktning. Måla i ljusinsläppets riktning. Detta för att undvika att måla in i halvtorkad färg. När du målar takplattor fyller du profilerna med en pensel innan du rullar ut färg, fält efter fält.

### Riktlinjer vid högtryckssprutning

<b>Munstyckets diameter</b>	0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)
<b>Sprutvinkel</b>	30–50°
<b>Färgtryck</b>	Min. 150–200 kg/cm <sup>2</sup>

### Rengöring av verktyg

Rengöres med vatten och penselvätt.

### Förtunning

Skall inte spädas.

### Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtjocklek per skikt (µm)	
		Våt (beräknad)	Torr (beräknad)
<b>Rekommenderad:</b>	7 - 10	100 - 143	41 - 59

### Förhållanden under applicering

Luftens och underlagets temperatur skall vara över +10 °C.

### Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

<b>Luftfuktighet (RH)</b>	50 %
<b>Luftens temperatur</b>	23 °C
<b>Underlagets temperatur</b>	23 °C
<b>Dammtorr</b>	1 t
<b>Övermålningsbar efter</b>	3 t
<b>Genomhärdad</b>	4 veckor

## Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Underlag	Behandling:
Obehandlad panel:	Rengör med <b>TYRILIN Panelrens</b> . Mattslipa och avlägsna slipdammet. Bart järn och spikhuvuden grundas med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med <b>SCANOX Spackel för Trä</b> och slipas ned. Slutstrykning: Grundning och slutstrykning i en och samma produkt. Påför 2-3 strykningar <b>BUTINOX Premium Matt</b> . På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.
Släta underlag:	Släta underlag rengörs med <b>BUTINOX Interiörtvätt</b> och tidigare behandlad panel tvättas med <b>TYRILIN Panelrens</b> . Bart järn och spikhuvuden grundas med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Slutstrykning: Grundning och slutstrykning i en och samma produkt. Applicera 2 strykningar <b>BUTINOX Premium Matt</b> . På sugande, porösa underlag rekommenderas 3 strykningar för att säkerställa ett jämnt och skäckfritt resultat.
Industriellt målad träpanel och lister	Rengör med <b>TYRILIN Panelrens</b> . Mattslipa och avlägsna slipdammet. Bart järn och spikhuvuden grundas med <b>QUICK Bengalack Rostskyddsfärg</b> . Skador och ojämnheter i underlaget, samt skarvar och spikhuvuden spacklas med <b>SCANOX Spackel för Trä</b> och slipas ned. Slutstrykning: Grundning och slutstrykning i en och samma produkt. Applicera 2 strykningar <b>BUTINOX Premium Matt</b> .

## Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 8,5. **BUTINOX Interiörtvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen vara < +40 °C .

## Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

## Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

## Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



## Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.

### Green Building-standarder

Den deklarerade produkten bidrar till Green Building Standard-krediter genom att uppfylla följande specifika krav:

- Svanenmärket (2096 0002)

BREEAM® NOR (2016)

- Hea 02: VOC-innehåll för "Matt färg för väggar och tak inomhus" (30 g/l) (EU Directive 2004/42/CE) och emissionskrav (ISO 16000-serier).

- Mat 01: Produkt specifik typ III EPD (ISO 14025, ISO 21930, EN 15804) för Scanox A/S.

- Mat 01: Produktens säkerhetsdatablad bekräftar att produkten inte innehåller några ämnen på den norska A20-listan.

Yttligare certifikat och godkännande kan finnas tillgängliga på begäran.

## Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

**Första hjälpen**, se punkt 4.

**Hantering och lagring**, se avsnitt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Gällande föreskrifter**, se punkt 15.

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Sverige AB  
Box 151  
421 22 Västra Frölunda  
Tlf.: +46 31 69 63 00

### Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är

giltig.