

## BUTINOX Elegant Matt

### Produktbeskrivelse

#### Type

Mat akrylmaling af høj kvalitet. Produktet er uden opløsningsmidler, vandfortyndbar og lugtfri og godkendt af det svenske Astma- og Allergiforbundet. Har et elegant, mat udtryk og lækker dybde i farven.

#### Egenskaber og fordele

Produktet er nemt at påføre, har kort tørretid, god dækkeevne og gulner ikke.

#### Anvendelsesområde

3-i-1 interiørmaling til vægge, træpaneler og lister i soveværelser og øvrige opholdsrum.

#### Underlag

Malingen anvendes som mellem- og topstrøg på underlag som bygnings- og gipsplader, glasvæv og -filt, tapet, sandspartel, spartel til samlinger, puds, beton, træpaneler og -lister.

### Produktdata

<b>Emballagestørrelser</b>	3 l (base 2,7 l) og 10 l (base 9 l)
<b>Fås i følgende baser</b>	Hvid, A, B og C.
<b>Toning</b>	Baser skal tones (gælder ikke hvid base). Baser skal tones i <b>Jotun Multicolor</b> .
<b>Kulører</b>	Hvid base kan anvendes utonet som hvid.
<b>Glansgrad</b>	Mat 05
<b>Tørstofindhold efter volumen</b>	40 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	1.4 (hvid base)
<b>VOC for brugsklar blanding</b>	EU grænseværdi for produktet (kat. A/a): 30 g/l. Produktet indeholder max 1 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug for at undgå farveforskelle. Omrøres godt før brug.

#### Påføringsværktøjer / -metoder

Rulle, pensel eller sprøjte.  
Brug egnet maleværktøj for et flot slutresultat.

**Påføring på glatte vægge:** Mal med en pensel ved lofter, gulvlister og hjørner. Herefter rullepåføres malingen. Brug gerne et langt skaft for at lette arbejdet. Malingen påføres fyldigt og ensartet. Fyldige strøg sikrer god dækkeevne og gør det nemmere at få et ensartet resultat.

**Påføring på træpaneler:** Generelt anbefales det at rullepåføre med umiddelbar efterstrygning med pensel eller fordriver.  
Hvis der kun anvendes pensel, påfør fyldigt, men ikke så meget, at malingen løber.  
Malingen tørrer hurtigt. Arbejd derfor i mindre områder ad gangen. Mal 1-2 brædder ad gangen. Et godt råd er at holde rumtemperaturen på ca. 18°C grader, mens der males. Dette giver længere tørretid/åbentid for malingen, som dermed flyder bedre sammen.  
Brug en tynd pensel mellem træpanelerne. Brug først en smal rulle på træpanelerne og stryg efter med en fordriver (pensel) eller med en bred pensel lige efter, at malingen er blevet rullepåført. Man kan evt. vælge kun at bruge en bred pensel i stedet for rulle. Herved får man en fin og ensartet overflade.

### Vejledende data for airless spray

**Sprøjtedyse** 0,53 mm (0.021")  
**Sprøjtgevinkel** 65–80°  
**Dysetryk** Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>) Min. 15 MPa (Min. 150 kg/cm<sup>2</sup>)

### Rækkeevne og filmtykkelse

	Forbrug pr. strøg (m <sup>2</sup> /liter)	Filmtykkelse pr. lag (µm)	
		Våd (beregnet)	Tør (beregnet)
<b>Anbefalet:</b>	8 – 10	100 – 125	40 – 50

### Rengøring af maleværktøj

Rengør med vand og **JOTUN Penselrens**. Rengør maleværktøjet i vand efter brug. Brug **JOTUN Penselrens**, hvis malingen sidder godt fast. Gør penslerne godt våde i **JOTUN Penselrens** efter brug, så holder børsterne sig bløde og fine, indtil næste gang, der skal males.

### Fortynder

Må ikke fortyndes.

### Forhold under påføring

Temperaturen i luften og underlaget skal være over +10°C.

### Tørretider

Tørretiden afviger ved ændring i temperatur, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse.

#### Oplyst tørretid måles ved nævnte værdier:

**Relativ Fugtighed (R.F.)** 50%  
**Lufttemperatur** 23 °C  
**Overfladetemperatur** 23 °C

**Støvtør** 30 min.  
**Kan overmales efter** 2 time(r)  
**Klar til brug / forsigtig brug** Ca. 3 dage  
**Stor belastning / gennemhærdet** 4 uger

## Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, fast og tørt.

Flader rengøres med **JOTUN Specialvask Før Maling**, slibes mat og afstøves.

Fabrikslakeret træværk, nyt eller gulnet træværk: Rengøres først med **TRESTJERNER Gulvrens**, slibes mat og afstøves.

Underlag	Behandling
Bart metal (bart jern og sømhoveder):	Grundning: 1 x <b>QUICK Bengalack Grunder / QUICK Bengalack Metalgrunder</b> . Topstrøg: <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Kridtende, smittende, sugende eller porøse underlag:	Grundning: 1 x <b>BUTINOX Tak og Vegg 07 / BUTINOX Elegant Matt</b> . Topstrøg: <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Umalede bygningsplader/ gipsplader, overmalbar tapet/ glasvæv:	Grundning: 1 x <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Topstrøg: <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Tekstiltapet:	Forsegl tekstiltapet med kompatibel tapetlim for at undgå bobler. Topstrøg: <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Tidligere malede underlag:	Tidligere malede underlag slibes matte og afstøves. Topstrøg: <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Påfør 2 ensartede og fyldige strøg.
Underlag med knaster eller misfarvet af vandpletter, sod og nikotin:	Grundning: 2 x <b>BUTINOX Premium Matt</b> . Topstrøg: 1-2 x <b>BUTINOX Elegant Matt</b> . Påføres fyldigt og ensartet.

## Vedligeholdelse

Nymalede underlag må ikke rengøres de første 4 uger (produktets hærdetid). Ved nødvendig rengøring må pH-værdien på rengøringsmidlet ikke overstige pH 8,5. **JOTUN Specialvask Før Maling** anbefales. Ved daglig rengøring skal temperaturen i rengøringsvandet være <+40°C.

## Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Miljømærkning



Produktet er godkendt af Miljømærkning Norge og tilfredsstillter kravene til miljømærket Svanen.

**BREEAM® NOR** Produktet er testet efter tre dage (RISE) i henhold til de testkrav, der er fastsat af BREEAM® NOR.

## Godkendelser



Produktet anbefales af det svenske Astma- og Allergiförbundet. Astma- og allergiförbundets anbefaling gælder ikke under påføringen af malingen, men først 14 dage efter afsluttet malebehandling (TVOC <10 µg/m<sup>2</sup>/h). Vær opmærksom og sørg for god ventilation, mens malebehandlingen udhælder (2 uger).

## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

**Førstehjælp**, se pkt. 4.

**Håndtering og opbevaring**, se punkt 7.

**Transportinformation**, se punkt 14.

**Oplysninger om love og bekendtgørelser**, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

Sikkerhedsregler

00-1

1993

## Diverse

### Kontaktinformation

Jotun Danmark A/S  
Jernet 6  
6000 Kolding

Tel: +45 76 30 32 00  
mail@jotun.dk

### Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Scanox' viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Scanox' produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Scanox' kontrol, kan Scanox ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Scanox forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun Danmark A/S for specifik vejledning mht. om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den norske

(Norge) version, der er gældende.