

BUTINOX Klassisk Silkematt

Produktbeskrivning

Typ

Silkematt akrylfärg. Den är allergivänlig, lösningsmedelsfri, vattenburen och luktsvag.

Egenskaper och fördelar

Produkten är enkel att måla med, torkar snabbt, har god täckförmåga och gulnar inte.

Användningsområde

3-i-1 färg till vägg, panel och list för inomhusbruk i vardagsrum, hall och sovrum.

Underlag

Färgen används som mellan- och slutstrykning på underlag som byggsivor, glasfiberväv, puts, betong, tapet, väv, spackel, panel och lister.

Produktdata

Emballagestorlek	3 L (bas 2,7 L) och 10 L (bas 9 L)
Tillgängliga baser	Vit, A, B och C.
Brytning	Baser skall inte användas obrutna (gäller inte vit-bas). Baser skall brytas över Jotun Multicolor System .
Kulör	Vit bas kan användas obruten som vit.
Glans	Silkematt 10
Volymtorrhalt	40 ± 2 volym%
Litervikt	1.3
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/a): 30 g/l. Produkten innehåller max 1 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Blanda innehållet i emballage med olika produktionsnummer för att undvika kulörskillnader. Rör om noga innan användning.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel, roller eller spruta. Använd verktyg av god kvalitet för att erhålla ett så fint slutresultat som möjligt.

Applicering på släta väggar: Använd en pensel för att måla intill tak, golvlister och hörn. Påför sedan färgen med roller. Använd gärna ett förlängningsskaft för att underlätta arbetet. Färgen skall påföras jämnt och fylligt. Genom att applicera färgen fylligt säkras man god täckning och det blir enklare att få ett jämnt resultat.

Applicering på panel: Applicera med roller och efterstryk omedelbart med pensel eller fördrivare. Använd endast pensel vid applicering. Applicera ett tjockt lager, men inte så mycket att det börjar att rinna. Färgen torkar snabbt, dela därför upp målningsarbetet i mindre fält. Ett tips är att hålla temperaturen i rummet runt ca 18°C medans man målar. Detta ger längre torktid/öppentid och därmed bättre utflytning. Använd en tunn pensel mellan panelbrädorna. Använd först en smalare roller på panelbrädorna och efterstryk med en fördrivare eller en bred pensel. Alternativt kan man endast använda en bred pensel vid applicering, på detta sätt får du en fin och jämna yta.

Riktlinjer vid högtrycksprutning

Munstyckets diameter 0.018 - 0.021" (0.46 - 0.53 mm.)

Sprutvinkel 30–50°

Färstryck Min. 150–200 kg/cm²

Rengöring av verktyg

Rengör med vatten och penselvätt. Rengör verktyg i vatten efter användning. Använd penselvätt om färgen är svår att avlägsna. Gnid in penslarna med en mindre mängd penselvätt efter rengöring så håller sig penslarna mjuka och fina till nästa tillfälle.

Förtunning

Skall inte spädas.

Sträckförmåga och skiktjocklek

Förbrukning per strykning (m²/liter)

Rekommenderad: 8 - 10

Förhållanden under applicering

Temperatur i luft och underlag skall vara över +10 °C.

Torktider

Torktiden avviker vid ändrad temperatur, luftfuktighet, ventilation och filmtjocklek.

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur 23 °C

Underlagets temperatur 23 °C

Dammtorr 30 min.

Övermålningsbar efter 1 t

Genomhärdad 4 veckor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, fast och torrt.

Ytorna tvättas med **BUTINOX Interiörtvätt** eller **JOTUN Special Målartvätt**. Mattslipa och avlägsna noga allt slipdamm.

Industriellt målad träpanel och lister, ny eller gulnad träpanel: Tvättas först med **TRESTJERNER Golvrengörning**, mattslipas och avlägsna noga allt slipdamm.

Underlag	Behandling
Bar metall (bart järn och spikhuvuden):	Grundning: 1 strykning QUICK Bengalack Rostskyddsfärg (2019) / QUICK Bengalack Rostskyddsfärg Slutstrykning: BUTINOX Klassisk Silkematt . Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.
Kritande, smetande, sugande eller porösa underlag:	Grundning: 1 strykning BUTINOX Tak og Vægg 07 / BUTINOX Klassisk Silkematt . Slutstrykning: BUTINOX Klassisk Silkematt . Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.
Omålade byggskivor/ gipsskivor, övermålningsbar tapet/väv :	Grundning: 1 strykning BUTINOX Tak og Vægg 07 / BUTINOX Klassisk Silkematt . Slutstrykning: BUTINOX Klassisk Silkematt . Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.
Textiltapet:	Täta textiltapet med kompatibel tapetlim för att förhindra bubblor. Slutstrykning: BUTINOX Klassisk Silkematt . Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.
Tidigare målade ytor:	Tidigare målade ytor mattslipas och slipdamm avlägsnas. Slutstrykning: BUTINOX Klassisk Silkematt . Applicera 2 jämna och fylliga strykningar.
Underlag med kvistar eller missfärgade av vattenfläckar, sot och nikotin:	Grundning: 2 strykningar BUTINOX Premium Matt . Slutstrykning: 1-2 strykningar BUTINOX Klassisk Silkematt . Påföres jämnt och fylligt.

Underhåll

Målade ytor får tvättas först efter 4 veckor (härdningstid för produkten). Om tvättning är nödvändigt skall pH-värdet på tvättmedlet inte överstiga pH 8,5. **BUTINOX Interiörtvätt** rekommenderas. Vid daglig rengöring skall temperaturen på tvättvattnet vara < +40 °C .

Förvaltning, Drift och Underhåll

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och lagras frostfritt och stående.

Avfallshandling

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten.

Flytande färgrester och tvättvätska med färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Miljömärkning



Produkten är godkänd av Nordisk Miljömärkning och tillgodoser kraven för miljömärkning Svanen.



Produkten är testad efter tre dagar (RISE) enligt testkraven av BREEAM® NOR.

Godkännanden



Produkten rekommenderas av svenska Astma- och Allergiförbundet. Astma- och allergiförbundets rekommendation gäller inte vid påföring av färgen, utan 14 dagar efter avslutad målning (TVOC <math><10 \mu\text{g}/\text{m}^2/\text{h}</math>). Var försiktig och sörg för god ventilation under härdningstiden (2 veckor).

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Diverse

Kontaktinformation

Jotun Sverige AB
Box 151
421 22 Västra Frölunda
Tlf.: +46 31 69 63 00

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Scanox har tillgänglig baserad på laborietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet. Vi förbehåller oss även rätten att kunna förändra tidigare angivna data utan föregående information. Mindre variationer av produkten kan förekomma för att uppfylla speciella lokala krav och bestämmelser.

Användare bör alltid konsultera Jotun Sverige AB för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Tekniskt datablad
BUTINOX Klassisk Silkematt



Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den norska versionen (Norge) som är giltig.